- Blevins G.S., Jache A.W., Gordy W. Millimeter wave spectra of AsH₃ and AsD₃ // Phys. Rev. – 1955. – V. 97. – P. 684–692.
- Helminger P., Beeson Jr E.L., Gordy W. Microwave spectra and molecular constants of arsine and stibine // Phys. Rev. A. – 1971. – V. 3. – P. 122–135.
- McRae G.A., Gerry M.C.L., Wong M., Ozier I., Cohen E.A. Microwave spectra of deuterated arsines: distortion moment transitions of AsD₃, microwave spectra of AsH₂D and AsHD₂, and the structure of arsine // J. Mol. Spectrosc. 1987. V. 123. P. 321–331.
- McConaghie V.M., Nielsen H.H. A study of the high frequency fundamental bands in the spectrum of AsH₃ and AsD₃ // Phys. Rev. – 1949. – V. 75. – P. 633–642.
- Bürger H., Jerzembeck W., Ruland H., Wirtz M. High resolution FTIR spectra of AsD₃ in the 20-1000 cm⁻¹ region. The ground, v₂=1 and v₄=1 states // Molec. Phys. – 2000. – V. 98. – № 9. – P. 589–597.
- Ulenikov O.N., Malikova A.B., Alanko S., Koivusaari M., Anttila R. High-resolution study of the 2 v5 hybrid band of the CHD₃ Molecule // J. Mol. Spectrosc. – 1996. – V. 179. – P. 175–186.
- Улеников О.Н. Обратные задачи молекулярной спектроскопии: Дис. ... докт. физ.-мат. наук. – Томск, 1984. – 375 с.
- Ulenikov O.N. On the determination of the reduced rotational operator for polyatomic molecules // J. Mol. Spectrosc. 1986. V. 119. – P. 144–157.

УДК 544.52

ФОТОЛИЗ СИСТЕМ АЗИД СЕРЕБРА – МЕДЬ

Э.П. Суровой, С.М. Сирик, Л.Н. Бугерко

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» E-mail: epsur@kemsu.ru

Масс-спектрометрическим и спектрофотометрическим методами исследованы кинетические и спектральные закономерности формирования продуктов фотолиза систем $AgN_3(A_1) - Cu$ в зависимости от интенсивности падающего света (2,8·10⁴...3,17·10⁵ квант-см⁻²·c⁻¹) при λ =365 нм и времени экспонирования. Создание систем $AgN_3(A_1) - Cu$, предварительная обработка их светом λ =365 нм наряду с увеличением скорости фотолиза и фототока в области собственного поглощения $AgN_3(A_1) - Cu$, включающая генерацию, рекомбинацию и перераспределение в контактном поле электрон-дырочных пар, формирование микрогетерогенных систем азид серебра – серебро (продукт фотолиза) и образование азота. Показано, что диффузия подвижного иона серебра к нейтральному центру лимитирует процесс фотолиза систем $AgN_3(A_1) - Cu$. Рассчитаны удельная скорость, скорость и константа скорости фотолиза.

Решение задач направленного регулирования фотохимической и фотоэлектрической чувствительности неорганических солей представляет для физики и химии твердого тела многосторонний интерес [1-6]. Постановка подобных исследований, наряду с их технической актуальностью [3, 4, 6], может быть полезным инструментом для выяснения механизма процесса разложения твердых тел [1, 2, 4, 5]. Среди разнообразных светочувствительных соединений особое место занимают азиды тяжелых металлов (АТМ) [7]. Относительно несложный состав и структура, высокая фоточувствительность, значительный внутренний фотоэффект, простой состав конечных продуктов фотолиза делают АТМ удобными модельными объектами исследований [8, 9]. Ранее [10] было установлено, что создание контактов азида серебра с полупроводниками, наряду с увеличением скорости фотолиза и фототока в области собственного поглощения азида серебра, приводит к расширению области спектральной чувствительности.

В настоящем сообщении приведены результаты цикла работ, направленного на исследование кинетических и спектральных закономерностей фотолиза систем AgN₃(A₁) – Си до, в процессе и после предварительного разложения и выяснение причин, вызывающих наблюдаемые изменения медью фотохимической и фотоэлектрической чувствительности азида серебра.

Объекты и методы исследования

Азид серебра марки А1 (AgN₃(A₁)) синтезировали методом двухструйной кристаллизации, одновременно сливая водные 0,2 н растворы дважды перекристаллизованного технического азида натрия и нитрата серебра (марки хч) при pH 3, T=293 К. AgN₃(A₁) прессовали в таблетки массой 150 мг при давлении 4·10³ кг·см⁻². Системы готовили: 1) перемешиванием дозированных количеств азида серебра и меди (Cu) в сухом состоянии и в этиловом спирте, с последующей сушкой и прессованием таблеток при давлении 4·10³ кг·см⁻², 2) нанесением Си на таблетки азида серебра методом термического испарения при давлении 1·10⁻⁴ Па, используя вакуумный универсальный пост (ВУП-5М). Толщина слоев кадмия варьировалась в пределах 500...1500 Å. При сопоставлении результатов и построении кривых спектрального распределения скорости фотолиза (V_{ϕ}) и фототока (i_{ϕ}) пропускание света через Си учитывалось.

Измерения кинетических кривых V_{ϕ} и i_{ϕ} образцов проводили при давлении 1·10⁻⁵ Па. В качестве датчика при измерении V_{ϕ} использовали лампу РМО-4С омегатронного масс-спектрометра ИПДО-1, настроенного на частоту регистрации азота. Измерения i_{ϕ} проводили на установке, включающей электрометрический вольтметр В7–30 либо электрометр ТР-1501 [11]. Спектры диффузного отражения (ДО) до и после облучения образцов измеряли при давлении 1·10⁻⁴ Па [10], используя специально сконструированное устройство [12], на спектрофотометре СФ-4А с приставкой ПДО-1, и при давлении 101,3 кПа на спектрофотометрах СФ-10 и SPECORD-M40 с приставкой на отражение 8°d. В качестве источника света применяли ртутную (ДРТ-250) и ксеноновую (ДКсШ-1000) лампы. Для выделения требуемого спектрального диапазона излучения использовали монохроматор SPM-2 и набор светофильтров. Актинометрию источников света проводили, используя радиационный термоэлемент РТ-0589. Контактную разность потенциалов (КРП) между азидом серебра, Си и относительным платиновым электродом измеряли, используя модифицированный метод Кельвина [13].

Результаты и обсуждение

При исследовании кинетических закономерностей фотолиза и фототока $AgN_3(A_1)$ и систем $AgN_3(A_1)$ – Си в зависимости от интенсивности (2,8·10¹⁴...3,17·10¹⁵ квант см⁻²·с⁻¹) и спектрального состава падающего света (λ =300...1500 нм) было установлено, что кинетические кривые V_{ϕ} и i_{ϕ} коррелируют (рис. 1).

Создание контактов AgN₃(A₁) с Си приводит к увеличению V_{ϕ} и i_{ϕ} азида серебра. При экспонировании образцов светом λ =365 нм в интервале интенсивностей от 2,8·10¹⁴ до 3,17·10¹⁵ квант см⁻²·с⁻¹ реализуются кривые, состоящие из пяти участков: I – начального (с максимумом), II – стационарного, III – ускорения, IV – насыщения, V – темнового постгазовыделения. Предварительный прогрев систем AgN₃(A₁) – Си при давлении *P*=1·10⁻⁵ Па, продолжительное хранение образцов в атмосферных условиях, засветка рассеянным белым светом приводят к уменьшению максимума на кинетических кривых V_{ϕ} и i_{ϕ} . Повторное (после прерывания света на I и II участках) освещение образцов не приводит к заметному изменению V_{ϕ} и i_{ϕ} на II, III, IV участках кинетических кривых V_{ϕ} и i_{ϕ} (рис. 1), при этом значения V_{ϕ} и i_{ϕ} на участке I уменьшаются (рис. 1, кривая 3). Предварительное экспонирование образцов в течение времени достижения участка IV приводит к монотонному увеличению V_{ϕ} и i_{ϕ} до постоянных значений (рис. 1, кривая 4). Хранение в течение 12 ч и более при давлении 1.10⁻¹ Па предварительно экспонированных образцов приводит к частичному восстановлению формы кривой (максимум на участке I не восстанавливается). Кривые темнового постгазовыделения спрямляются в координатах $\ln C_{N_2} = f(\tau)$. По тангенсу угла наклона зависимости $\ln C_{N_2} = f(\tau)$ оценили значения констант скорости (k) после прерывания освещения на разных участках кинетических кривых V_{ϕ} (табл. 1).

Таблица 1. Константы скорости постгазовыделения

Образец	Константа <i>k</i> , с ⁻¹		
	Участок I	Участок II	Участок III
AgN ₃ (A ₁)-Cu	(1,30±0,04)·10 ⁻²	(1,42±0,05)·10 ⁻²	(1,19±0,04)·10 ⁻³
AgN₃(A₁)	(1,20±0,05)·10 ⁻²	(1,28±0,05)·10 ⁻²	(1,30±0,05)·10 ⁻³

Закономерности формирования твердофазного продукта фотолиза систем $AgN_3(A_1)$ — Си изучали путем измерений ДО образцов в процессе обработки их светом из области собственного поглощения азида серебра в интервале интенсивностей падающего света (2,8·10¹⁴...3,17·10¹⁵ квант см⁻²·C⁻¹). Было



Рис. 1. Кинетические кривые скорости фотолиза и фототока систем $AgN_3(A1) - Cu$ до (1) и после прерывания света на I (2), II (3), IV (4) участках, рассчитанная кривая V_{ϕ} (5) при λ =365 нм, I=3.17·10¹⁵ квант см⁻²·C⁻¹. Стрелками обозначены моменты выключения света

установлено, что формирование систем $AgN_3(A_1)$ – Си приводит к уменьшению ДО по сравнению с индивидуальным азидом серебра в области λ =400...900 нм. Длинноволновый край ДО систем $AgN_3(A_1)$ – Си совпадает с измеренным для индивидуального азида (λ =365 нм).

Обработка образцов AgN₃(A₁) – Си светом из области собственного поглощения азида серебра приводит к существенным изменениям спектральных кривых ДО. При временах облучения образцов, соответствующих временам реализации нестационарного (I) и стационарного (II) участков кинетических кривых V_{ϕ} и i_{ϕ} , наряду с уменьшением ДО диапазоне 400...900 нм на спектральных кривых ДО систем AgN₃(A₁) – Си (также как и для азида серебра [15]) появляются максимумы при λ=440 и 600 нм. Дальнейшее увеличение времени световой обработки до участка возрастания V_{ϕ} и i_{ϕ} (III) приводит к уширению полос и смещению максимумов в длинноволновую область спектра. При временах освещения, соответствующих достижению участка (IV) на кривых V_{ϕ} и i_{ϕ} , заметных изменений в спектрах ДО не наблюдается. Хранение облученных образцов в течение 24 ч при 293 К и Р=101,3 кПа приводит к частичному восстановлению ДО образцов в длинноволновой области спектра. Было установлено [14], что изменения в спектрах ДО AgN₃(A₁) связаны с образованием фотолитического серебра, а широкие полосы с максимумами при λ =420 и 600 нм – с образованием частиц серебра со средним размером d=40 и 100 Å. На рис. 2 представлены результаты сопоставления кинетических зависимостей изменения концентрации фотолитического металла ($C_{M^{e}}$), рассчитанные по результатам измерений кинетических кривых V_ф при различных интенсивностях падающего света, со значениями площадей (*S*), соответствующих изменению диффузного отражения систем $AgN_3(A_1) - Cu$ в процессе облучения. Совпадения зависимостей, а также результаты работ [9, 14] свидетельствуют о том, что наблюдаемые в результате облучения образцов изменения на спектральных кривых диффузного отражения систем $AgN_3(A_1) - Cu$ обусловлены образованием серебра – продукта фотолиза азида серебра, а максимумы – формированием частиц серебра соответствующих размеров. Твердофазный (серебро) и газообразный (азот) продукты фотолиза систем $AgN_3(A_1) - Cu$ образуются в стехиометрическом соотношении, в основном, на поверхности образцов.

В табл. 2 приведены константы V_{ϕ} AgN₃(A₁) и систем AgN₃(A₁) – Cu, оцененные по тангенсу угла наклона зависимостей ln*S*= $f(\tau)$, ln*C*_{ме}= $f(\tau)$.

Таблица 2. Константы скорости фотолиза систем AgN₃(A₁) – Си, рассчитанные по кинетическим кривым скорости фотолиза (k_{ϕ}) и спектрам диффузного отражения ($k_{\Omega 0}$), при I=3,17·10¹⁵ квант-см⁻²·с⁻¹

Образец	k _φ , c ^{−1}	<i>k</i> _{до} , с ⁻¹
$AgN_3(A_1) - Cu$	(2,20±0,15)·10 ⁻²	(2,40±0,18)·10 ⁻²
$AgN_3(A_1)$	(4,50±0,35)·10 ⁻²	(4,8±0,50)·10 ⁻²

Из табл. 2 видно, что константы скорости фотолиза азида серебра и систем $AgN_3(A_1) - Cu$ удовлетворительно совпадают. На рис. 3 приведены кривые спектрального распределения V_{ϕ} и i_{ϕ} , построенные по стационарным значениям V_{ϕ} и i_{ϕ} (участок II кинетических кривых V_{ϕ} и i_{ϕ}). Видно, что создание систем $AgN_3(A_1) - Cu$ наряду с увеличением V_{ϕ} и i_{ϕ} в собственной области поглощения азида сере-



Рис. 2. Зависимость количества фотолитического серебра (N_{Ag}) и площадей (S), соответствующих изменению диффузного отражения образцов AgN₃(A_1) – Cu, от интенсивности падающего света I, квант-см⁻²·C⁻¹: 1 – 3,7·10¹⁵, 2 – 2,6·10¹⁵, 3 – 1,6·10¹⁵, 4 – 2,8·10¹⁴, при λ =365 нм



Рис. 3. Спектральные распределения скорости фотолиза и фототока AgN₃(A₁) (1) и систем AgN₃(A₁) − Cu (2), I=3,17·10¹⁵ квант·см⁻²·c⁻¹

бра приводит к расширению области спектральной чувствительности AgN₃(A₁). Для выяснения энергетического строения контактов азида серебра с Си и причин, вызывающих наблюдаемые изменения медью V_{ϕ} и i_{ϕ} азида серебра в разных спектральных областях, были выполнены измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) и КРП между азидом серебра, Си и относительным платиновым электродом. Из анализа ВАХ и результатов измерений контактной разности потенциалов (табл. 3) было установлено, что в области контакта $AgN_{3}(A_{1}) - Cu BO3$ никает потенциальный барьер. Контакт AgN₃(A₁) – Си проявляет выпрямляющие свойства (прямому направлению соответствует внешнее напряжение, приложенное в направлении противоположном контактной разности потенциалов - плюс источника подан со стороны $AgN_3(A_1)$).

Таблица 3. Контактная разность потенциалов между AgN₃(A₁), Си и относительным платиновым электродом

060000	КРП, В (<i>Т</i> =293 К)		
Ооразец	<i>Р</i> =1·10⁵ Па	<i>Р</i> =1·10⁻⁵ Па	
AgN ₃ (A ₁)	+0,54	+0,52	
Cu	+0,07	+0,08	

Полученные в настоящей работе и ранее [8–10, 14] результаты исследований свидетельствуют о том, что фотохимические проявления фотоэлектрических процессов в системах AgN₃(A₁) – Си могут быть вызваны:

- фотоэмиссией электронов (дырок) из металла в азид серебра;
- перераспределением под действием контактного поля генерированных в AgN₃(A₁) светом неравновесных электрон-дырочных пар;
- компенсирующими потоками равновесных носителей заряда.

Эти процессы приводят к тому, что добавка металла может выступать в качестве донора или акцептора электронов.

Диаграмма энергетических зон систем AgN₃(A₁) – Cu, при построении которой использовали результаты исследований спектрального распределе-

ния V_{ϕ} и i_{ϕ} (рис. 3), контактной разности потенциалов [13] (табл. 3), внешней фотоэмиссии из азида серебра [15], спектров диффузного отражения AgN₃(A₁) [14] и AgN₃(A₁) – Cu, приведена на рис. 4. При воздействии на системы AgN₃(A₁) – Cu света из области собственного поглощения азида серебра имеет место интенсивная генерация неравновесных носителей заряда а азиде серебра (переход 1)

$$N_3 \rightarrow p + e$$

и фотоэмиссия дырок из металла в валентную зону азида серебра (переход 2). Генерированные в области пространственного заряда AgN₃(A₁) пары носителей перераспределяются в контактном поле, обусловленном несоответствием работ выхода электронов из контактирующих партнеров и наличием собственных поверхностных электронных состояний (СПЭС) [13], с переходом электронов на уровни СПЭС (T_n⁺) или непосредственно в металл (переходы 3, 4)

$$T_{\pi}^{+}+e \rightarrow T_{\pi}^{\circ},$$
$$M^{+}+e \rightarrow M^{\circ}.$$





Так как квантовый выход фотолиза, оцененный по начальному участку кинетической кривой V_{ϕ} , составляет $\approx 0,002...0,01$, то часть фотоиндуцируемых носителей заряда рекомбинирует (переходы 5, 6)

$$T^++e \rightarrow T^\circ$$

 $T^\circ+p \rightarrow T^+$

где T^+ — центр рекомбинации. Концентрация дырок в области пространственного заряда азида серебра по сравнению с концентрацией их в индивидуальном азиде будет возрастать. Возрастание концентрации дырок в области пространственного азида серебра приводит к соответствующему увеличению i_{ϕ} и V_{ϕ} по принимаемым для фотолиза ATM реакциям образования азота:

$$\begin{array}{c} p+V_{\kappa}^{-} \rightarrow V_{\kappa}^{\circ}, \\ p+V_{\kappa}^{\circ} \rightarrow V_{\kappa}^{+}, \\ V_{\kappa}^{+} \rightarrow 3N_{2}+2 \ V_{a}^{+}+V_{\kappa}^{-}, \end{array}$$

где $V_a^{\scriptscriptstyle +}$ и $V_{\scriptscriptstyle \rm K}^{\scriptscriptstyle -}$ – анионная и катионная вакансии.

При фотолизе систем $AgN_3(A_1)$ — Си одновременно с выделением азота образуется и фотолитическое серебро. Формирование частиц фотолитического серебра, по нашему мнению, происходит с участием СПЭС

 $T_{\pi}^{o} + Ag^{+} \rightarrow (T_{\pi}Ag)^{+} + e \rightarrow \dots \rightarrow (T_{\pi}Ag_{m})^{+}.$

Наблюдаемое уменьшение V_{ϕ} и i_{ϕ} на начальном участке (I) кинетических кривых в процессе и после экспонирования образцов (рис. 1) подтверждает необратимый расход поверхностных центров. В процессе роста частиц фотолитического металла формируются микрогетерогенные системы азид серебра – серебро (продукт фотолиза). Генерированные в области пространственного заряда азида серебра пары носителей перераспределяются в контактном поле, сформированном из-за несоответствия между термоэлектронными работами выхода азида серебра и фотолитического серебра, с переходом неравновесных электронов из зоны проводимости AgN₃(A₁) в металл

$$(T_nAg_m)^+ + e \rightarrow (T_nAg_m)^\circ.$$

Одновременно имеет место фотоэмиссия дырок из фотолитического серебра в азид серебра (переход 2). Эти процессы, во-первых, приводят к возрастанию концентрации дырок и, как следствие, к увеличению V_{ϕ} и i_{ϕ} (участок III); во-вторых, могут стимулировать диффузию ионов серебра к растущим частицам

$$(T_{\Pi}Ag_{m})^{\circ}+Ag^{+}\rightarrow(T_{\Pi}Ag_{m+1})^{+}$$

Для определения лимитирующей стадии процесса роста частиц серебра оценили время, в течение которого подвижный ион Ag^+ диффундирует к нейтральному центру $(T_nAg_m)^\circ$.

Среднее время релаксации при диффузионном протекании процесса может быть оценено [16]

$$\tau_n = e^2/\sigma a k T$$

где: e – заряд электрона, a – постоянная решетки AgN₃(A₁), 5,6·10⁻⁸ см, σ – удельная проводимость AgN₃(A₁). При *T*=293 К σ =1·10⁻¹² Ом⁻¹·см⁻¹ [17], k – постоянная Больцмана, *T* – температура.

При T=293 К $\tau_n \approx 1,14 \cdot 10^2$ с, константа скорости диффузии Ag⁺ к нейтральному центру $(T_n Ag_m)^{\circ} k_1 \approx 1/1, 14 \cdot 10^2 \approx 8, 8 \cdot 10^{-3}$ с⁻¹.

При условии, что концентрация центров роста (T_n^+) и скорость роста частиц серебра постоянная, зависимость скорости реакции от времени экспонирования, согласно [18], описывается уравнением:

$$w = \chi \tau^{2} - 2\chi \tau \times$$

$$\left\{ \frac{(\sigma/\sqrt{2\pi})\exp[-(\tau-a)^{2}/2\sigma^{2}] - (\sigma/\sqrt{2\pi})\exp(-/2\sigma^{2})}{+[(\tau-a)/\sigma\sqrt{2\pi}]\int_{0}^{\tau}\exp[-(\tau-a)^{2}/2\sigma^{2}]d\tau} \right\},$$

где $\chi = 2\pi (M^2/d^2) W_{ya}^3 N$, M — молярная масса серебра, d — эффективная плотность серебра, W_{ya} — удельная скорость реакции, N — количество частиц серебра, a — время, при котором скорость касания растущих ядер максимальна, σ — рассеяние случайных величин вокруг ее математического ожидания. Чем меньше σ , тем больше ядер соприкасается друг к другу к моменту времени $\tau = a$ и тем более равномерно распределены они на поверхности. Первый член правой части уравнения выражает скорость реакции при независимом росте ядер, а остальные — поправку, связанную с перекрыванием ядер. Параметр χ предварительно определяли из данных для начального участка кинетической кривой (рис. 1, кривая 1) [18]:

$$n_a = \int_0^a w d\tau = \frac{1}{3} \chi a^3,$$

где n_a — количество превращенного вещества. Параметр *a* и σ определяли, сопоставляя кинетическую кривую V_{ϕ} (рис. 1) с калибровочными кривыми, построенными при различных значениях *a* и *y* по ур. (1). Получили, что при χ =1,1·10⁻¹¹ моль·мин⁻³ *a*=21 мин и σ =13. Согласно [18], удельная скорость образования частиц серебра

$$W_{yg} = 2\chi a^2/\pi g S_{yg},$$

где $S_{y_{\pi}}$ – удельная поверхность азида серебра, равная 6·10⁶ см²·моль⁻¹ [19], *g* – навеска исходного образца.

Поскольку коэффициент поглощения для азида серебра при λ =365 нм составляет ~10⁵ [20], то процесс фотолиза протекает на глубине до 10⁻⁵ см, возможно вместо значения *g*, использовать *g*₁=5·10⁻⁷ моль, рассчитанное из кривой полного разложения азида серебра. При *g*₁ получили, что W_{ya} =1,26·10⁻⁹ моль·с⁻¹.

Рассчитанная кривая скорости образования частиц серебра представлена на рис. 1 (кривая 5). По тангенсу угла наклона зависимости $\ln C_{Ag} = f(\tau)$, где C_{Ag} – концентрация фотолитического серебра, оценили константу скорости роста частиц фотолитического серебра (k_2 =5,3·10⁻³ c⁻¹). Константа скорости k_2 удовлетворительно согласуется с рассчитанной константой скорости диффузии иона серебра Ag⁺ к растущей частице серебра (k_1) и с константами скорости темнового постгазовыделения (k) (табл. 1) и фотолиза (k_{ϕ}) (табл. 2), определенными из экспериментальных данных. Совпадение значений k_{ϕ} , k, k_1 , k_2 дают основание предположить, что лимитирую-

щей стадией фотолиза и темнового постгазовыделения для систем $AgN_3(A_1) - Cu$ является диффузия ионов серебра к нейтральному центру $(T_nAg_m)^\circ$. В процессе фотолиза граница раздела контактов азид серебра – медь покрывается слоем фотолитического серебра, и при больших степенях превращения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Robbilard J.J. Possible use of certain metallic azides for the development of dry photographic process // J. Photog. Science. – 1971. – V. 19. – P. 25–37.
- Levy B., Lindsey M. Semiconductor sensitization of photosensitive materials. Part II. Spectral sensitization silver halides with PbO – photographic diode // Phot. Sci. and Eng. – 1973. – V. 17. – № 2. – P. 135–141.
- Акимов И.А., Черкасов Ю.А., Черкашин М.И. Сенсибилизированный фотоэффект. – М.: Наука, 1980. – 384 с.
- Горяев М.А., Пименов Ю.Д. Управление процессами формирования изображения в неорганических светочувствительных материалах // Успехи научной фотографии. – 1980. – Т. 20. – С. 96–105.
- Индутный И.З., Костышин М.Т., Касярум О.П., Минько В.И., Михайловская Е.В., Романенко П.Ф. Фотостимулированные взаимодействия в структурах металл – полупроводник. – Киев: Наукова думка, 1992. – 240 с.
- Шапиро Б.И. Теоретические начала фотографического процесса. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 288 с.
- Боуден Ф., Иоффе А. Быстрые реакции в твердых веществах. М.: Иностранная литература, 1962. – 243 с.
- Суровой Э.П., Бугерко Л.Н., Расматова С.В. Фотолиз гетеросистем «азид свинца – кадмий» // Известия Томского политехнического университета. – 2004. – Т. 307. – № 2. – С. 95–99.
- Суровой Э.П., Бугерко Л.Н., Расматова С.В. Фотолиз систем «азид свинца – теллурид кадмия» // Известия Томского политехнического университета. – 2004. – Т. 307. – № 4. – С. 85–88.
- Суровой Э.П., Сирик С.М., Захаров Ю.А., Бугерко Л.Н. Фотолиз гетеросистем азид серебра – оксид меди (I) // Журн. науч. и прикл. фотографии. – 2002. – Т. 47. – № 5. – С. 19–27.

фотоэлектрические процессы в системах $AgN_3(A_1) - Cu$ будут в значительной степени определяться фотоэлектрическими процессами на границе азид серебра – серебро (продукт фотолиза) – медь.

Работа поддержана грантом Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ — 20.2003.3.

- Суровой Э.П., Бугерко Л.Н., Захаров Ю.А., Расматова С.В. Закономерности формирования твердофазного продукта фотолиза гетеросистем азид свинца – металл // Материаловедение. – 2002. – № 9. – С. 27–33.
- А.с. 1325332 СССР. МКИ G01N 21/55. Устройство для измерения спектров отражения в вакууме / А.И. Турова, Г.П. Адушев, Э.П. Суровой и др. Заявлено 10.11.1985; Опубл. 24.07.1987, Бюл. № 27. 5 с.: ил.
- Суровой Э.П., Захаров Ю.А., Бугерко Л.Н. Определение работы выхода электрона из азидов серебра, свинца и таллия // Неорганические материалы. – 1996. – Т. 32. – № 2. – С. 162–164.
- Суровой Э.П., Бугерко Л.Н., Сирик С.М. Закономерности образования твердофазного продукта фотолиза азида серебра // Химическая физика. – 2000. – Т. 19. – № 10. – С. 68–71.
- Захаров Ю.А., Колесников Л.В., Черкашин А.Е., Кащеев С.В. Исследование методом внешней фотоэмиссии электронной структуры азида серебра // Известия вузов. Сер. Физика. – 1975. – № 6. – С. 44–50.
- Мейкляр П.В. Физические процессы при образовании скрытого фотографического изображения. – М.: Наука. 1972. – 399 с.
- Гасьмаев В.К. Исследование механизма термического разложения азида серебра электрофизическими методами: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. – Томск, 1973. – 19 с.
- Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции. Кинетика и механизм. – М.: Наука, 1980. – 264 с.
- Савельев Г.Г., Захаров Ю.А., Гаврищенко Ю.В. Фотолиз азидов тяжелых металлов и его оптическая сенсибилизация // Журн. науч. и прикладной фото- кинематографии. – 1969. – Т. 14. – № 6. – С. 466–468.
- Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процессе фотохимической реакции в азиде серебра: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Кемерово, 1986. – 22 с.