

АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Тилеуберди Тауба, Г.А. Воронова

Научный руководитель: доцент, к.х.н. Г.А. Воронова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

E-mail: tauba_94@mail.ru

ANODIC OXIDATION OF ALUMINIUM FOR MEMBRANE TECHNOLOGIES

Tileuberdi Tauba, G.A. Voronova

Scientific Supervisor: Ph.D. of Chemical Sciences G.A. Voronova

Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050

E-mail: tauba_94@mail.ru

Abstract. Anodizing is widely used method for forming self-organized micro- and nanoporous oxide films on the surface of aluminum. The aim of investigation is to elaborate the method of 2-steps electrochemical anodizing and study the obtained surface of alumina. Fast and reliable anodizing process allows to make pure aluminum anodic oxide membranes, which can serve as a filter or template matrix for synthesis of micro- and nanoporous structures.

Введение. Анодный оксид алюминия (АОА), который получают электрохимическим анодированием алюминия в растворах электролитов, представляет собой одну из характерных самоорганизующихся тонких структур с массивом микро- и наноразмерных пор.

В настоящее время существуют различные способы получения АОА с высокой степенью порядка в расположении пор, а именно: нанолитография, двухступенчатое анодирование, анодирование при высоких напряжениях и плотностях тока и др. Существующие способы получения предполагают использование чистого электрополированного металла, большие временные и энергетические затраты, применение специального дорогостоящего оборудования. Все эти факторы затрудняют внедрение технологий в производство. Разработка ресурсоэффективных подходов к созданию упорядоченных АОА является актуальной задачей [1].

Цель работы: разработка методики получения упорядоченных АОА в водных растворах электролитов в мягких условиях.

Экспериментальная часть. При анодировании алюминия в водных растворах электролитов образуются пленки АОА двух типов - непористые пленки барьерного типа и пористые пленки. Морфологию АОА в основном определяет химическая природа электролита. Между тем, АОА пористого типа образуются в кислотных электролитах ($\text{pH} < 5$), таких как кремниевая, серная, щавелевая, ортофосфорная, хромовая, лимонная, яблочная кислота и т.д. [2]. Пленки барьерного типа и пористые пленки различаются по кинетике роста оксидов. В случае образования оксида барьерного типа в потенциостатических условиях (то есть $U = \text{постоянная}$) плотность тока (j) экспоненциально уменьшается со временем (t) (рис. 2а, 3а).

Алюминиевую фольгу высокой чистоты (99,99%) обезжиривали в растворе ацетона, промывали в дистиллированной воде, отжигали в муфельной печи в течении 5 ч при температуре 400°C, затем

подвергали электрополировке в смеси H_3PO_4 и CrO_3 до зеркальной поверхности. Далее проводили электрохимическое анодирование для формирования АОА в разных электролитах (табл.). Использовали два режима анодирования – вольтстatischeский (ВСР) и гальваностatischeский (ГСР).

Таблица 1

Условия эксперимента

№	Состав	Условия
Электролит №1	H_3PO_4 10% мас.	$t=0-5$ °C; $U=85$ В; $\tau=5$ ч, режим ВСР
Электролит №2	3M $H_2C_2O_4$	$T=0-10$ °C; $U=40$ В; $\tau=7$ ч, режим ВСР

Поверхностный слой образцов АОА изучали с помощью атомно-силового микроскопа ACM - NT-MDT. Результаты приведены на рис. 1.




Рис. 1. Поверхность АОА, полученного в электролите № 1 (а, б), в электролите № 2 (в, г)

Результаты. Анодирование алюминия привело к формированию пористых АОА со неупорядоченным расположением ячеек/пор, т. е. аморфной мезоструктурой (рис. 1). На рис. 2 и 3 приведены зависимости тока (mA/cm^2) от времени и распределение образующихся пор по размеру.




Рис. 2. Зависимость плотности тока от времени (а) и распределение образующихся пор по размеру (б)
 для АОА полученного в электролите № 1 ($U_a=85$ В)




Рис. 3. Зависимость плотности тока от времени (а) и распределение образующихся пор по размеру (б)
 для АОА полученного в электролите № 2 ($U_a=40$ В)

Как видно на рис. 1-3, условия анодирования оказывают влияние на характеристики АОА. Распределение пор по размеру имеет широкий мономодальный вид для обоих электролитов, но максимум распределения пор для электролита №1 составляет 40 нм, а для электролита №2 85 нм. Зависимость плотности тока от времени процесса показывает три стадии: начало окисления, начало формирования пор, рост пор. Однако для электролита № 2 эта зависимость свидетельствует о более интенсивном процессе оксидирования, что приводит к формированию пор меньшего диаметра.

Заключение. Анодирование алюминия в растворе щавелевой кислоты (электролит № 2) дает возможность формирования пор меньшего диаметра (40 нм в среднем). За счет более агрессивного действия электролит № 1 (ортрафосфорная кислота) способен частично растворять образующиеся мелкие поры и способствует росту пор с диаметром 85 нм в среднем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кокатев А. Н Наноструктурирование поверхности металлов и сплавов//Конденсированные среды и межфазные границы. – 2015. – Т. 17., № 2, – С. 137-152.
2. Woo Lee, Sang-Joon Park. Porous anodic aluminum oxide: Anodization and template synthesis of functional nanostructures // Chemical Review – 2014. – С. 7487-7556.