Sr Ti O 18,04 17,38 64,59 6)




Рисунок 1 – SEM-изображения поверхности керамик, полученных методом реакционного ИПС порошковых смесей  $SrCO_3$ - $TiO_2$ : a)  $SrTiO_3$ ; б)  $SrTiO_3$ - $TiO_2$  (50:50 по об.%)

### Список литературы

- 1. Nolas G.S., Sharp J., Goldsmid J. Thermoelectrics. Basic Principles and New Materials Developments. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. 293 p.
- 2. Raj B. (Eds.), Van de Voorde M. (Eds.), Mahajan, Y. (Eds.) Nanotechnology for Energy Sustainability. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2017. 1221 p.
- 3. Heremans J.P. Low-dimensional thermoelectricity // Acta Physica Polonica A. 2005. V. 108. P. 609–634.
- 4. Ohta H., Kim S., Mune Y., et al. Giant thermoelectric Seebeck coefficient of a two-dimensional electron gas in SrTiO<sub>3</sub> // Nature Materials. 2007. V. 6. P. 129–134.
- 5. Zhang R., Wang C., Li J., Koumoto K. Simulation of thermoelectric performance of bulk SrTiO<sub>3</sub> with two-dimensional electron gas grain boundaries // Journal of the American Ceramic Society. 2010. V. 93. P. 1677–1681.
- Park N.-H., Akamatsu T., Itoh T., et al. Rapid synthesis and formation mechanism of coreshell-structured La-doped SrTiO<sub>3</sub> with a Nb-doped shell // Materials. 2015. V. 8. № 7. P. 3992–4003.
- 7. Zavjalov A., Tikhonov S., Kosyanov D. TiO<sub>2</sub>-SrTiO<sub>3</sub> biphase nanoceramics as advanced thermoelectric materials // Materials. 2019. V. 2. № 18. P. 2895-2925.
- 8. Safronova N.A., Kryzhanovska O.S., Dobrotvorska M.V., et al. Influence of sintering temperature on structural and optical properties of Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–MgO composite SPS ceramics // Ceramics International. 2020. V. 46. P.6537–6543.

### Благодарности

Исследование выполнено за счёт гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 18-29-11044).

## ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИТА ZRO<sub>2</sub>-MGO МЕТОДОМ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Морфологические свойства поверхности пористых материалов определяют их применение. Шероховатость поверхности, форма и размер пор, их взаимное расположение и обуславливаемая ими проницаемость - наиболее важные характеристики, которые оказывают существенное влияние на возможность использования пористого материала в

биомедицинском направлении. Поэтому задача описания структуры поверхности и ее трансформации в процессе изготовления остается актуальной.

Для описания структуры в настоящее время широкое распространение получил аппарат фрактальной геометрии, который оперирует параметром, описывающим развитость поверхности и взаимное расположение элементов структуры единым параметром фрактальной размерностью (D). Анализ поведения фрактальной размерности позволит определить наиболее оптимальные параметры спекания для формирования наиболее развитой поверхности.

Итак, в работе была исследована зависимость фрактальной размерности от состава пористого керамического композита  $ZrO_2(MgO)$  - MgO и длительности изотермической выдержки при температуре спекания  $1600\,^{\circ}C$ .

Традиционно, процесс спекания проходит через три основные стадии - начальную, промежуточную и завершающую (рисунок 1). Каждой стадии присущи свои характерные особенности [1]:

- начальная стадия характеризуется увеличением площади контакта между частицами за счет припекания их друг к другу, т.е. формируются развитые контактные поверхности, при этом частицы могут сохранять свою обособленность;
- при переходе от начальной к промежуточной стадии происходит формирование и рост «шеек» на месте межчастичных контактов, далее происходит миграция границ с их начального положения и сфероидизация пор;
- для заключительной характерно продолжение процесса сфероидизации пор и их коалесценции, уменьшается общее количество макро- и микропор.




Рисунок 1 – Микроструктура образцов, содержащих 75 % MgO

Для характеристики рельефа поверхности разрушения после испытания на сжатие образцов цилиндрической формы использовалась фрактальная размерность, вычисленная с помощью метода вертикальных сечений. Метод основан на измерении отношения длины линии профиля к длине его проекции. После обработки растровых снимков получается набор вертикальных сечений, которые описывают профиль поверхности с точностью, определяемой величиной измерительного масштаба  $\varepsilon$ . Под масштабом подразумевается величина шага, которая определяет длину линии вертикального сечения [2]. Для определения зависимости в логарифмических координатах необходимо построить обратную s — образную кривую  $lnl(\varepsilon) = D(ln(\varepsilon))$ . Линейный участок кривой аппроксимируется по методу наименьших квадратов, где тангенс угла наклона аппроксимирующей линейной функции определяет значение фрактальной размерности в виде  $D = 1 + |\alpha|$ , подробнее метод описан в работе [3].

На рисунке 2 представлена зависимость фрактальной размерности от состава и длительности изотермической выдержки.




Рисунок 2 – Зависимость фрактальной размерности от состава и длительности спекания

Рост значения фрактальной размерности наблюдался при спекании образцов в интервале от 10 до 180 минут, изменяясь от  $\sim 1,05$  до своего максимального значения  $\sim 1,48$ , последующее спекание с выдержкой до 300 минут приводит к снижению  $D \approx 1,3$  без существенных изменений при дальнейшем спекании.

Из проделанной работы можно сделать вывод о том, что изменение фрактальной размерности в зависимости от состава и длительности изотермической выдержки согласуется со стадиями твердофазного спекания: увеличение D происходит во время стадий зарождения межзеренных связей и интенсивной объемной усадки, достигает своего максимального значения к 180 минутам (промежуточной стадии), что свидетельствует о формировании наиболее развитого рельефа. К завершающей стадии спекания фрактальная размерность незначительно снижается и остается приблизительно одинаковой. Фрактальная размерность увеличивается с увеличением концентрации MgO в составе образцов: на полученных РЭМ-изображениях можно отметить появление большого количества микротрещин и фрагментов зерен.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, проект III.23.2.3

#### Список литературы

- 1. Осокин Е.Н. Процессы порошковой металлургии. Красноярск: ИПК СФУ. 2008. С. 317.
- 2. Mandelbrot B. B. The fractal geometry of nature. N.Y.: WH freeman, 1982, 480 p.
- 3. Ивонин И.В., Новиков В.А. Определение фрактальной размерности поверхности эпитаксиального n-GaAs в локальном пределе, Физика и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 1, 40 с.

# ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ПРОСЛОЙКИ ПРОТЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО УЗЛА

A.A. КАМЕНСКИХ $^a$ , A.Д. ПУШКАРЕВА $^b$ 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет E-mail: anna kamenskih@mail.ru, vmm@pstu.ru

В настоящий момент отмечен рост исследований связанных с изменением классических конструкций зубных шин в России и мире [1, 2]. Исследования направлены на рационализацию и оптимизацию работы конструкции защитных капп. Одним из