

Список литературы

1. Schepetkin I.A., Kirpotina L.N., Hammaker D., Kochetkova I., Khlebnikov A.I., Lyakhov S.A., Firestein G.S., Quinn M.T. *Anti-Inflammatory Effects and Joint Protection in Collagen-Induced Arthritis after Treatment with IQ-1S, a Selective c-Jun N-Terminal Kinase Inhibitor // PharmacolExpTher., 2015. 353.3.505–516.*
2. Михалева А.И., Зайцева А.Б., Трофимов Б.А., Оксимы как реагенты// *Успехи химии, 2006. 75. (9). 797–823 935.*

НОВЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛАНТАНИД-СОДЕРЖАЩИЕ СИЛСЕСКВИОКСАНЫ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

А.Н. Кулакова, А.Н. Биляченко, В.Н. Хрусталёв, Е.С. Шубина

Российский университет Дружбы Народов

117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, alenkulakova@gmail.com

Полиядерные соединения на основе ионов лантаноидов привлекают большое внимание научных групп благодаря своим исключительным оптическим и магнитным свойствам. С одной стороны, фотофизические свойства таких соединений перспективны для разработки новых типов дисплеев, сенсоров, люминесцентных иммуноанализаторов и др. [1]. С другой стороны, проявление такими объектами свойств одномолекулярных магнитов (SMM), демонстрирующих замедленную релаксацию намагниченности при температурах, превышающих температуру жидкого азота, делает комплексы лантанидов чрезвычайно интересными в качестве единиц памяти для будущих приложений в спинтронике [2]. Удивительно, но количество работ, посвященных полиядерным силсесквиоксановым архитектурам, содержащих ионы Ln^{3+} остаётся очень ограниченным. В представляемой работе обсуждается синтез и исследование оптических и магнитных свойств новых четырехъядерных лантанид-содержащих силсесквиоксанов на основе ионов Eu^{3+} , Tb^{3+} , Dy^{3+} , а также гетерометаллического комплекса $\text{Y}^{3+}/\text{Dy}^{3+}$.

Синтез полиядерных силсесквиоксанов на основе лантанидов был выполнен с использованием двухстадийной реакции, включающей *in situ* образование фенилсилоксанолятных $[\text{PhSi}(\text{O})\text{ONa}]_x$ интермедиатов и обменную реакцию с нитратами лантанидов и четверичными солями (Et_4NCl или Ph_4PCl). При кристаллизации продуктов реакции из смеси ацетонитрил/этанол были получены монокристаллы соединений $(\text{Cat})_2[(\text{PhSiO}_{1,5})_8(\text{LnO}_{1,5})_4(\text{O})(\text{NO}_{2,5})_6(\text{EtOH})_2(\text{MeCN})_2]$, где $\text{Cat}^+ = \text{Et}_4\text{N}^+$,

$\text{Ln}^{3+} = \text{Eu}^{3+}$ (1), $\text{Cat}^+ = \text{Ph}_4\text{P}^+$, $\text{Ln}^{3+} = \text{Eu}^{3+}$ (2), $\text{Cat} = \text{Et}_4\text{N}^+$, $\text{Ln}^{3+} = \text{Tb}^{3+}$ (3), $(\text{Ph}_4\text{P})_4[(\text{PhSiO}_{1,5})_8(\text{TbO}_{1,5/4})(\text{O})_2(\text{NO}_{2,5})_8] \cdot 10\text{MeCN}$ (4), $(\text{Et}_4\text{N})_2[(\text{PhSiO}_{1,5})_8(\text{Y}_{0,75}\text{Dy}_{0,25}\text{O}_{1,5})_4(\text{O})(\text{NO}_{2,5})_6(\text{EtOH})_2(\text{MeCN})_2]$ (5), $\text{Cat}^+ = \text{Et}_4\text{N}^+$, $\text{Ln}^{3+} = \text{Dy}^{3+}$ (6), $\text{Cat}^+ = \text{Ph}_4\text{P}^+$, $\text{Ln}^{3+} = \text{Dy}^{3+}$ (7)

Исследование магнитных свойств соединений **3**, **4**, **5**, **6** и **7** проводилось на СКВИД-магнитометрах Quantum Design MPMS-XL и Quantum Design PPMS-9, работающих в интервале температур 1,8–350 К с магнитным полем до 7 Тесла. Было показано, что соединение **3** демонстрирует спин-флип переход, а соединение **5** с соотношением ионов лантанидов 3 Y/Dy проявляет замедленную релаксацию намагниченности (одномолекулярный магнетизм).

Люминесцентные свойства были исследованы при использовании спектрофлуориметра Edinburgh FLS-920 при 77 К и 295 К. Было показано, что соединения демонстрируют люминесценцию, характерную для Eu^{3+} , Tb^{3+} или Dy^{3+} при низкой и комнатной температурах. Стоит отметить, что использование сесквиоксановых лигандов не приводит к тушению люминесценции лантаноидных ионов.

В заключении, были получены тетраядерные европий- и тербий- и диспрозий-содержащие силсесквиоксаны. Их строение установлено РСИ. Были изучены люминесцентные и магнитные свойства полученных соединений. Эта работа открывает большие перспективы для создания нового семейства многофункциональных силсесквиоксанов.

Работа выполнена при поддержке программы PRC2287 Premium 2019–2021.