

ИЗВЕСТИЯ  
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 185

1970

**О ФАЗООБРАЗОВАНИИ  $MgSiO_3$  ПРИ СИНТЕЗЕ ИЗ ОКИСЛОВ**

П. Г. УСОВ, В. Н. ГУРИНА

(Представлена научным семинаром кафедры технологии силикатов)

Система состава  $MgSiO_3$  является физико-химической системой со сложным полиморфизмом. Результаты исследований [1, 2, 3] по синтезу метасиликата магния из окислов весьма противоречивы.

В настоящей работе изучалась природа и последовательность образования кристаллических фаз метасиликата, имеющих место при обжиге смеси рентгеноаморфной кремнекислоты, безводной, и препарата  $MgCO_3$  (температура диссоциации 780°C), взятых в молекулярном соотношении 1:1, в функции от величины образующихся кристаллов метасиликата магния.

$MgSiO_3$  появляется при температуре термообработки смеси 1200°C в формеprotoэнститита в количестве около 30% общей массы. Под микроскопом protoэнститит имеет вид тонкозернистых агрегатов с показателем светопреломления 1,620. Размеры образований  $MgSiO_3$  не превышают 8—10 микрон.

Содержание protoэнститита увеличивается при возрастании температуры термообработки, однако размеры агрегатов почти не изменяются до 1300°C. Благотворно влияет на выход метасиликата повторный обжиг измельченных и перепрессованных образцов. Выход  $MgSiO_3$  после повторного обжига при 1350°C возрастает до 70%. Размеры кристаллов составляют 18—20 микрон против 10—12 микрон после первого обжига. В результате повторного обжига при 1350°C черепок имеет пониженную прочность. Предел прочности на сжатие образцов, подвергнутых термической обработке при 1350°C в двух циклах, на 30% меньше, чем предел прочности материала после двух циклов обжига при 1300°C.

Как следует из анализа рентгенограмм, материал, подвергнутый обжigu при 1350°C в двух циклах термообработки, имеет совершенную кристаллическую структуру, представленную protoэнстититом. Измельченная же проба при просмотре под микроскопом сложена, преимущественно, клиноэнстититом. Рентгенограмма измельченного материала также соответствует клиноэнстититу.

Подобное явление имеет место у материала, обожженного при 1400°C в одном цикле. Сброс прочности составляет также около 30% (рис. 1). Механизм понижения прочности изделий заключается в появлении больших внутренних напряжений на границах зерен в структуре протрэнстититового черепка во время охлаждения, вызванных стремлением решетки protoэнститита перейти в моноклинную форму. Превра-

щение это связано с объемными изменениями. В силу того, что при измельчении материала происходит освобождение энергии и осуществляется ее подведение извне, переход протоэнстата в клиноэнстатит становится возможным при нормальной температуре. Но такое превращение должно быть подготовлено предшествующей термической историей образца, так как растирание материала, обожженного при более низких температурах совершенно или почти не происходит клиноэнстата, а после обжига выше 1400°C структура клиноэнстата создается уже в процессе термической обработки, включающей в себя стадии обжига и охлаждения материала до нормальной температуры.




Рис. 1. Изменение механической прочности продуктов синтеза в зависимости от температуры и количества циклов термообработки.  
I — обжиг в одном цикле, II — обжиг в двух циклах

Как следует из анализа полученных данных, вероятность перехода протоэнстата в клиноэнстатит связана с величиной кристаллических образований метасиликата: чем крупнее кристаллы, тем легче осуществляется превращение. В процессе термической обработки при температурах ниже 1350°C — 1400°C при принятых режимах в материале образуются зерна протоэнстата, не превышающие 10—12 микрон. Такие частицы могут существовать продолжительное время в метастабильном состоянии.

При обжиге материала в области температур 1350—1400°C либо при повторных обжигах размеры кристаллов протоэнстата быстро возрастают, за счет интенсификации процессов рекристаллизации, до 18—20 микрон. Зерна такого размера не переходят при охлаждении в клиноэнстатит, но превращаются в эту форму при сообщении системе дополнительной энергии. В результате термообработки при более высокой температуре метасиликат магния выступает в продуктах охлаждения только в форме клиноэнстата. Содержание  $MgSiO_3$  в материале составляет до 85%. Размеры кристаллов превышают 40 микрон. Исследование превращения протоэнстата в клиноэнстатит методом высокотемпературного рентгеновского анализа показывает, что скорость перехода высокотемпературной формы  $MgSiO_3$  в моноклинную разность очень возрастает в крупных кристаллах.

Введение в шихту 1%  $MnO$  в качестве минерализатора приводит к образованию весьма тонкозернистой структуры метасиликата в форме протоэнстата. Полученная структура устойчива к продолжительному воздействию повышенных температур, помолу, длительному хранению.

Вывод. Величина кристаллов протоэнстата является одним из определяющих факторов вероятности существования структуры протоэнстата в метастабильном состоянии при комнатной температуре, либо ее перехода при охлаждении в клиноэнстатит.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. И. Г. Бубенин. Строительные материалы, № 3, 3, 1937.
2. С. В. Clark. Journ. Amer. Ceram. Soc., 29, 25, 1946.
3. М. Koltermann. Ber Deutsch keram Ges, 42, 1, 6, 1965.