

ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 197

1975

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА АВТОКЛАВНОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОТНЫХ СИЛИКАТНЫХ ПЛИТОК

Н. С. ДУБОВСКАЯ, Л. Ф. МЕНЯИЛО, В. В. САВЕЛЬЕВ

(Представлена научным семинаром кафедры технологии силикатов,
неорганических веществ и электрохимических производств)

Прочная структура плотных силикатных материалов начинает формироваться в процессе выдерживания сырца перед автоклавированием. В этот период проявляются гидратационные свойства молотой негашеной извести, которая согласно исследованиям Осина [1], Рабиновича [2], Бутта и др. [3], Солинского и др [4] твердеет в отличие от гашеной извести по типу гидратационного вяжущего.

Интенсивное структурообразование в спрессованном образце протекает в условиях пара.

Режим термообработки играет существенную роль в процессе силикатного твердения. В данной статье приводятся результаты исследований по влиянию режима автоклавирования на процесс формирования прочной структуры в плотных силикатных плитках. Исследование проводилось с массами с различной активностью, оформленными в изделия при различном давлении прессования. Время выдержки массы — 7 часов, сырца перед автоклавированием — 2 часа. В запаренных образцах определялось количество химически связанный воды, механическая прочность на сжатие и морозостойкость. Кроме этого, замерялся объемный вес. В ходе химических процессов и формировании прочности изделия и его морозостойкости замечен ряд закономерностей.

Физико-механические свойства запаренных изделий находятся в непосредственной зависимости от времени автоклавирования и величины максимального давления пара. Результаты опытов приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы, с повышением давления пара в автоклаве

Таблица 1

Зависимость характеристик изделий от длительности выдержки
при максимальном давлении (активность массы в %)

Режим водотепловой обработки	Длительность выдержки, час	Объемный вес, кг/дм ³	Содержание химически связанный воды, %	Прочность, кг/см ²	Морозостойкость
8 ата	4	1,72	7,1	75	после 50 циклов имеют поверхностные трещины
	5	1,80	7,3	150	
	6	1,82	7,8	180	
10 ата	3	1,91	7,9	225	после 50 циклов трещин не имеют
	4	1,93	7,9	280	
	5	1,93	8,1	300	

и увеличением продолжительности выдержки при этом давлении улучшаются качественные характеристики изделий в связи с созданием благоприятных условий для силикатного твердения.

В работе исследована зависимость усвоения извести в гидратные новообразования от степени спрессованности сырца и продолжительности выдержки его при максимальном давлении.

Результаты исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2

Усвоение извести и связывание воды в процессе автоклавирования

Удельное давление, кг	Содержание усвоенных извести и воды (числитель) и воды (знаменатель) при выдержке, час			Предел прочности на сжатие, кг/см ² , при выдержке, час		
	4	5	6	4	5	6
Давление пара 8 ата						
160	$\frac{5,75}{6,75}$	$\frac{6,0}{6,79}$	$\frac{6,25}{7,1}$	140	180	210
180	$\frac{5,90}{6,9}$	$\frac{6,3}{6,9}$	$\frac{6,5}{7,3}$	160	210	230
200	$\frac{5,95}{7,1}$	$\frac{6,38}{7,4}$	$\frac{6,7}{7,5}$	220	240	260
Давление пара 10 ата						
160	$\frac{6,1}{6,9}$	$\frac{6,4}{7,1}$	$\frac{6,7}{7,4}$	260	280	310
180	$\frac{6,4}{7,1}$	$\frac{6,7}{7,4}$	$\frac{6,9}{7,5}$	280	290	330
200	$\frac{6,9}{7,3}$	$\frac{7,1}{7,5}$	$\frac{7,1}{7,7}$	300	320	350

Как видно из табл. 2, с увеличением удельного давления прессования и продолжительности выдержки при максимальном давлении процессы гидратации и силикатное твердение проходят в большей степени, о чем свидетельствует повышенное количество химически связанных воды и гидроокиси кальция.

Плотность сформованного сырца при максимальном давлении прессования обеспечивает большую поверхность контакта между взаимодействующими песком и известью в условиях пара. Образующееся при этом количество цементирующего (гидросиликатов кальция) вещества обусловливает высокую механическую прочность. Последняя находится в прямой зависимости от количества химически связанной воды и количества вступившей в реакцию окиси кальция [5].

Для исследуемых составов и режимов автоклавирования эта зависимость имеет следующий характер (табл. 2): при активности массы 8% и давлении пара в автоклаве 8 и 10 ата с повышением плотности сырца, увеличением времени выдержки растет количество химически связанных гидроокиси кальция и воды. Это сопровождается равномерным увеличением прочности, и, как видно под микроскопом в проходящем свете, цементирующее вещество оказывается сложенным мелкокристаллическим сростком с более высокой степенью закристаллизованности.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. В производстве плотных облицовочных плиток при активности массы 8% оптимальным режимом автоклавирования следует принять режим: 1,5—6—1,5 часа при максимальном давлении пара 10 ата.

2. Если прессовое давление поддерживать 200 кг/см^2 , то режим автоклавирования может быть тот же, но давление пара 8 ата , так как прочность изделий вполне достаточна.

3. С целью сокращения производственного цикла целесообразно будет формовать изделия при 160 кг/см^2 , запаривать при давлении 10 ата с выдержкой 4 часа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б. В. Осин. Молотая негашеная известь и применение ее в строительстве по способу И. В. Смирнова. Госстройиздат, 1940.
 2. И. В. Рабиновичи, Б. В. Осин. Электропроводность извести при гашении и схватывании. ЖПХ, 11. 1946.
 3. Ю. М. Бутт, Л. Н. Рашкович. Твердение вяжущих при повышенных температурах. Стройиздат, 1965.
 4. Д. С. Саминский и др. О механизме твердения тонкоизмельченного известково-песчаного вяжущего без гидротермальной обработки. ВНИИТИСМ, научное сообщение, 28, Промстройиздат, 1957.
 5. Ю. М. Бутт, Н. А. Майер и др. Химические свойства и микроструктура гидросиликатов кальция. Сб. трудов РОСНИИМС, 17, 1960.
-