

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АЗИДА СВИНЦА

С. М. РЯБЫХ, Ю. А. ЗАХАРОВ, А. П. ЛЫСЫХ.

(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии)

Среди работ по термическому, фото- и радиационному разложению азидов тяжелых металлов лишь весьма ограниченное число исследований выполнено с использованием крупных монокристаллов. В то же время очевидно, что лишь исследования на совершенных кристаллах позволяют получить с контролируемой величиной поверхности корректные результаты по кинетике и геометрии протекания реакций разложения в твердых кристаллических соединениях. В общем числе работ с твердыми растворами в системах азидов тяжелых металлов мы столкнулись с задачей получения крупных и бездефектных монокристаллов, совершенных и достаточно больших для изучения электрофизических свойств и концентраций фото- и радиолитических продуктов в них методами, описанными в [1, 2].

К сожалению, подробного описания методик приготовления кристаллов PbN_6 в литературе нет. Лишь в работах [2, 3] имеются самые общие указания относительно приготовления кристаллов PbN_6 .

В данной работе описывается методика приготовления кристаллов PbN_6 из раствора в насыщенном растворе ацетата аммония методом медленного охлаждения, причем выращивались кристаллы как чистого PbN_6 , так и с гомофазными добавками Ag^+ и Cu^{++} .

Материалы и аппаратура

В качестве исходного вещества использовался поликристаллический PbN_6 , приготовленный реакцией соосаждения при слиянии 0,2 Н растворов технического дважды перекристаллизованного NaN_3 и $Pb(NO_3)_2$ квалификации х.ч. Для введения гомофазных примесей Ag^+ и Cu^{++} соответствующее количество $AgNO_3$ или $Cu(NO_3)_2$ добавлялось в исходный раствор $Pb(NO_3)_2$. Для растворения PbN_6 использовали ацетат аммония квалификации х.ч.

При выращивании кристаллов использовался термостат У-10, нужная скорость охлаждения растворов обеспечивалась автоматически при помощи часового механизма, связанного посредством шестерен с магнитной головкой контактного термометра.

Монокристаллы выращивались в химическом стакане емкостью 100 мл и в U-образных трубках.

Эксперимент

В качестве растворителя использовался 17% раствор ацетата аммония в воде. Этот раствор насыщался PbN_6 при температуре 70—90° С в течение 2—3 часов. Затем избыток PbN_6 отфильтровывался в воронку для горячего фильтрования, раствор разливался в сосуды, в которых проводится кристаллизация.

При выращивании монокристаллов PbN_6 мы столкнулись с трудностью предотвращения спонтанных взрывов, описанных в работах [3, 4]. Было установлено, что вероятность спонтанного взрыва, а также температура, при которой он происходит, зависит от количества раствора в кристаллизаторе и от скорости охлаждения. При одинаковой скорости охлаждения 2 град/час спонтанные взрывы в 100 мл раствора PbN_6 происходят в интервале температур 35—45° С, а в 25 мл этого же раствора — при 15—20° С.

С увеличением скорости охлаждения вероятность спонтанного взрыва при прохождении критической температуры возрастает.

Кристаллизация PbN_6 обычно происходит в интервале температур 20—25° С. Добавка Ag^+ повышает эту температуру до 40—42° С, добавка Cu^{+2} снижает температуру кристаллизации до 17—19° С.

Учитывая все высказанные, выбрана следующая методика выращивания кристаллов PbN_6 , позволяющая свести к минимуму вероятность спонтанных взрывов.

От температуры, при которой раствор насыщался PbN_6 , до температуры, на 1—2° превышающей температуру кристаллизации, раствор охлаждается со скоростью 2 град/час. Затем скорость охлаждения понижают до 1° в 12—14 часов. Предпочтительнее работать с количеством раствора, не превышающим 25 мм. В U-образных трубках кристаллы выращиваются больших размеров. При проведении кристаллизации в описанных условиях взрывы удавалось полностью устраниТЬ.

Полученные кристаллы PbN_6 белого цвета, непрозрачны. При длительном хранении в темноте они приобретают бледно-розовый оттенок. Добавка Ag^+ не влияет на цвет кристаллов, при введении же добавки Cu^{+2} кристаллы приобретают красновато-коричневый цвет.

Кристаллы PbN_6 обычно имели форму неправильного вытянутого шестигранника, достигающего размеров $6 \times 1 \times 1$ мм или (реже) — параллелепипеда с максимальными размерами $5 \times 3 \times 1$ мм. Вес кристаллов PbN_6 достигал 4—5 мг.

Добавка Ag^+ увеличивает размеры кристаллов (удавалось получить кристаллы размерами $11 \times 2 \times 2$ мм и весом 7—8 мг). Кристаллы с добавкой Cu^{+2} не превышали размеров $3 \times 2 \times 0,5$ мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. H. G. Heal, Nature, 172, 30 (1953).
2. F. P. Bowden, K. Sing, Proc. Roy. Soc., A227, 22 (1954).
3. B. L. Evans, A. D. Joffé, R. Gray, Chem. Rev. 59, 515 (1959).
4. Ф. П. Боуден, А. Д. Иоффе. Быстрые реакции в твердых телах. Изд. ИЛ, (1960).

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
4	Табл. 4	Расщепление	Расщепление, гаусс
8	Рис. 2	1000 ,A	10000 ,A ⁰
19	I-ая снизу	В. М. Лихин ДАН СССР	В. М. Лыхин ДАН СССР
22	24 сверху	O = □ + 2e + 1/20 ₂	O = □ - + e + 1/20 ₂
23	13 сверху	За счет электронов	За счет захвата электрона в
	16 сверху	Кристаллов постоянных	кристаллов постоянным
28	7 снизу	A - A ⇌ ⁰ _t + e	A ⇌ A ⁰ + e
36	12 снизу	Zoumeine	Roumeine
40	3 сверху	выходе	входе
44	5 снизу	(II)	(I)
47	3 сверху	и окружающее	в окружающее
51	Табл. I	NH ³⁺	NH ₃ ⁺
51	Табл. I	HCl ₃₇ ⁺	HCl ³⁷ ⁺
54	Рис. 2	t (сек)	1gt (сек)
64	5 сверху	кристаллах позволяет получить с контролируемой величиной поверхности	кристаллах с контролируемой величиной поверхности позволяет получить
69	8 сверху и 13 снизу	ПП-Ш	ПП-III
70	Табл. I	0,99 + 1,06 · 10 ¹³	0,99 + 1,06 · 10 ¹³
71	3 и 6 снизу авторы	А. Д. Уоббе	А. Д. Уоффе
71	7 снизу	Д. А. Захаров	Ю. А. Захаров
74	подпись под рис. 4	0,5 %	0,05 %
	10 снизу	lg δ	lg σ _γ
	подпись под рис. 1 и 2	N ₃ ⁻ → N ₃ ⁰ + 1	N ₃ ⁻ → N ₃ ⁰ + e
77	5 и 6 сверху	HO	H ₀
79	17 снизу	ClO	ClO ₃ ⁻
81	8 сверху	Cl ₄ ⁻ → Cl ₄ , l, [ClO ₄ ⁻]*	ClO ₄ ⁻ → ClO ₄ , e, [ClO ₄ ⁻]*
88	2 снизу	% 116δ	№ 1168
91	11 снизу	NH ₃	¹⁵ NH ₃
III.	1 снизу	I ₁₈	I ₁₈
126	7 сверху	₁₄ N ₁₅ N ⁺ , ₁₂ C ₁₆ O ⁺	₁₂ C ₁₆ O ⁺ , ₁₄ N ₁₅ N ⁺
128	1 снизу	Каделаци	Каденаци
132	11 сверху	Kj	KI
146	5 снизу	G=g+j	G=g+γ
		V	V _k
		спектрометрия	спектроскопия