

## ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ АЗИДА СЕРЕБРА

Э. С. КУРОЧКИН, Ю. А. ЗАХАРОВ, Г. Г. САВЕЛЬЕВ, Л. Г. ЧЕРЕПОВА

(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии)

В работах [1—3] нами было изучено влияние ряда полупроводниковых окислов и сульфидов некоторых металлов, а также красителей на термическую устойчивость азода серебра. При этом обнаружен значительный катализитический эффект окислов кобальта, никеля,  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  и ряда красителей на термическое разложение азода серебра. Здесь же предлагается механизм катализа. Однако в настоящее время этот вопрос нельзя считать достаточно изученным, и накопление экспериментальных данных является целесообразным для понимания механизма катализа.

В данной работе приведены результаты по исследованию эффекта гетерофазных примесей — окислов, сульфида и селенистой меди на термическую устойчивость азода серебра.

### Методика эксперимента

В отличие от работ [1—3], опыты проводились на азиде серебра, полученном взаимодействием раствора  $\text{AgNO}_3$  с азотистоводородной кислотой. Ряд экспериментов был проведен на азиде серебра, полученным обычным методом — быстрым сливанием 0,2 N растворов  $\text{AgNO}_3$  и  $\text{NaN}_3$ . Опыты проведены на весовой вакуумной установке с автоматической записью, описанной в [4]. Навеска азода серебра (10 мг) с определенным количеством добавки помещалась в чашечку из алюминиевой фольги, и вещества тщательно перемешивались. Опыты проводились при температуре 235°С в вакууме  $3 \cdot 10^{-3}$  мм. рт. ст.

### Результаты эксперимента и обсуждение

Результаты по термическому разложению азода серебра, полученного быстрым сливанием, с добавками  $\text{CuO}$  (4,5÷10 вес %),  $\text{Cu}_2\text{Se}$ ,  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  — по 10 вес %,  $\text{Cu}_2\text{O}$  (5÷10 вес %),  $\text{Cu}_2\text{S}$  и  $\text{CuS}$  — по 10 вес % показали, что при температуре разложения 235°С имеет место вспышка азода. Более того у азода серебра с  $\text{CuO}$ ,  $\text{Cu}_2\text{Se}$  и  $\text{Cu}_2\text{S}$ , введенных в количестве 10 вес %, вспышка наблюдалась при 200, 190 и 170°С — соответственно.

При более низких температурах (ниже температуры вспышки) нам не удалось провести термическое разложение и получить кинетические кривые для азода серебра с указанными выше добавками.

Дальнейшие исследования проводились на азиде серебра, получен-

ном при взаимодействии раствора  $\text{AgNO}_3$  с азотистоводородной кислотой; этот азид оказался более термостабильным. Результаты представлены на рис. 1, в координатах  $\alpha$ - $t$  (степень разложения — время), из которого видно, что все исследованные добавки ускоряют процесс термического разложения азида, причем каталитический эффект при введении таких добавок, как  $\text{CuO}$  и  $\text{Cu}_2\text{O}$ , закономерно возрастает с увеличением количества добавки: с  $\text{CuO}$  — до 9,9 вес %, а с  $\text{Cu}_2\text{O}$  — до 8% вышеуказанных количеств имеет место вспышка азида. В случае  $\text{CuO}$  следует отметить, что значительный каталитический эффект наблюдается при 3,4% введенной примеси, а при 4,7% потери веса в первые 2 мин в два раза превышают теоретическое значение. Этот эффект, очевидно, является результатом выбрасывания вещества из чашечки.

Для  $\text{AgN}_3$  с добавками  $\text{Cu}_2\text{S}$  (4 вес %) и  $\text{Cu}_2\text{Se}$  (10 вес %), как и в случае азида, полученного быстрым сливанием, вспышка происходит при  $235^\circ\text{C}$ .

Полученные данные показывают, что ускоряющий эффект медных катализаторов сильно зависит от их концентрации. Это, по-видимому, связано с увеличением площади контакта. Интересен ранее нигде не описанный факт выбрасывания  $\text{AgN}_3$  из реакционной чашечки при термическом разложении в присутствии катализаторов. Для того, чтобы убедиться в выбрасывании вещества, и для получения дополнительных данных об этом явлении мы провели исследования по микроскопическому наблюдению термического разложения  $\text{AgN}_3$  в вакууме. При этом оказалось, что выбрасывание вещества имеет место как при разложении чистого азида, так и в азида серебра с каталитическими добавками, начиная с температуры около  $200^\circ\text{C}$ . Однако в препарате с добавкой выбрасывание происходит более интенсивно, чем в чистом. При этом под микроскопом видно, что отдельные микрокристаллики мгновенно исчезают из поля зрения, а затем обнаруживаются на кварцевом окне, расположенном на расстоянии 4 мм от чашечки.

Причинами выбрасывания могут быть: а) растрескивание кристаллов или б) быстрое разложение отдельных микрокристаллов.

Вторая причина лучше согласуется с влиянием гетерофазных примесей на этот процесс, так как трудно представить влияние этих примесей на растрескивание.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ю. А. Захаров, Э. С. Курочкин, Г. Г. Савельев, Ю. Н. Руфов. Кинетика и катализ, 7, 425, 5, 1966.
2. Ю. А. Захаров, Э. С. Курочкин. Ж. неорган. хим., 13, вып. 7, 1762, 1968.
3. Э. С. Курочкин, Г. Г. Савельев, Ю. А. Захаров, О. И. Чижикова. Изв. ТПИ, т. 199, 95, 1968.
4. Г. Г. Савельев, В. В. Бордачев. Изв. ТПИ, т. 158, 80, 1967.




Рис. 1. Термическое разложение азида серебра при  $235^\circ\text{C}$  в вакууме чистого (1) и с добавками:  $\text{CuO}$  — 3,3; 4,76 и 9,9 вес % — кривые 2, 3, 4 — соответственно;  $\text{Cu}_2\text{O}$  — 3,4 вес % — кривая 5; и  $\text{AgN}_3$  с  $\text{Cu}_2\text{O}$  (8%),  $\text{Cu}_2\text{S}$  (4—10%),  $\text{Cu}_2\text{Se}$  (10%),  $\text{CuO}$  (20%) — кривые 6—9 — вспышка.