

ИЗВЕСТИЯ  
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 259

1975

НОВАЯ КЕРАМИКА  
ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕХНИКИ

П. Г. УСОВ, З. С. КОНОВАЛОВА, В. И. ВЕРЕЩАГИН  
(Представлена научным семинаром неорганических кафедр)

Развитие радиотехники и электроники постоянно повышает спрос на керамические материалы со специальными свойствами. Отечественная и мировая практика имеет богатый опыт в использовании природного непластичного сырья — талька для производства высокочастотной керамики стеатитового и форстеритового состава ( $MgSiO_3$  и  $Mg_2SiO_4$ ).

Кроме метасиликата магния (стеатитовая керамика), для практических целей пригоден и диопсид. Диопсид легко синтезируется из различных продуктов, не имеет полиморфных модификаций, имеет коэффициент термического расширения, близко сочетающийся с коэффициентом термического расширения стеклофазы барий-алюмосиликатного состава. Применение диопсida в качестве кристаллической фазы в керамике имеет свои преимущества: исключено старение, керамика является термостойкой.

Нами в практической работе исследована система клиноэнстатит—диопсид. Синтезировались минералы ряда клиноэнстатит — диопсид со следующими мольными отношениями окислов кальция и магния:

1. 0 : 1  $MgSiO_3$  — клиноэнстатит,
2. 0,1 : 0,9  $Ca_{0,1}Mg_{0,9}SiO_3$ ,
3. 0,2 : 0,8  $Ca_{0,2}Mg_{0,8}SiO_3$ ,
4. 0,3 : 0,7  $Ca_{0,3}Mg_{0,7}SiO_3$ ,
5. 0,4 : 0,6  $Ca_{0,4}Mg_{0,6}SiO_3$ ,
6. 0,5 : 0,5  $Ca_{0,5}Mg_{0,5}SiO_3$  — диопсид,
7. 1 : 1  $CaMgSi_2O_6$ .

В качестве исходных материалов для синтеза данных составов использовались как чистые химические реактивы  $SiO_2$ ,  $4MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 6H_2O$ ,  $CaCO_3$ , так и природные продукты: тальк, tremolit. Компонентные составы для синтеза минералов приведены в табл. 1, 2.

Для синтеза клиноэнстатита (1) и следующего за ним минерала (2) использовался флотированный тальк Алгуйского месторождения следующего химического состава:

$SiO_2$  — 64,16%;  $MgO$  — 30,23%;  $CaO$  — 0,22%;  
 $Al_2O_3$  — 0,35%;  $Fe_2O_3$  — 0,04%; пп — 4,68%.

Таблица 1

Компонентный состав смесей для синтеза минералов из химических реагентов


Минералы	$\text{SiO}_2$	$\text{CaO}$	$\text{MgO}$	$\text{SiO}_2$	$\text{CaCO}_3$	$\text{MgCO}_3$	$\text{SiO}_2$	$\text{CaCO}_3$	$\text{MgO}$	$\text{SiO}_2$	$\text{CaO}$	$\text{MgCO}_3$
1 $\text{MgSiO}_3$	60	—	40,0	41,6	—	58,4	60	—	40	41,6	—	58,4
2 $\text{Ca}_{0,1}\text{Mg}_{0,9}\text{SiO}_3$	59,1	5,5	35,4	41,3	6,7	52,0	56,53	9,47	34,0	42,54	3,96	53,5
3 $\text{Ca}_{0,2}\text{Mg}_{0,8}\text{SiO}_3$	58,2	10,8	31,0	41,75	13,65	45,6	53,5	17,7	28,8	43,5	8,0	48,5
4 $\text{Ca}_{0,3}\text{Mg}_{0,7}\text{SiO}_3$	57,1	16,1	26,8	40,2	20,3	39,8	51,0	28,5	23,5	44,18	12,32	43,5
5 $\text{Ca}_{0,4}\text{Mg}_{0,6}\text{SiO}_3$	56,49	21,1	22,45	40,1	26,5	33,4	48,3	32,3	19,4	45,2	16,8	38,0
6 $\text{Ca}_{0,5}\text{Mg}_{0,5}\text{SiO}_3$	55,6	25,8	18,6	39,4	33,0	27,6	46,15	38,5	15,35	46,15	21,5	32,35

Таблица 2

**Компонентный состав шихт для минералов клиноэнстит — диопсид  
на основе природных минералов**

Минералы	Тальк	Тремолит	CaCO <sub>3</sub>	$\frac{4MgCO_3 \times}{\times Mg(OH)_2 \cdot 6H_2O}$	Кремнезем
1 MgSiO <sub>3</sub>	—	—	—	—	—
2 Ca <sub>0,1</sub> Mg <sub>0,9</sub> SiO <sub>3</sub>	76,5	—	7,8	15,7	—
3 Ca <sub>0,2</sub> Mg <sub>0,8</sub> SiO <sub>3</sub>	—	81,9	1,4	16,7	—
4 Ca <sub>0,3</sub> Mg <sub>0,7</sub> SiO <sub>3</sub>	—	81,8	9,68	8,52	—
5 Ca <sub>0,4</sub> Mg <sub>0,6</sub> SiO <sub>3</sub>	—	82,07	17,93	—	—
6 Ca <sub>0,5</sub> Mg <sub>0,5</sub> SiO <sub>3</sub>	—	63,8	26,6	—	9,6
7 2 · Ca <sub>0,5</sub> Mg <sub>0,5</sub> SiO <sub>3</sub>	48,7	—	37,5	—	13,8

Для синтеза диопсида (6) и остальных минералов основным компонентом шихты использовали тремолит также Алгуйского месторождения следующего химического состава:



Кроме того, получен диопсид (7) и на основе талька Алгуйского месторождения.

Синтез минералов проводился как в твердой фазе, так и путем расплавления фриттованной шихты с последующей медленной кристаллизацией расплава. Обжиг сбрикетированной после помола шихты (сито № 0060) проводился в электропечи с силитовыми нагревателями при конечных температурах от 1300 до 1400° С. Предварительно обожженные брикеты плавились в корундовых тиглях в криптолитовой печи при конечных температурах 1420—1600° С. Охлаждение расплава протекало по мере охлаждения печи в течение суток.

Многократно проведенные опыты показывают, что из всех минералов (при различных условиях) легче синтезируется диопсид. Синтез минералов на основе чистых реагентов протекает трудно, с побочными продуктами, не дает однозначных результатов, требует большой тщательности проведения исследований в отношении дозировки шихты, измельчения, перемешивания и режима обжига. Следует также отметить, что на основе природных материалов — талька и тремолита синтез минералов осуществляется легче как в твердой фазе, так и кристаллизацией расплава. Фазовый состав минералов определяли рентгеновским и петрографическим анализами. Анализ рентгенограмм показал, что для минералов 2—4 составов фиксируются еще побочные продукты ( $d = 4,05—4,08 \text{ \AA}$  — кристобалит), а максимумы сильно размыты ввиду несовершенной внутренней структуры новообразований.

Кристаллизацией расплава удается получить минералы с совершенными кристаллами. Рентгенограммы синтезированного нами диопсида (из различных продуктов) констатируют полную аналогию со справочными данными.

Поскольку КТР определяет термическую стойкость керамических изделий и существенно изменяется с температурой, поэтому нами и были определены значения коэффициентов термического расширения минералов ряда клиноэнстит — диопсид (табл. 3) в температурном интервале 20—900° С. Измерения по определению КТР проводились на кварцевом вертикальном дилатометре. Из полученных значений КТР наиболее близким значением к КТР стеклофазы барий алюмосиликатного состава обладает минерал (6) диопсид.

Таблица 3

**Таблица значений КТР для минералов клиноэнстит — диопсид  
на основе природных минералов**

Состав минерала	$\alpha \cdot 10^{-7}^{\circ}\text{C}$ в интервале	
	50—500°	40—800°
1 $\text{MgSiO}_3$	105	125
2 $\text{Ca}_{0,1}\text{Mg}_{0,9}\text{SiO}_3$	81	89
3 $\text{Ca}_{0,2}\text{Mg}_{0,8}\text{SiO}_3$	72	76
4 $\text{Ca}_{0,3}\text{Mg}_{0,7}\text{SiO}_3$	62	68
5 $\text{Ca}_{0,4}\text{Mg}_{0,6}\text{SiO}_3$	58	60
6 $\text{Ca}_{0,5}\text{Mg}_{0,5}\text{SiO}_3$	60	76
7 $2 \cdot \text{Ca}_{0,5}\text{Mg}_{0,5}\text{SiO}_3$	61	76

Итак, учитывая, что синтез этого минерала легко осуществляется по сравнению с остальными минералами, согласованность КТР его со стеклофазой, а также отсутствие полиморфных превращений, диопсид может быть рекомендован как кристаллическая фаза керамики. Применение диопсида позволяет получить новую высокочастотную керамику с повышенной термостойкостью, с хорошими электрическими и механическими свойствами.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. В. Эйттель. Физическая химия силикатов. М., ИЛ, 1962.
2. В. И. Михеев. Рентгенометрический определитель минералов. М., Госиздат, 1957.