- 3. Birchal J. M., Phorpe D. H., J Chem. Soc., 2898 (1968)
- 4. А.А.Ахрем, А.И.Кузнецова. Тонкослойная хроматография. М.-Л., "Наука", 1965.
- 5. Губен-Вейль. Методы органической химии. М., "Наука", 1963.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-ОКСИДИФЕНИЛАМИНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ Е.Е.Сироткина, Р.М.Коган

Исследование взаимодействия виниловых эфиров с ароматическими соединениями, у которых две активные группы: гидроксильная и аминогруппа, представляет интерес для получения виниловых мономеров и полимеров. При использовании ароматических
аминоалкоголей с гидроксильной группой в боковой цепи с хорошим выходом синтезированы, вместо ожидаемых алкениловых эфиров, циклические аддукты / I /. Описаны виниловые эфиры аминофенолов и оксидифениламинов, полученные винилированием по Реппе, причем реакционно способной оказалась только гидроксильная группа / 2 /.

В данной работе изучено поведение 4-оксидифениламина в реакции винилового обмена с винилацетатом в присутствии солей ртути и серной кислоты. Количество прореагировавших аминогрупп определялось методом нитрозирования / 3 /, конверсия оксигрупп рассчитана как разность между общей конверсией винилацетата и количеством прореагировавших аминогрупп.

Как видно из данных, приведенных в табл. I, скорость взаимодействия > // Н и - ОН-групп зависит от соотношения исходных реагентов, причем наиболее активной является аминогруппа. // винильная группа в условиях реакции сразу полимеризуется, а винилоксигруппа не претерпевает дальнейших превращений.

Введение электродонорной оксигруппы в пара-положение ведет к перераспределению электронной плотности в молекуле амина /4/, которое сопровождается увеличением отрицательного заряда на атоме азота. Этим,по-видимому, объясняется преимущественное перевинилирование 4-оксидифаниламина по аминогруппе.

При соотношении амин:винилацетат = I:I продукты реакции представляют собой N-виниловые олигомеры, содержащие незамещенные окси-группы; при избытке винилацетата по отношению к

Таблица І

Влияние соотношения исходных реагентов на взаимо- действие винилацетата с 4-оксидифениламинами.

11/11 No No	Винил- ацетат, моль/л	Конверсия 4-оксидифе- ниламина			Выход олиго- меров,	Количе- ство , % най-	Непре- дельность олигоме-
		Кон- версия <i>МН</i> - групп, % от теории	групп, % от теории	*CH3COOH, % of Teo- pun	Mepob, % or reopun	дено	ров (по
I	2,0	92,3	0,8	91,3	70,3	6,5I	-
2	2,5	96,4	9,5	105,2	71,2	6,43	-
3	3,0	98,3	30,4	I28,7	74,5	6,32	21,8
4	3,5	99,8	58,6	I58,4	76,5	6,38	42,7
5	4,0	99,4	91,3	I90,7	80,3	6,2I	59,4
6	4,5	99,,6	93,9	I93,5	82,8	5,94	63,8
7	5,0	99,4	95,7	I94,I	81,5	5,8I	74,0
- Company of the Comp	# The second sec	ndcontinuo vings-cong-krosp-c-moo	the officerons as a resulting of the state o				Military reserved to the Commence of the Comme

Примечание. І. Количество 4-оксидифениламина 2,0 моль/л.

- 2. Температура реакции 20°C.
- З. Количество ацетата ртути 1% от веса амина.
- 4. Соотношение между ацетатом ртути и серной кислотой I:6 моль/моль.
- 5. Количество воды 0,2 моль/л.

^{*} В расчете на I подвижный атом водорода.

амину большем двух в реакцию полностью вступают амино- и оксигруппы. Таким образом, варьируя соотношения исходных реагентов можно синтезировать У-виниловые олигомеры дифениламина, содержащие определенное число окси- и винилоксигрупп.

Строение олигомеров во многом зависит от температурных условий реакции. Как видно из данных, приведенных в табл.2, при понижении температуры до -20°С уменьшается количество прореагировавших аминогрупп при одновременном увеличении конверсии оксигрупп, что хорошо согласуется с литературными данными о большей активности фенолов по сравнению с аминами в реакции перевинилирования при низких температурах / 5 /.

Таблица 2 Влияние температуры реакции на взаимодействие винилацетата и 4-оксидифениламина

№ № П/П	T ^O C		-оксидифенил- ина	во выде-	Выход олиго- меров, % от теории	Непредель- ность оли- номеров,
		Конверсия <i>NH</i> -групп, % от тео-	Конверсия ОН-групп, % от теории	лившейся СН _З СООН, % от те-		
		рии	01 100 pm	ории	ТООРИИ	
I	20	92,3	0,8	93,1	70,3	_
2	10	87,5	3,7	94,2	68,4	_
3	0 -I0	75,4	14,4 49,3	91,2 89,3	69,2 40,2	10,8 46,2
4 5	-20	42,0 36,4	5I,0	8 64	35,8	47,3
	~0	00,1	02,0			

Примечание. I. Соотношение исходных реагентов I:I.
2. Время реакции 2 часа.
3. Количество ацетата ртути I% от веса амина.
4. Соотношение ацетата ртути и серной кислоты I:4.

Экспериментальная часть

В трехгордую термостатированную колбу, снабженную мешалкой, обратным колодильником, капельной воронкой и термометром, при температуре 30°C загружают 45 мл ацетона, 9,25 г 4-оксифениламина. 6 мл свежеперегнанного винилацетата, 0.09 г ацетата ртути, 0.085 мл серной кислоты (d = 1.84 г/мл). За ходом реакции следят по выделяющейся уксусной кислоте, после прекращения выделения которой реакционную смесь выливают в 500-600 мл воды. Выпавший полимер отфильтровывают. Выход 7 г

(69 % от теор.) М.в. 1570 (криоскопия). Т.р. II5-I27°C.

В ИК-спектре полимера (ИКС-I4a, вазелиновое масло) отсутствуют полосы поглощения в области 3400-3600 см $^{-1}$, характерные для вторичной аминогруппы и оксигруппы, появляются полосы поглощения в области I625 см $^{-1}$, 995 см $^{-1}$, соответствующие поглощению концевой винильной группы, что подтверждает структуру поли-N-(4-винилокси)-винилдифениламина.

Полимер представляет собой порошок темновишневого цвета, корошо растворимый в кетонах, диметилформамиде, водных раствораж целочей.

Литература

- I. W.H Watanabe. J. amer Chem. Soc. 79, 2833, (1957).
- 2. M.P. MOCTAKOBCKNN. MOX, 31, 1237, (1961).
- 3. Р.П.Ластовский, Ю.М.Ванштейн. Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей. М., Госхимиздат, 1958, с. 173.
- 4. C.П.Муштакова, Н.С.Фрункина, Л.А.Грибов. ЖАХ, <u>26</u>, 430,(1971).
- 5. R. Adelman. J amer Chem Soc., 75, 2678, (1953).

СИЛИКА ТООБРА ЗОВАНИЕ ПРИ ВАРКЕ СТЕКЛА ДИОПСИДОВОГО СОСТАВА

П.Г.Усов, В.И.Верещагин, Е.П.Цимбалюк

В последжее время усиленно ведутся работы в области подучения ситаллов с хорошими диэлектрическими характеристиками. Наиболее перспективными в этом отношении являются ситаллы с диопсидоподобной кристаллической фазой. Исследованиями ряда авторов показано, что такие ситаллы имеют не только хорошие механические и химические характеристики / I /, но и непложие диолектрические свойства / 2 /. Нами в проведенной ранее работе / 3 / показано, что кристаллизация диопсидовых составов стекол протекает легко и без образования побочных продуктов только на основе природного минерала — тремолита.

Тремолит $Ca_2 Mg_5 [Si_8 O_{22}] (OH)_2$ — типичный представитель амфиболовых минералов, для структуры которого характерны бесконечные ленты $[Si_4 O_{11}]_{\infty}$, представляющие собой сдвоенные пироксеновые цепочки $[Si O_3]_{\infty}$. Синтез диопсида из тремолита происходит