

АНАЛИЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК  $\text{SiO}_2$  И ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
МЕТОДОМ АПН

А. А. КАПЛИН, А. Н. ПОКРОВСКАЯ, А. Г. СТРОМБЕРГ

(Представлена научно-методическим семинаром кафедры физической химии)

Одной из главных задач полупроводниковой техники является изготовление надежных приборов, способных работать в течение длительного времени. На характеристики полупроводниковых приборов и процент выхода годных приборов в их производстве существенную роль оказывает степень очистки. Наличие примесей значительно ухудшает электрические свойства полупроводников. Поскольку пленки  $\text{SiO}_2$  служат источником диффузии микроэлементов в полупроводниковый материал, то большой интерес представляет анализ этих пленок на содержание примесей, а также воды, плавиковой кислоты, травителей на основе плавиковой кислоты, используемых для травления пленок, в том числе и  $\text{SiO}_2$ , и для очистки поверхностей твердых схем.

Вопросу анализа пленок  $\text{SiO}_2$  на некоторые примеси посвящено немного работ, причем для анализа брались макронавески  $\text{SiO}_2$  порядка 1,0—2,0 г. Вайнштейн с сотр. [1, 2] определяли амальгамно-полярографически  $>3 \cdot 10^{-8}\%$  Cu и Pb в  $\text{SiO}_2$ . Навеска для анализа бралась 2 г, время электролиза — 5 мин,  $\varphi_a = -0,8$  в. Продолжительность анализа  $\text{SiO}_2$  составляла 12 часов. В работе Виноградовой и Каменева [3] приводится методика определения  $(3,25-4,4) \cdot 10^{-6}\%$  Bi на фоне HCl, а также методика совместного определения Pb и Tl на фоне 0,1 N KCl в присутствии комплексона III. По этой методике Pb определяется в количестве  $(2-3) \cdot 10^{-8}$  М, а Tl  $< 1 \cdot 10^{-8}$  М. Работ, посвященных анализу микроколичеств  $\text{SiO}_2$  методом АПН, мы не встретили.

Для растворения пленок  $\text{SiO}_2$  используются плавиковая кислота и вода. Эти же реактивы входят в состав многих других травителей, реактивов, используемых для очистки поверхности в производстве интегральных схем. Методом АПН ранее проводился анализ HF на некоторые примеси, например, было определено  $>10^{-8}\%$  Zn, Pb и  $>5 \cdot 10^{-7}\%$  Cu на фоне 1 N KOH и NaOH [4], а также  $10^{-8}$  М Cu, Pb, Cd, Tl на фоне 0,4 N HCl [5].

Целью данной работы является анализ пленок  $\text{SiO}_2$  на содержание Zn, Cd, Pb, Sn, In, Tl, Cu, Sb, Bi методом АПН, причем анализ ведется из одной пробы при навеске ее —  $2 \cdot 10^{-4}$  г. Поскольку для травления  $\text{SiO}_2$  используется  $\text{H}_2\text{O}$  и HF, то проведен их анализ на содержание указанных 9 элементов.

Подготовка  $\text{SiO}_2$  для анализа проводится по следующей схеме. Для переведения пленки в раствор используется разбавленная HF (1:3), которая снимает пленку за 1—2 мин, не растворяя материал

подложки (в нашем случае материалом подложки является кремний). Для выпарки  $\text{SiF}_4$  подобрана оптимальная температура, при которой не улетучиваются фториды определяемых элементов, температура не должна превышать 100—110°C.

Следующим этапом в подготовке к амальгамно-полярографическому анализу пленок  $\text{SiO}_2$  является выбор индифферентного электролита. Пользуясь таблицей спектров [6], в качестве фона для определения Cd, Pb, Cu, Sb, Bi выбрана 0,25 н. HCl; для определения Sn—3н. HCl; для определения Zn наиболее удобным фоном является 0,02 н.  $\text{NH}_4\text{F}$ . Определение In и Tl проводится на фоне 2,5 М KOH, причем при определении Tl в раствор добавляется виннокислый натрий для связывания в комплекс Cd, в присутствии которого проводится определение Tl и который мешает определению Cd.

Для работы используется полярограф LP-60 (Чехословакия), полярографическая ячейка конструкции Кулешова со вставными платиновыми стаканчиками. В качестве катода мы выбрали ртутный пленочный электрод, изготовленный путем вклейивания серебряной проволочки эпоксидной смолой в стеклянную трубку, в качестве анода — насыщенный каломельный электрод. Отдувка кислорода из раствора и перемешивание его осуществляется аргоном.

### Методика определения

Образец ( $\text{Si} + \text{SiO}_2$ ) взвешивается на аналитических весах с точностью до  $10^{-5}$  г и переносится в платиновый стаканчик, предварительно проверенный на чистоту. Для снятия пленки  $\text{SiO}_2$  с подложки используется разбавленная плавиковая кислота (1:3) в количестве 2—3 мл. Кислота HF предварительно очищается перегонкой в палладиевом перегонном аппарате и перед анализом проверяется на содержание всех анализируемых элементов. Для проверки HF на чистоту берем 3 мл ее и выпариваем досуха при  $t=100^\circ\text{C}$ , затем анализируем на содержание примесей по методике, приведенной ниже. То же самое относится и к воде, используемой в анализе для приготовления рабочих растворов, травителей и для очистки поверхности. Для анализа берем 10—15 мл.

После травления пленки в течение 1—2 мин подложка осторожно вынимается из стаканчика фторопластовым пинцетом, промывается чистой водой над стаканчиком с стравленной пленкой, высушивается и взвешивается с точностью до  $10^{-5}$  г. По разности весов определяется вес анализируемой пленки. Избыток плавиковой кислоты удаляется выпариванием при  $t=100—110^\circ\text{C}$ . Затем в стаканчик добавляется 5 мл индифферентного электролита 0,02 н.  $\text{NH}_4\text{F}$  при  $\varphi=-1,7$  в (отн. нас. к. э.) в течение 10 мин проводится восстановление ионов Zn<sup>2+</sup>. Анодный пик Zn начинаем регистрировать от  $\varphi=-1,2$  в; потенциал пика Zn равен  $-1,0$  в (отн. нас. к. э.). Чувствительность прибора при регистрации пика Zn  $-1 \cdot 10^{-9}$  а/мм.

После выпарки данного фона при  $t^\circ\text{C}$  добавляем в стаканчик 5 мл 0,25 н. HCl и при потенциале ( $-1,2$  в) проводим электролиз ионов Cd, Pb, Cu, Bi, которые регистрируем при потенциалах пиков соответственно:  $\varphi_{\text{nCd}}=-0,65$  в,  $\varphi_{\text{nPb}}=-0,45$  в,  $\varphi_{\text{nCu}}=-0,25$  в,  $\varphi_{\text{nBi}}=-0,05$  в. Оptимальный потенциал накопления для Sb  $= -0,5$  в, а  $\varphi_{\text{nSb}}=-0,15$  в.

Подкисляя фон до концентрации HCl, соответствующей 3 н., при  $\varphi=-0,45$  (т. е. при  $\varphi_{\text{n}}$ , соответствующем  $\varphi_{\text{nPb}}$ ) получаем суммарный пик Sn+Pb, и о концентрации ионов Sn судим по разности пиков (Sn+Pb), полученных на фоне 3 н. HCl, и пика Pb, полученного на фоне 0,25 н. HCl или нейтральном фоне 0,02 н.  $\text{NH}_4\text{F}$ . Выпариваем соляно-

Таблица 1

Опред. элемент	HF марки „осн“		Пленки SiO <sub>2</sub> , выращенные термически		Вода различной степени очистки			
	(C×10 <sup>8</sup> ), %		(m×10 <sup>8</sup> ) абсолют.		(C×10 <sup>8</sup> ), %			
			бидист. (1-я стад. деиониз.)	бидист. (1-я стад. дистил.)	десорб. (1-я стад. дистил.)	десорб. (1-я стад. дистил.)	после УФ-250 с ρ=1,6 ф.ом	после „Super-Q“
Zn	2,0		9,9	6,0	800,0	10,0	63,0	1,2
Cd	<1,0		1,9	<1,0	2,0	2,6	1,8	<1,0
Pb	1,0		1,28	4,0	20,0	400	15,0	<1,0
Sn	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
In	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Tl	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Cu	<1,0		<1,0	1,2	26,0	20,0	6,0	<1,0
Sb	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Bi	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0

кислый фон, прибавляем 5 мл 2,5 н. KOH и при  $\varphi_{\text{э}} = -1,9$  в проводим восстановление ионов In. Съемка полярограммы начинается с  $\varphi = -1,1$  в; а  $\varphi_{\text{InIn}} = -0,77$  в (отн. нас. к. э.). После определения Zn в стаканчик для полярографирования добавляем 0,1 г сухой соли виннокислого натрия и при  $\varphi = -0,9$  в проводим электролиз ионов Tl, потенциал пика которого равен  $-0,55$  в (отн. нас. к. э.).

По данной методике проведен анализ воды, различной степени очистки, и HF, используемых в технологии производства интегральных схем, а также пленок SiO<sub>2</sub> (табл. 1). Результаты эти не являются общими, а характеризуют только данный технологический процесс.

### Выводы

- Предложена методика определения ряда элементов (Zn, Cd, Pb, Sn, In, Tl, Cu, Sb, Bi) в воде, различной степени очистки, HF, используемых в производстве ИС.
- Приведена методика определения ряда элементов в пленках SiO<sub>2</sub> из навески 2·10<sup>-4</sup> г. Определение всех 9 элементов проводилось из одной навески.

### ЛИТЕРАТУРА

- Ю. И. Вайнштейн, К. Я. Гинзбург. Сб. «Методы анализа веществ высокой чистоты». «Наука», 64, 1965.
- Ю. И. Вайнштейн, К. Я. Гинзбург. Сб. «Методы анализов химических реагентов и препаратов». М., ИРЕА, вып. 28, 1966, 125—133.
- Е. Н. Виноградова, А. И. Каменев. Труды комиссии по аналитической химии АН СССР. 15, 1965, 175—178.
- С. И. Синякова, Н. В. Маркова. Сб. «Методы анализа веществ особой чистоты». М., «Наука», 1965, 507—509.
- P. Begap, J. Dolezal, E. Hrabáková. Collect. Czechosl. Chem. Commun., 39, № 1, 308—313, 1968.<sup>▲</sup>
- Р. Ф. Зарубина, Н. А. Колпакова, А. А. Каплин. «Завод. лабор.», 1971, № 1, стр. 11—12.