

## АМАЛЬГАМНО-ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВ ОЛОВА В ЖЕЛЕЗЕ

Ю. И. ИВАНОВ, Л. Ф. ЗАИЧКО, А. А. КАПЛИН

(Представлена научно-методическим семинаром кафедры физической химии)

По амальгамно-полярографическому определению микропримесей олова в железе и сплавах на его основе известно ограниченное число работ [1]. Мешающее влияние  $\text{FeCl}_3$  авторы устранили добавлением концентрированного раствора аскорбиновой кислоты. Как отмечается в работе, воспроизводимость и чувствительность метода несколько ниже обычных из-за значительной величины остаточного тока. Так, при содержании олова  $\leq 1 \cdot 10^{-7}$  М/л анализ невозможен. В присутствии больших количеств меди в пробе анодный пик олова уменьшается вследствие образования интерметаллического соединения Sn—Cu.

При наличии свинца в анализируемом образце количественное определение олова затруднено, так как электрорастворение этих элементов происходит практически совместно на кислых фонах [2]. Сочетание экстракционного отделения микроколичеств олова от основы и амальгамно-полярографического окончания позволяет разработать высокочувствительную методику, но ее сложнее реализовать из-за громоздкой аналитической части.

Нами предлагается амальгамно-полярографическая методика определения микропримесей олова в железе, свободная от перечисленных недостатков.

В работе использована отгонка  $\text{SnCl}_4$  из кипящих солянокислых растворов  $\text{FeCl}_3$  в среде аргона в разработанном для этой цели сублимационном аппарате (рис. 1). Все определения проводились на полярографе ОН-101/1. В работе использовался электролизер со вставными стаканчиками; стационарным электродом служила ртутная пленка на серебряной подложке [3]. Стандартный раствор  $\text{SnCl}_4$  ( $10^4$  мкг) готовили путем растворения навески металлического олова в концентрированной соляной кислоте в присутствии пергидроля. Растворы меньших концентраций готовили путем последовательного разбавления в 4 н. HCl.

Проведены исследования по определению оптимальных условий отгонки  $\text{SnCl}_4$  на синтетических смесях и образцах железа. Из [4] известно, что  $T_{\text{кип}} \text{SnCl}_4 = 115^\circ\text{C}$ , а  $T_{\text{кип}} \text{FeCl}_3 = 320^\circ\text{C}$ , но практически полное отделение следов  $\text{SnCl}_4$  от основы —  $\text{FeCl}_3$  происходит, по нашим данным, при более высокой температуре. На рис. 2 представлены опытные результаты по количественному отделению  $\text{SnCl}_4$  (в пересчете на металл) в зависимости от температуры из растворов 4 н. HCl (кривая 1) и в присутствии 0,04 г железа в виде  $\text{FeCl}_3$  (кривая 2). Из приведенных результатов следует, что оптимальная температура

отгонки  $\text{SnCl}_4$  из растворов  $\text{FeCl}_3$  составляет  $250^\circ\text{C}$ . При содержании железа в кипящем солянокислом растворе более 0,04 г происходит со-улетучивание с определяемым микрокомпонентом значительных количеств  $\text{FeCl}_3$ , что затрудняет амальгамно-полярографическое определение.




Рис. 1. Сублимационный аппарат. Материал — кварц,  
1 — штуцер для аргона, 2 — выпарительный сосуд,  
3 — переходник, 4 — отверстие для выхода аргона в ат-  
мосферу, 5 — капилляр, 6 — приемник, 7 — рубашка ох-  
лаждения

ние следов олова вследствие увеличения остаточного тока. Это объясняется тем, что хлорид железа III начинает возгоняться уже при  $100^\circ\text{C}$  [5].




Рис. 2. Зависимость полноты извлечения Sn (в пересчете на металл) из солянокислых растворов от температуры.  
1 — из растворов 4 М HCl; 2 — из растворов 4 М HCl  
в присутствии 0,04 г железа в виде  $\text{FeCl}_3$

Изучена полнота определения олова в условиях анализа. Условия проведения опытов: навеска железа — 0,04 г, температура отгонки —  $250^\circ\text{C}$  потенциал электролиза — 1,0 в, время электролиза — 3 мин, чувствительность полярографа —  $3 \cdot 10^{-8} \text{ A/mm}$ , в приемнике — 3 мл 2 М HCl. Результаты приведены в табл. 1.

На основании проведенных исследований разработана следующая методика определения следов олова в железе.

Реактивы: соляная кислота, дважды перегнанная в кварцевых аппаратах;  
вода, дважды перегнанная в кварцевых аппаратах;  
пергидроль, дополнительной очистке не подвергался.

**Ход анализа.** Навеску железа 0,2 г растворяют в 10 мл 8 н HCl в мерной колбе емкостью 25 мл при нагревании до 70—80°С.

Таблица 1

Взято Sn, мкг	Найдено Sn, мкг	Средняя величина, мкг	Отклонение от средней, %
1,0	0,9		
1,0	0,85		
1,0	0,84	0,86	14
1,0	0,92		
1,0	0,8		

После охлаждения полученного раствора по каплям приливают 2 мл пергидроля для окисления  $\text{Fe}^{2+}$  до  $\text{Fe}^{3+}$  и  $\text{Sn}^{2+}$  до  $\text{Sn}^{4+}$  и добавляют в колбу до метки 2 н. HCl. Пять миллилитров полученного раствора  $\text{FeCl}_3$  помещают в сублимационный аппарат (рис. 1, 2) и отгоняют  $\text{SnCl}_4$  при  $T = 250^\circ\text{C}$ . Предварительно в приемник 6 (рис. 1) приливают 3 мл 2 н. HCl. В качестве носителя используют аргон, нагретый до той же температуры. Отгонку проводят до полного испарения соляной кислоты

с прокаливанием остатка в течение 30 мин при указанной температуре. Поляграфическое определение следов олова осуществляется непосредственно в приемнике. Приемник вставляют в электролизер, продувают через исследуемый раствор газообразный аргон с примесью кислорода не более 0,001% и проводят электролитическое накопление Sn в течение 3 мин при потенциале — 1,0 в. Все потенциалы в работе указаны относительно нас. к. э. Содержание олова определяют методом стандартных добавок. Время отгонки — 1,5 часа, время амальгамно-поляграфического окончания — 15 мин.

Проанализировано пять параллельных проб железа ПЖС-2. Обнаружено олово  $(8,2 \pm 1,2) \cdot 10^{-5}\%$  вес. Максимальная чувствительность определения составляет  $3 \cdot 10^{-6}\%$  вес. при высоте анодного пика 0,5 см.

Подобные исследования проводились для определения Sb в железе. Отделения  $\text{SbCl}_5$  от  $\text{FeCl}_3$  не происходит, вероятно, из-за образования комплекса  $\text{SbCl}_5 \cdot \text{FeCl}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$  [6].

**Выводы.** Предложена методика амальгамно-поляграфического определения олова в железе и сплавах на его основе с предварительным отделением Sn от основы — Fe отгонкой. Максимальная чувствительность определения —  $3 \cdot 10^{-6}\%$  вес. Время анализа одной пробы 2 часа. Ошибка определения  $\pm 15\%$ .

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Phillips Sidney L., Shain Irving. «Analyst. Chem.», 1962, № 2, 262.
2. Р. Ф. Зарубина, Н. А. Колпакова, А. А. Каплин. «Завод. лабор.», 1971, № 1, стр. 11.
3. В. А. Иголинский. Методы анализа химических реактивов и препаратов. Труды ИРЕА, вып. 5—6, 1963.
4. Справочник химика. Т. 2, М.—Л., Госхимиздат, 1964.
5. П. П. Коростылев. Приготовление растворов для химико-аналитических работ. М. Изд-во «Наука», 1964.
6. А. А. Гринберг. Введение в химию комплексных соединений. М. Изд-во «Химия», 1966.