City-Baghdad-Iraq," International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS, vol. 14, No. 2, pp. 16-23, 2014.

- 3. http://www.climatewarmingcentral.com/solar_page.html .
- 4. Solar Electricity Handbook. Available online: https://solargis.com/maps-and-gis data/download/iraq/ (accessed on 10 January 2019).

ТЕПЛОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦЫ С ОСНОВОЙ ПРИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ В ПЯТНЕ НАПЫЛЕНИЯ

Гуйлинь Ма, Б.С. Зенин

Томский политехнический университет

Процесс формирования газотермических покрытий имеет сложный характер, определяемый условиями образования покрытия в пятне напыления, связанными с особенностями распределения температуры и скорости частиц в пятне напыления. В работе [1] показан сложный характер условий образования покрытия в пятне напыления, связанный с радиальными распределениями мощности теплового потока и скорости частиц в поперечном сечении высокотемпературной струи. радиальное распределение скорости можно описывать законом нормального распределения Гаусса.

 $V(r) = V_{II} \cdot e^{-k_1 r^2}$

где: V(r) – скорость частиц в произвольной точке на расстоянии r от оси струи V_{II} – скорость частиц на оси струи, k1 – коэффициент сосредоточенности, r – радиальное расстояние рассматриваемой точки от оси струи.

Поэтому в данном работе мы будем исследовать тепловые условия контактного взаимодействия частицы с основой при газотермическом напылении с учетом таких условий.

В работе [2] рассматривается процесс деформации напыляемой частицы на основе и предлагается метод расчёта температурных условий на границе.

Температуру в контакте "частица – основа" можно определить как:

 $T_{\rm C}(\xi,\tau) = T_{\rm C}^0(\xi,\tau) + T_{\rm V}(\xi,\tau)$

где: T_c^0 – температура в контакте двух различно нагретых тел без учета скорости; T_V – температура дополнительного подогрева контакта за счет тепла, выделяемого при ударе.

Относительная деформация по формуле:

$$\varepsilon = 1 - \frac{h}{c}$$

где: h – высота закрепившейся частицы; d – диаметр частицы.



Рис. 1. Радиальное распределение относительной деформации частицы

Результаты расчета радиального распределения скорости и температуры частиц в разных точках пятна напыления для систем Ni-Ст20 и W-Ст20 представлены на рисунке 2.



Рис. 2. Радиальное распределение контактной температуры ТК в пятне напыления с учета скорости (Тпл – температура плавления Ст20)

После шлифовки и полирования, мы наблюдали образец покрытия в микроскопе при малом увеличении.

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов»



Рис. 3. Сечение образца покрытия после шлифовки. а - на краю; б - на оси.

Наблюдая, мы можем получить, что металлографическая микроструктура на оси является более однородной, чем на крае.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Кудинов В.В., Бобров Г.В., Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование. Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1992. -432с.
- 2. Алхимов А.П., Клинков С.В., Косарев В.Ф. Температура вблизи контактной границы при высокоскоростном соударении микрочастицы с поверхностью // Физическая мезомеханика 3 1 (2000) С. 53–57.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИНЕЙНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ФАЗИРОВАННОЙ РЕШЁТКОЙ

Ду Хаолун

Научный руководитель: Солдатов Алексей Иванович, профессор, д.т.н.

Томский политехнический университет

Преобразователь является ключевой частью ультразвуковой системы с фазированной решеткой. Способность направленности является важным фактором для работы преобразователя. В статье пространственная направленность линейной фазированной решетки