

## Рациональный анализъ глинъ.

А. Э. Сабекъ.

### Часть I.

#### Исторический этюдъ.

„Die Erkennung von der Entstehung eines Dinges giebt uns stets erfahrungsgemäss die meisten und fruchtbarsteu Gesichtspunkte über sein ganzes Wesen“. Prof. Alb. Heim.

#### I. Общий ходъ развитія идеи рационального анализа глинъ по литературнымъ источникамъ.

Примѣнныя обычные методы количественного анализа къ изслѣдованию глинъ, какъ это производилось не только до 1876—1878 года, но и долгое время спустя, получали далеко не полную картину того, какъ распредѣлились отдельные минералогические элементы, входящіе въ составъ глинъ, какъ то: кристаллическая часть кремнезема, а также измельченная часть породъ, сопровождающихъ эти глины. Ко времени 1878—1879 года химическій количественный анализъ игралъ въ керамическихъ производствахъ второстепенную роль, какъ утверждаютъ это многіе техническіе авторитеты: *Kerl, Seger, Bischof, Броньляръ, Малагутти* и т. д., не смотря на усиленія техниковъ использовать химическій анализъ для сознательнаго веденія керамическихъ производствъ.

Первая удачная попытка къ разъясненію минералогическаго строенія глинъ въ связи съ ихъ химическимъ составомъ принадлежитъ извѣстному датскому геологу *Форхгаммеру* и относится къ 1835 году. Методъ, примѣненный имъ, состоялъ въ томъ, что въ разбавленой сѣрной кислотѣ при нагрѣваніи растворяли глинистое вещество (каолинитъ, *Thonsubstanz*), а оставшіеся нерастворенными остатки породъ подвергали далѣе, какъ микроскопическому, такъ и химическому изслѣдованію. Растворенное глинистое вещество также подвергалось химическому изслѣдованію. Въ томъ видѣ какъ методъ былъ предложенъ, онъ отличался сложностью и требовалъ для исполненія массу труда и времени.

Въ началѣ интересный трудъ Форхгаммера ускользнулъ отъ надлежащей оцѣнки техниковъ. Только въ 1876—1878 годахъ д-ръ *Аронъ*, сотрудникъ извѣстнаго знатока керамическихъ производствъ проф. *Зегера*, обратилъ надлежащее вниманіе на трудъ Форхгаммера и далъ ему надлежащую оцѣнку.

Если въ Германіи не было послѣдователей Форхгаммера до 1876—1878 года, то во Франціи нашлись его послѣдователи вскорѣ. При сво-

ихъ изслѣдованіяхъ французскихъ глины ученые *Броньяръ* и *Малагутти*<sup>1)</sup> посвящаютъ рядъ статей изученію состава глины по рациональному методу. Они подробнѣе изучають раствореніе въ сѣрной кислотѣ составныхъ частей глины. Это изученіе носить чисто научный характеръ и не заканчивается какими либо предложеніями практическаго характера. Самое название „рациональный анализъ“ принадлежитъ *Броньяру* и *Малагутти*.

Въ началѣ надежда этихъ ученыхъ состояла въ томъ, чтобы отмучиваніемъ раздѣлить глинистое вещество отъ породы, его сопровождающихъ, и затѣмъ это очищенное глинистое вещество подвергнуть химическому изслѣдованію. Убѣдившись однако вскорѣ, что количественный анализъ такихъ отмученныхъ глинъ не можетъ дать достаточнаго объясненія составу глинъ, благодаря ихъ неоднородности, они приходятъ къ заключенію, что для удовлетворительного решенія поставленной задачи остается прибегнуть къ такъ называемому „рациональному анализу“. Первая научная критика метода принадлежитъ имъ же: они изучаютъ полевые шпаты и породы, сходные съ полевыми шпатами, на дѣйствіе на нихъ кислотъ и щелочей и заключаютъ изъ своихъ опытовъ, что ни кислоты, ни щелочи не дѣйствуютъ на остатки породы. Основная задача рационального анализа: раздѣленіе кварца отъ растворимой части силикатовъ послѣ кипяченія съ сѣрной кислотой решается ими примѣненіемъ Ѣдкой щелочи, въ отличіе отъ соды, примѣнявшейся Форхгаммеромъ. Можно выразить сожалѣніе, что ими не оставлено подробнаго описанія метода: такъ не осталось свѣдѣній о томъ, какія концентраціи ими примѣнялись, какъ производилось отдѣленіе растворимыхъ отъ нерастворимыхъ частей. Труды эти относятся къ 1855 году.

Десять лѣтъ спустя *Фрезеніусъ*<sup>2)</sup> изучаетъ тѣмъ же, но нѣсколько измѣненнымъ способомъ Нассаускія глины. Онъ отрицаетъ рациональность примѣненія Ѣдкихъ щелочей для раздѣленія аморфной и кристаллической части кремнезема, къ сожалѣнію, не приводя данныхъ, изъ которыхъ это слѣдуетъ.

Переходя къ разсмотрѣнію дальнѣйшихъ трудовъ, надо отмѣтить, что вплоть до 1866 года разработка рационального метода ведется согласно съ предложеніемъ Форхгаммера, т. е. удаленіе глинистаго вещества ведется раствореніемъ съ помощью сѣрной кислоты. Трудъ *Мюллера*<sup>3)</sup> и отличается этой именно особенностью. Примѣняя гидратъ фосфорной кислоты, онъ стремится привести къ растворенію глинистое вещество и полевошпатовыя породы, оставляя безъ измѣненія кварцъ. Сплавивъ данную глину съ фосфорной кислотой, онъ растворяетъ этотъ сплавъ въ кипящей водѣ и 1% натровомъ щелокѣ. Недостатокъ этого метода заключается въ томъ, что между растворимостью въ фосфорной кислотѣ

<sup>1)</sup> Journ. pr. Chemie, I Folge 17, 168; 31, 129.

<sup>2)</sup> Journ. pr. Chemie, I Folge 7, 65.

<sup>3)</sup> Journ. pr. Chemie, I Folge 98, 14.

отдѣльныхъ составныхъ частей нѣть столь рѣзко выраженной разницы, какъ это наблюдается при дѣйствіи сѣрной кислоты. Методъ Мюллера такимъ образомъ не приводить къ какимъ либо улучшеніямъ „раціональнаго анализа“. Впослѣдствіи возобновляеть подобныя попытки проф. Зегеръ съ фосфорнокислой солью, но вскорѣ убѣждается въ малой пригодности метода и переходитъ снова къ прежнему предложенню Форхгаммера.

Съ 1876—1878 года начинается усиленная и плодотворная разработка метода, предложеннаго Форхгаммеромъ. Болѣе другихъ въ этомъ отношеніи сдѣлано Арономъ и проф. Зегеромъ. Оба примѣняли новый методъ въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ, не только при научной оцѣнкѣ качества глины, но, въ особенности, примѣнительно къ техникѣ керамическихъ производствъ. Ими было показано, что новый методъ анализа можетъ служить средствомъ для техническаго контроля цѣлаго ряда керамическихъ производствъ. Всѣ свои соображенія они сопровождали рядомъ примѣровъ, заимствованныхъ изъ практики. Не удивительно поэтому, что техники скоро осваиваются съ методомъ, пропагандируемымъ усиленно проф. Зегеромъ и вскорѣ начинаютъ примѣнять его въ практикѣ производствъ. Въ настоящее время всякое раціонально поставленное керамическое производство рѣшаеть цѣлый рядъ существенно важныхъ задачъ съ помощью вышеприведенного метода.

Не было недостатка въ литературѣ въ статьяхъ или отрицавшихъ совершенно значеніе раціональнаго метода въ примѣнени къ практикѣ, или относившихся къ новому методу съ болѣшимъ недовѣріемъ.

Настойчивой дѣловой пропагандой на заводахъ и рядомъ докладовъ въ собраніяхъ спеціалистовъ, а также рядомъ статей въ спеціальныхъ журналахъ, какъ напр. „Notizblatt des Deutschen Vereins fü Ziegel, Thonwaren, Kalk und Cementfabrication“, „Thonindustriezeitung“ и „Sprechsaal“, защитники новаго метода добиваются общаго признанія значенія и важности раціональнаго анализа для техники керамическихъ производствъ.

Призывъ Зегера въ указанныхъ статьяхъ къ дружной работѣ надъ примѣненіемъ новаго метода не остался безъ отвѣта. Однимъ изъ первыхъ отозвался на призывъ Линдгорстъ, внося первыя поправки метода. Въ 1876 году на страницахъ „Thonindustriezeitung“ Линдгорстъ указываетъ на преимущество применѣнія *HfI* при разложеніи нерастворенныхъ остатковъ породъ при раціональномъ анализѣ вместо предложеннаго Зегеромъ сплавленія со щелочами.

Въ 1879 году, съ выходомъ въ свѣтъ 2-го изданія извѣстнаго руководства *Бруно Керля* подъ названіемъ „Handbuch der gesammten Tohnwarenindustrie“ впервые упоминается методъ раціональнаго анализа и важность его, при чёмъ на страницѣ 53 этого сочиненія помѣщается краткое описание метода. Въ первомъ изданіи того же сочиненія, относящемся къ 1871 году, о раціональномъ анализѣ не упоминается.

Въ 1890 году во 2-мъ изданіи „Chemisch-technische Analyse“ *Jul. Post*, появилось новое описание метода рационального анализа, принадлежащее инженеру *Ольшевскому*. Въ этомъ видѣ методъ принимается Цюрихскими профессорами *Тетмайеромъ* и *Цшокке* и описанъ въ „Mitteilungen der Anstalt zur Prüfung der Baumaterialien in Zürich“, 1893 г.

Вскорѣ, въ 1893 году проф. Зегерь даетъ болѣе подробное описание рационального метода въ „*Böckman's chemisch-technische Untersuchungsmethoden*“ 3 Aufl.

Съ выходомъ въ свѣтъ въ 1895 году нового изданія „Handbuch der Chemischen Technologie“ *Даммера* въ отдѣлѣ керамики встрѣчаемъ описание метода въ томъ видѣ, какъ онъ практиковался въ специальной лабораторіи при журналь „Thonind.-Ztg“. Описание принадлежитъ проф. *Hecht'у*.

Съ появлениемъ первыхъ описаний рационального анализа ярымъ противникомъ этого метода выступаетъ известный знатокъ огнеупорныхъ глинъ *К. Бишофъ*. Однако, постепенно убѣдившись въ цѣлесообразности и пригодности метода, въ 1899 году тотъ же Бишофъ выступаетъ въ „Chemisch-technische Untersuchungsmethoden“, *Lunge* со своимъ описаниемъ рационального анализа. Описание это заканчивается указаніемъ на то, что методъ еще не достаточно разработанъ, чтобы давать точные результаты.

Начиная съ появленія первыхъ описаний рационального анализа у *Керля* и кончая послѣднимъ описаніемъ у *Бишофа*, т. е. въ теченіе промежутка времени болѣе 20 лѣтъ, методъ совершенствуется постепенно въ деталяхъ. Однако, кроме отдельныхъ описаний въ разныхъ руководствахъ, не появляется болѣе значительныхъ статей критического характера.

Нѣкоторое исключеніе въ этомъ отношеніи составляетъ появление въ свѣтъ статьи *G. Vogt* въ „Bericht des III Internationalen Congress für Angewandte Chemie“, Bd. 3, 1898, подъ названіемъ „De la composition des argiles dite rationnelle“. Трудъ *G. Vogt*, заслуживаетъ большого вниманія соображеніемъ цѣлаго ряда интересныхъ наблюденій. Въ концѣ статья однако принимаетъ новое направленіе, оставляя въ сторонѣ детальную критику и разработку прежняго, интересующаго нась метода. Въ то же время и новое направленіе, предложенное *G. Vogt* онъ оставляетъ незаконченнымъ. Послѣдователей этого направленія въ литературѣ пока не встрѣчается.

Всѣ приводимыя выше статьи, за исключениемъ Зегера на страницахъ *Thonind.-Ztg.* носятъ исключительно описательный характеръ. Авторы этихъ описаний не вдаются въ критическую оценку метода и предлагаютъ часто небольшія изменения его, не приводя нигдѣ рѣшительныхъ доводовъ въ доказательство вѣрности своихъ предложеній.

При пересмотрѣ всѣхъ упомянутыхъ описаний (см. приложеніе къ I части) бросается въ глаза, какъ недостаточная критическая оценка основъ самого метода, такъ и отсутствіе детальной критики въ особен-

ностяхъ работы при выполнении отдельныхъ операций его. Такъ, напр., не были определены границы, въ которыхъ методъ гарантируетъ удовлетворительность результатовъ. Весьма сомнительной казалось также точность метода вообще, а въ частности при разнообразіи предложенийъ не ясно было на чьей сторонѣ лежать преимущества.

Отвѣтить на всѣ вышеприведенные и подобные имъ вопросы было цѣлью моей статьи: „Beiträge zur Kenntniss der Rationellen Analyse der Thone“, помещенной въ журнале „Die Chemische Industrie“ за 1902 г. Настоящій трудъ о рациональномъ анализѣ глины есть развитіе вышеупомянутой статьи, появившейся въ печати на немецкомъ языкѣ; критикѣ метода въ немъ посвящена 2-ая часть труда.

Такъ какъ критический пересмотръ вопроса о наилучшемъ методѣ рационального анализа глины во всей его полнотѣ отвѣчалъ назрѣвшей необходимости, то вышеупомянутая статья моя принята какъ иностранной, такъ и русской литературой весьма благосклонно. За время съ 1902 г., т. е. со времени выхода вышеупомянутой статьи, появилось нѣсколько новѣйшихъ статей по вопросу о рациональномъ анализѣ глины, изъ которыхъ первая по времени есть диссертация *I. Koerner* подъ названіемъ „Beitrag zur Kenntnis der Elsasser Thone“, дающая нѣсколько иное направленіе, а именно: Koerner предлагаетъ послѣ обычной обработки сѣрной кислотой примѣнять  $\frac{1}{2}\%$  HFI для ускоренія и достиженія отчетливости въ раздѣленіи глинистаго вещества отъ остатка породы и кристаллическаго кварца; при этомъ можно предполагать, что одновременно могутъ отчасти растворяться, какъ измѣльченныя породы, такъ и кварцъ. Однако, послѣднее раствореніе крайне незначительно. Новый методъ Koerner, не смотря на большой интересъ и новизну, надо однако считать недостаточно обслѣдованнымъ критически.

Изъ дальнѣйшихъ трудовъ выдѣляется компилятивная статья *Berdel* на страницахъ журнала „Sprechsaal“, начиная съ № 27 до № 37 включительно, за 1903 г. Кромѣ исторического обзора развитія метода, она содержитъ описание небольшого ряда опытовъ надъ дѣйствиемъ щелочей на полевые шпаты и кварцъ и по выводамъ своимъ согласуется вполнѣ съ положеніями, принятymi и доказанными въ моей прежней, цитированной ранѣе статьѣ.

Самая новѣйшая статья по интересующему насъ вопросу есть очень интересная монографія *Scheffler*: „Beiträge zur Kenntniss der Westerwaldthone“, 1906 г. Въ этомъ трудѣ въ отличие отъ прочихъ, вопросъ трактуется сравнительно подробно, описание сдѣланы детально и приводятся параллельные опыты, по которымъ можно судить о степени точности метода. Интересны также сопоставленія результатовъ, полученныхъ какъ по методу Scheffler, такъ и по методу Koerner. Какъ и слѣдовало ожидать, результаты, полученные по методу Koerner всегда меныше, чѣмъ по другому способу. Недостатокъ принятаго Scheffler и описанного метода—это его необычная продолжительность, безъ особаго выигрыша,

притомъ, въ точности. Критически цѣнныхъ указаній относительно раціональнаго анализа статья не содержитъ.

Переходя къ обзору русскихъ трудовъ, посвященныхъ изслѣдованію глинъ, мы должны упомянуть о монографіи проф. Богданова: „Химическое изслѣдование Киевскихъ глинъ“ въ „запискахъ Киевскаго Общества естествоиспытателей“ за 1883 г., т. VII, вып. 1. Здѣсь, между прочимъ, указывается на разнорѣчивость данныхъ литературы по поводу раціональнаго анализа глинъ.

Особенаго же вниманія заслуживаетъ весьма обстоятельная монографія проф. Петербургскаго университета П. А. Земятченскаго, подъ названіемъ: „Каолинитовыя образованія юга Россіи“, помѣщенная въ „Трудахъ С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей“, т. XXI, вып. 2 за 1896 г. Въ химической части этого обширнаго труда имѣется много цѣнныхъ указаній по интересующему нась вопросу.

Начиная съ этого времени въ русской литературѣ, сколько мнѣ известно, не появлялось статей или трудовъ, трактующихъ о глинахъ вообще или въ частности о раціональномъ анализѣ глинъ.

Правда, есть еще весьма обстоятельный трудъ магистра химії С. С. Тугута—его диссертациія: „О химическомъ строеніи нѣкоторыхъ алюмосиликатовъ“, помѣщенный въ „Ученыхъ Запискахъ Юрьевскаго Университета“ за 1894 годъ. Къ сожалѣнію трудъ этотъ носитъ болѣе минералогической, чѣмъ химической характеръ и вопроса, нась интересующаго мало касается.

Изъ числа статей „о раціональномъ анализѣ глинъ“ слѣдуетъ еще упомянуть о статьѣ покойнаго проф. Горнаго Института К. Ив. Лисенко; ему принадлежитъ идея передать въ краткомъ видѣ содержаніе моей статьи, напечатанной ранѣе на нѣмецкомъ языку о раціональномъ анализѣ глинъ, на страницахъ „Горнаго Журнала“ за 1903 г., т. I. Статья заканчивается критическимъ сопоставленіемъ моихъ наблюдений съ нѣкоторыми наблюденіями и выводами, сдѣланными проф. Земятченскимъ въ химической части его труда.

Окончательное заключеніе проф. Лисенко о томъ, что представляется возможнымъ цѣлый рядъ правильныхъ рѣшеній о раціональномъ анализѣ глинъ, но отдать преимущество одному или другому станетъ возможнымъ не ранѣе, какъ послѣ весьма обстоятельного изученія въ общей постановкѣ дѣйствія кислотъ и щелочей на составная части глины. Это заключеніе привело меня къ мысли о расширеніи моей первой задачи. Въ самомъ дѣлѣ, общія отношенія глинъ къ химическимъ дѣятелямъ такъ мало изучены, что необходимо предпринять систематический рядъ опытовъ въ этомъ направлениі.

Рѣшеніе поставленной выше задачи „о химическомъ дѣйствіи кислотъ и щелочей на глины“ въ общемъ видѣ представляетъ очень обширную задачу и можетъ потребовать еще цѣлаго ряда лѣтъ для окончанія. Тѣмъ не менѣе, тремя удачными серіями опытовъ, произведенными

совмѣстно съ тремя моими учениками—инж. технологомъ П. Н. Гребенщиковымъ и студентами старшихъ курсовъ И. И. Красиковымъ и Г. С. Нагорновымъ, удалось выяснить, какъ увидимъ далѣе, рядъ интересныхъ вопросовъ, касающихся какъ нѣкоторыхъ свойствъ глинъ вообще, такъ и дѣйствія кислотъ и щелочей на глины. Изложенію этихъ наблюдений посвящена третья часть моего труда. Замѣченія здѣсь нѣкоторыя особенности свойствъ глинъ даютъ, какъ кажется, возможность намѣтить новый методъ рѣшенія рационального анализа глинъ.

## 2. Изслѣдованіе Форхгаммера.

Германскій ученый Гмелинъ примѣнялъ какъ общий методъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, для раздѣленія сложныхъ минералогическихъ породъ на болѣе простыя составные части, различая ихъ по растворимости въ водѣ, соляной и сѣрной кислотахъ.

Этимъ способомъ, повидимому, воспользовался датскій геологъ Форхгаммеръ, когда къ нему обратились съ просьбой произвести оцѣнку достоинства отечественныхъ каолиновъ. Общепринятаго метода сравнительной оцѣнки качества глинъ въ то время не существовало. Вначалѣ предполагалось поставить параллельно изученіе извѣстныхъ по своимъ примѣненіямъ каолиновъ изъ Германіи съ неизученными отечественными. Методомъ изслѣдованія служилъ количественный анализъ. Вскорѣ, однако, пришлося убѣдиться, что количественный анализъ весьма сходныхъ глинъ давалъ совершенно несравнимыя данныя. Оставалось искать другого метода и таковymъ былъ избранъ методъ Гмелина. Употребленный Форхгаммеромъ методъ состоялъ въ кипяченіи глинъ съ разбавленной сѣрной кислотой, причемъ глинистое вещество (Thonsubstanz, каолинъ) растворялось, а остатокъ послѣ растворенія, будучи промытъ слабою щелочью и водой и разсмотрѣнъ подъ микроскопомъ, давалъ указанія на то, что остатокъ состоитъ изъ зеренъ кварца и полевого шпата. Наблюденіе это изложено въ „Poggendorfs Annalen“, Bd. XXXV, S. 331, подъ заглавиемъ: „Ueber die Zusammensetzung der Porzellanerde und ihre Entstehung aus dem Feldspath“.

Помѣщаю ниже подробное описание хода работы по этому методу Форхгаммера, въ виду его важности, какъ первого образца примѣненія сѣрной кислоты къ анализу глинъ, а также въ виду рѣдкости изданія, въ которомъ имѣется приведенная статья.

Форхгаммеръ, при изслѣдованіи Цетлецкаго каолина, поступалъ слѣдующимъ образомъ: 79,868 англійскихъ гранъ глины (1 англійск. грань=0,0648 gr.) были высушены при 100° С. и прокалены, послѣ чего потеряли 7,458 гранъ воды; эту глину обливаютъ разбавленной сѣрной кислотой, переливаютъ въ платиновый сосудъ и кипятятъ до появленія паровъ сѣрной кислоты. Послѣ этого полученнную массу кипятятъ съ водой и промываютъ на фильтрѣ горячей водой до тѣхъ поръ, пока

она не перестанетъ реагировать на лакмусъ. Растворъ кипятить съ избыткомъ углекислаго аммонія, осаждаются глиноземъ, который послѣ промывки и прокаливанія даетъ вѣсъ въ 21,282 грана.

Положивъ фильтръ на стеклянную пластинку, смываютъ промывалкой нерастворенный сѣрной кислотой порошокъ въ платиновый тигель, фильтръ высушиваютъ, сжигаютъ и взвѣшиваютъ золу. Привѣска — 0,451 гранъ. Порошокъ въ тигль трижды кипятить съ углекислымъ натромъ, разбавляютъ щелокъ водою и фильтруютъ при избыткѣ хлористаго аммонія, испаряютъ до суха, снова растворяютъ и затѣмъ кремнеземъ промываютъ горячей водой на фильтрѣ. Полученный этимъ способомъ кремнеземъ растворимъ отчасти въ водѣ; поэтому фильтратъ и промывныя воды сохраняютъ, а промывку продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока пятно, получавшееся отъ капли воды на платиновой пластинкѣ, при смачиваніи новой каплей, не перестанетъ растворяться, а на другомъ мѣстѣ пластинки капля перестанетъ давать налетъ. Полученный выше-указаннымъ способомъ кремнеземъ вѣсилъ 23,76 гранъ.

Испаряя фильтратъ и промывныя воды, прокаливая и растворяя снова, было получено всего  $0,776 \text{ SiO}_2$ . Остатокъ глины, промытый углекислымъ натромъ, снова смываютъ съ фильтра, а фильтръ сжигаютъ, получая въ остаткѣ 0,122 гранъ. Смытый осадокъ обрабатываютъ кипящей соляной кислотой, осаждаютъ углекислымъ аммоніемъ, смываютъ съ фильтра, выщелачиваютъ кипяченіемъ съ углекислымъ натромъ и даље промываютъ. Этимъ способомъ было получено еще 0,176 гранъ глинозема и 0,537 гранъ остатка на фильтрѣ, 0,246 гранъ кремнезема и 24,506 гранъ нерастворимаго кремнезема. Первоначально полученные 21,214 гранъ глинозема были растворены въ соляной кислотѣ, причемъ оставалось нераствореннымъ 0,343 (а) гранъ кремнезема. Растворъ, не содержащий даже слѣдовъ сѣрной кислоты, кипятили съ Ѣдкимъ каліемъ, содержащимъ небольшое количество углекислоты. Непромытый осадокъ растворяли соляной кислотой съ фильтра, усредняли и осаждали янтарнокислымъ амміакомъ, отчего послѣ прокаливанія получали 0,670 (б) гранъ окиси желѣза. Амміакъ осаждалъ изъ остающагося раствора 0,500 гранъ (в) желтовато-блѣлаго порошка, состоявшаго изъ вещества, отличного отъ глинозема; небольшимъ количествомъ щавелевокислаго амміака осаждаютъ небольшое количество извести, что послѣ прокаливанія составляетъ 0,081 (д) углекислой извести. Поэтому глиноземъ составляетъ 19,620 гранъ. Отобранный отъ первого осадка глинозема фильтратъ выпаривали до суха и остатокъ прокаливали, растворяли остатокъ небольшимъ количествомъ сѣрной кислоты и воды, получивъ при этомъ 0,187 гранъ (І) кремнезема. Глиноземъ, осажденный изъ этого фильтрата углекислымъ аммоніемъ, составляетъ 0,136 гранъ (12), а въ остаткѣ имѣются весьма малые слѣды калія и натрія.

Исходя изъ 21,214 гранъ глины получаемъ сумму составныхъ частей равной 21,282 грана.

Выпуская здѣсь часть разсужденія, касающуюся нѣкоторыхъ особенностей въ ходѣ анализа, переходу къ его заключенію: изъ вышеприведенного анализа вытекаетъ, что отношеніе между глиноземомъ, кремнеземомъ и водой выражается формулой:



Отношеніе это для кремнезема и воды достигаетъ большой точности; что же касается глинозема, то точность была бы не меньшей только въ томъ случаѣ, если прибавить къ нему окись желѣза и неизвѣстное вещество, выдѣленное изъ глинозема. Кроме Цеттлицкаго каолина были проанализированы.

2. Глина фарфоровая изъ Шнееберга.
3. Глина изъ Галле.
4. Глина изъ С—ть Иріе близъ Лиможа.
5. Глина фарфоровая изъ Борнгольма.
6. Землистый леуцинитъ изъ Калля.
7. Плавкая глина изъ Гросъ - Альмероде.

Большая часть приведенныхъ глинъ имѣеть составъ, выражаемый нижеслѣдующимъ процентнымъ составомъ:


Глинозема .....	$39,233\% = 0,3838$	$\text{Al}_2\text{O}_3$
Кремнезема .....	$47,028\% = 0,7730$	$\text{SiO}_2$
Воды .....	$13,739\% = 0,7633$	$\text{H}_2\text{O}$

что соотвѣтствуетъ формулѣ:



Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ микроскопическимъ изслѣдованиемъ доказываетъ, что нерастворимый въ кислотѣ остатокъ есть ни что иное, какъ полевой шпатъ.

Останавливаясь подробно на химическомъ составѣ полевого шпата, онъ въ дальнѣйшемъ устанавливаетъ наиболѣе вѣроятную химическую формулу его:



Трудъ Форхгаммера, не смотря на недостаточную разработанность къ тому времени методовъ количественного анализа, по точности результата можетъ считаться не только не устарѣвшимъ, но, наоборотъ, значеніе этого труда заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что, не смотря на значительное усовершенствованіе методовъ количественного анализа, новѣйшия труды выводовъ Форхгаммера нисколько не опровергаютъ, а лишь снова подтверждаютъ правильность ихъ.

Разсматривая всю сложная операциі въ приведенномъ описаніі, легко заключить, что методъ этотъ для практическихъ цѣлей слишкомъ сложенъ и въ такомъ видѣ могъ найти мало поклонниковъ для примѣненія въ практикѣ. Самая важность предлагаемаго раздѣленія глины на минералогическія составныя части, если и сознавалась, то лишь такими выдающимися учеными, какъ Броньяръ и Малагутти, или имъ подобными.

*3. Труды проф. Броньяра и Малагутти, д-ра Фрезеріуса и Мюллера<sup>1)</sup>.*

Если выводы, сдѣланные Форхгаммеромъ съ помощью новаго метода относительно состава каолиновъ, не нашли поклонниковъ среди техниковъ, занятыхъ керамической промышленностью, то все-таки общенаучный интересъ они возбудили. Такъ, напр., вскорѣ появляется рядъ статей проф. Броньяра, совмѣстно съ его постояннымъ сотрудникомъ Малагутти, заинтересованныхъ разъясненіемъ состава отечественныхъ глинъ, примѣнявшихся въ качествѣ исходнаго материала на извѣстной своимъ материалами Севрской мануфактурѣ. Будучи поставлены въ столь близкое соприкосновеніе съ практикой производства, они были заинтересованы въ выясненіи какъ химическаго, такъ и минералогическаго состава каолиновъ. Употреблявшихся въ дѣло. Вначалѣ они прибѣгаютъ къ отмучиванію каолиновъ, въ надеждѣ этимъ способомъ раздѣлить глинистое вещество отъ породъ его сопровождающихъ и приходятъ къ заключенію, что этимъ способомъ раздѣленіе на минералогическіе элементы не достижимо: вмѣстѣ съ глинистымъ веществомъ одновременно идетъ отмучивание мельчайшихъ частицъ породъ. Велѣствіе этого они вынуждены прибѣгнуть къ новому методу, где глинистое вещество могло бы быть отдѣлено послѣдовательной обработкой, то въ кипящей сѣрной кислотѣ, то въ щелочахъ. Случайные же минералы, какъ кварцъ, полевой шпатель и другіе, при этихъ операціяхъ, по ихъ мнѣнію, не растворяются. Для проверки сказанного они подвергаютъ цѣлый рядъ полевыхъ шпатовъ, какъ неподверженныхъ, такъ и подверженныхъ выѣтриванію, воздействию тѣхъ же реактивовъ.

Въ рациональномъ анализѣ различаютъ двѣ существенно различные задачи: 1)—отдѣленіе глинистаго вещества отъ породъ съ помощью растворенія въ сѣрной кислотѣ и 2)—раздѣленіе кварца отъ породъ. Изъ этихъ задачъ Броньяръ и Малагутти особенно обстоятельно изучаютъ первую часть.

Весьма интересныя наблюденія Броньяра и Малагутти, а потому жаль, что они не оставили подробнаго описанія хода всего анализа,—ими не указывается ни концентрацій реактивовъ, ни другихъ условій, при соблюденіи которыхъ можно было бы получить наилучшіе результаты. Изъ сравнительнаго разсмотрѣнія 33 анализовъ, произведенныхъ ими,

<sup>1)</sup> Journ. pr. Chemie, I Folge, 17, 118 und 31, 129.

остается общее впечатлѣніе, что сами они считали методъ недостаточно точнымъ или требующимъ большой осторожности при своихъ заключеніяхъ. Они указываютъ, что, до обработки сѣрной кислотой, обрабатывали глины предварительно Ѣдкой щелочью уд. в. 1,075, причемъ удаляется вся свободная растворимая кремневая кислота, оставляя нетронутымъ каолинъ. Мои дальнѣйшія наблюденія указываютъ на то, что каолинъ въ щелочахъ растворимъ, а, согласно наблюдений проф. Лунге, не подлежитъ сомнѣнію растворимость кристаллическаго кварца.

Помимо нѣкоторой провѣрки основъ метода и подтвержденія научнаго значенія его, ими была одновременно высказана мысль, что методъ этотъ можетъ имѣть весьма важное значеніе для практическихъ цѣлей. Они приводятъ свои опыты, въ которыхъ по анализу фарфоровой массы композиція, составленная изъ химически чистыхъ окисловъ, какъ-то:  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$   $\text{K}_2\text{O}$  и  $\text{CaO}$ , плавится при иной температурѣ и имѣетъ совершенно иные свойства, нежели фарфоровая масса. То же положеніе впослѣдствіи развито въ русской интересной статьѣ, где оно подтверждается значительнымъ числомъ опытовъ. Трудъ этотъ принадлежитъ инженеру - технологу Ф. Я. Яковлеву и носить название: „Краткій очеркъ развитія фарфорового производства въ Россіи“, Москва, 1882 г. Изъ выше-приведенныхъ опытовъ Броньяръ и Малагутти приходятъ къ заключенію, что только фарфоровыя массы, составленныя на основаніи рационального анализа, могли бы удовлетворить одинаковымъ условіямъ плавленія и другихъ качествъ.

Результаты своихъ научныхъ изысканій Броньяръ и Малагутти сводятъ къ слѣдующимъ положеніямъ:

1. Такъ называемые настоящіе каолины, даже послѣ отмучиванія отъ грубѣйшихъ постороннихъ примѣсей, представляютъ ни что иное, какъ смѣсь глинистаго вещества и остатковъ силикатовъ разныхъ основаній, нерастворимыхъ въ кислотахъ и щелочахъ.

2. Глинистое вещество (каолина) освобождается отъ этого остатка послѣдовательной обработкой сѣрной кислотой и Ѣдкой щелочью. Такой методъ мы называемъ рациональнымъ анализомъ.

3. Глинистое вещество представляетъ соединеніе кремнезема, глиноzemа и воды въ отношеніяхъ почти всегда опредѣленныхъ и между собою равныхъ. Отношеніе это можетъ быть выражено неизмѣнной формулой.

4. Однако, во многихъ изъ этихъ глинъ находится избытокъ кремнезема въ свободномъ видѣ, который можетъ быть растворенъ Ѣдкимъ каоли по опредѣленнымъ правиламъ; такимъ способомъ возможно отдѣленіе кремнезема отъ воднаго глиноzemнаго силиката, которыи составляеть дѣйствительное глинистое вещество (каолинъ). Остающійся, воду содержащий, глиноzemный силикатъ можно выразить всеобщей формулой:  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ .

5. Избытокъ кремневой кислоты въ каолиновыхъ глинахъ отдѣляется отъ каолина указаннымъ выше средствомъ и его образование можно приписать постепенному разложенію полевого шпата дѣйствиемъ электричества. Полевой шпатъ сперва переходитъ въ каолинъ  $Al_2Si_3O_{10}$  (по старому обозначенію) и въ нерастворимый каліевый силикатъ  $KAlSi_3O_8$ , а этотъ послѣдній опять распадается на нерастворимый каліевый силикатъ  $KAlSi_3O_8$  и кремневую кислоту, которая, смѣшиваясь, съ глинистымъ веществомъ, остается въ немъ.

6. Наконецъ, уклоненія въ наличномъ количествѣ этой избыточной кремневой кислоты можно приписать въ различныхъ глинахъ послѣдующему воздействию водныхъ массъ, которые уносятъ съ собой большее или меньшее количество этой свободной и растворимой кислоты.

Десять лѣтъ спустя появляется въ печати весьма обстоятельный трудъ Фрезеніуса<sup>1)</sup>, посвященный изученію Нассаускихъ глинъ. Въ большинствѣ выводовъ Фрезеніусъ примыкаетъ къ выводамъ Броньяра и Малагутти. Фрезеніусъ оттѣняетъ между прочимъ преимущество примѣненія кипящей разбавленной сѣрной кислоты для разложенія глинистаго вещества; примѣненіе же Ѣдкой щелочи для удаленія растворимой кремневой кислоты отрицаетъ, находя такую обработку нецѣлесообразной изъ-за частичнаго растворенія кристаллическаго кремнезема. Приѣгая къ содѣ вмѣсто Ѣдкихъ щелочей, Фрезеніусъ склоняется болѣе къ методу Форхгаммера.

Такимъ образомъ, не останавливаясь ближе на изученіи дѣйствія Ѣдкихъ и углекислыхъ щелочей, ученые колеблются, предпочитая употреблять при обработкѣ глинъ то Ѣдкія, то углекислые щелочи.

Впослѣдствіи на раствореніи кристаллическаго и аморфнаго кремнезема отъ дѣйствія Ѣдкихъ и углекислыхъ щелочей подробно остановился проф. Лунге въ цѣломъ рядъ диссертаций своихъ учениковъ.

Статья Мюллера, опубликованная въ 1866 году<sup>2)</sup>, отличается существенно отъ вышеизложенныхъ въ этой главѣ. Мюллеръ, будучи рѣзкимъ противникомъ предложенія Форхгаммера, сдѣлалъ попытку направить рациональный анализъ по новому пути, а именно: для раздѣленія кристаллическаго кварца отъ породъ, онъ предлагаетъ примѣнять гидратъ фосфорной кислоты. По его мнѣнію, при постепенномъ повышении температуры фосфорная кислота растворяетъ постепенно сначала силикаты и только далѣе, при болѣе повышенной температурѣ, кристаллическій кремнеземъ. Количество фосфорной кислоты, потребной для растворенія глинистаго вещества и породъ, должно превосходить количество послѣднихъ примѣрно въ 30 разъ. Полученный сплавъ кипятить затѣмъ съ 1% Ѣдкимъ натромъ. Оплавленіе оставшагося кварца повторять съ фосфорной кислотой еще разъ и затѣмъ, воспринимая его на

<sup>1)</sup> Journ. pr. Chemie, I Folge, 57, 65.

<sup>2)</sup> Journ. pr. chemie, I Folge, 98, 14.

фильтръ, промываютъ кислотами и щелочами и, подъ конецъ, водой. Концентрація и проч. подробности описаны Мюллеромъ въ его статьѣ. Растворимость составныхъ частей глины не такъ рѣзко различается другъ отъ друга, чтобы можно было надѣяться получить опредѣленные результаты. Полученные данныя колеблются то въ сторону увеличенія кремнезема, то въ сторону уменьшенія его, въ зависимости отъ количества плавня и степени нагрева. Контроля надъ тѣмъ, когда должно оплавленіе прекратить, нѣть никакого. Ясно, что методъ этотъ подаваль мало надежды на возможность усовершенствованія. И, дѣйствительно, кроме попытокъ Зегера примѣнить для той же цѣли фосфорнонатриевую соль, не встрѣчается другихъ аналогичныхъ предложеній.

#### *4. Статьи Аронъ, пропагандирующія методъ Форхгаммера.*

До 1874 г. трудно привести примѣры, изъ которыхъ видно было бы, что примѣненъ методъ Форхгаммера при изслѣдованіи глинъ и только въ этомъ году Д-ръ Аронъ, задавшійся цѣлью найти наиболѣе удовлетворительный для практики методъ изслѣдованія глинъ, воспользовался имъ. Д-ръ Аронъ остановился съ особыеннымъ вниманіемъ на вышеприведенной статьѣ Форхгаммера и далъ ей справедливую оцѣнку. Разсужденіе Д-ра Аronа опубликовано въ давно разошедшемся изданіи: „Notizblatt des deutschen Vereins fü Ziegel-, Thonwaren-, Kalk- und Cement-Fabrikation“. Berlin, 1874 г. подъ заглавіемъ: „Eine Bemerkung über Untersuchung von Thonen“ von D-r Julius Aron.

Въ этой статьѣ авторъ оттѣняетъ значеніе рационального анализа какъ для практики, такъ и для общаго пониманія состава глинъ съ такой обстоятельностью и убѣдительностью, что я позволю себѣ сдѣлать нѣкоторыя выдержки, чтобы не повторять отъ себя по существу то же самое

„Какъ самое испытаніе, такъ и сужденіе о технической пригодности какой-нибудь глины по результатамъ ея испытанія представляютъ совершенно своеобразныя затрудненія. Недостаточно установить элементарный составъ глины, т.-е. относительныя количества кремневой кислоты, глинозема и другихъ составныхъ частей, чтобы имѣть возможность судить о тѣхъ свойствахъ глиняныхъ материаловъ, которыя весьма существенны въ практическомъ отношеніи“.

„Каждая глина есть смѣсь веществъ разнаго химического состава, имѣющихъ различные физическія свойства, почему всякое глиняное производство стремится первымъ дѣломъ, съ помощью разнообразныхъ техническихъ приемовъ, привести эту смѣсь веществъ къ большей или меньшей однородности“.

„Интересъ фабриканта глиняныхъ изделий къ данному материалу прекращается именно тогда, когда устанавливается химическая однородность, т.-е. оплавленіе или общее спеканіе массы составляющихъ тѣлъ.“

Въ этомъ и заключается существенное различіе производствъ глиняныхъ издѣлій и стекла“.

„Въ обѣихъ отрасляхъ производятся предметы самыхъ разнообразныхъ формъ. Въ стеклянномъ дѣлѣ предмету дается форма тогда, когда вся масса предварительно приведена къ полной безформенности. Въ глиняныхъ же производствахъ сообщаютъ предметамъ еще въ необожженномъ видѣ ту форму, которую они должны удержать и послѣ обжига, т.-е. въ этомъ случаѣ не достигаютъ того предѣла, когда вся масса приведена къ полной однородности“.

„Въ этомъ и заключается причина, почему испытанія глинъ, предназначенные для техническихъ цѣлей, должны дѣлать указанія, какъ на природу, такъ и на свойства отдѣльныхъ веществъ, образующихъ глину и никоимъ образомъ неправильно рассматривать глину, какъ нѣчто химически однородное“.

„Разбивши и разсмотрѣвъ обожженую при высокой температурѣ плитку меттлаха, все же легко въ ней различить минеральная составная части ея, не взирая на обжигъ, доведенный при изготавленіи ея до спеканія (Sinterung). Фарфоръ тоже не представляетъ исключенія въ данномъ случаѣ“.

„И такъ, во всѣхъ глиняныхъ производствахъ замѣчается отсутствіе полной химической однородности. Какое же право имѣемъ мы послѣ этого объединять всѣ составные части глины въ однородную массу, какъ это невольно дѣлается химическимъ анализомъ“.

Одновременно съ появленіемъ статей Аронъ, указавшихъ на недостаточность одного количественного анализа для технической оцѣнки глинъ, вслѣдствіе неоднородности послѣднихъ, появляется въ печати известная статья *K. Бишофа* „объ опредѣленіи степени огнеупорности глинъ по результатамъ количественного анализа глинъ“. Опредѣленіе огнеупорности сводится къ вычислению такъ называемаго „коэффициента огнеупорности“ въ предположеніи полной однородности глинъ.

Такимъ образомъ, въ литературѣ устанавливаются два теченія: одно — склонное считать глины химически однороднымъ веществомъ, другое, какъ разъ наоборотъ, — химически неоднороднымъ.

Яркимъ противникомъ Бишофа выступаетъ Аронъ, который строить свои возраженія слѣдующимъ образомъ: если представимъ себѣ для примѣра два кирпича, составленныхъ изъ опредѣленного количества одной и той же легкоплавкой глины, смѣшанной въ одномъ случаѣ съ грубыми кварцевыми зернами, въ другомъ случаѣ съ одинаковыми по величинѣ зернами полевого шпата, то оба кирпича, при одинаковой въ обоихъ случаяхъ низкой температурѣ обжига, получили бы совершенно одинаковыя качества и прочность, не взирая на различіе въ ихъ элементарномъ составѣ.

Легкоплавкая глина спекается при такой температурѣ, когда еще ни кварцъ, ни полевой шпатъ не принимаютъ никакого участія въ плав-

леніи. Глина въ этомъ случаѣ склеиваетъ минеральныя зерна, химическій составъ которыхъ не играетъ никакой роли.

Изъ этихъ соображеній, заявляетъ Аронъ, онъ не можетъ быть сторонникомъ способа Д-ра Бишофса, который безъ всякаго различія между кирпичными глинами и, болѣе однородными, огнеупорными, устанавливаетъ однимъ и тѣмъ же пріемомъ коэффиціентъ огнеупорности или плавкости.

Соображенія Арона были безусловно вѣрны, какъ это видно изъ статьи К. Бишофса въ № 4 Notizblatt des deutschen Vereins für Ziegel-, Thonwaren-, Kalk- und Cement-Fabrikation за 1873 г., въ которой самъ Бишофъ, стремясь подыскать численныя выраженія для плавкости двухъ кирпичныхъ глинъ, исходя изъ количественного анализа, вычисленіемъ, изложеннымъ подробно въ приведимой статьѣ,—приходитъ къ заключенію о малой пригодности къ данному случаю его вычисленій. Далѣе, стараясь подыскать причину такого явленія, онъ приводитъ слѣдующее объясненіе: обѣ глины плавятся при температурѣ, которая недостаточна для образования кислыхъ силикатовъ, а потому, какъ добавленный, такъ и находящійся въ избыткѣ кремнеземъ не приходитъ въ состояніе плавленія.

Несовпаденіе ожидаемыхъ результатовъ съ дѣйствительностью есть ни что иное, какъ слѣдствіе неправильности предположенія полной однородности глинъ.

Коэффиціентъ огнеупорности тѣмъ ближе къ истинѣ, чѣмъ ближе температура плавленія всѣхъ составныхъ частей матеріала, т.-е. чѣмъ точнѣе соблюдены условія полной однородности его.

Только рациональный анализъ глинъ<sup>1)</sup> можетъ отвѣтить на неожиданности, приведенные выше. Послѣдній также даетъ возможность установить происхожденіе глинистаго вещества отъ полевого шпата или породъ, сходныхъ съ нимъ.

Раствореніе при рациональномъ анализѣ глинъ производится сѣрной кислотой; выдѣленный при этомъ растворимый кремнеземъ удаляютъ съ помощью углекислого натра. Такое поперемѣнное дѣйствіе сѣрной кислоты и углекислого натра продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не перестанетъ наконецъ растворять кремнекислоту. Въ растворъ переходитъ вся глина, а въ остаткѣ остаются нерастворенные элементы породы, какъ то: полевой шпатъ, кварцъ и т. п. Этотъ пріемъ, примѣнявшися до сихъ поръ для решенія однихъ научныхъ вопросовъ, на основаніи точекъ зреенія, приведенныхъ выше, кажется единственно вѣрнымъ пріемомъ. Съ помощью его, при одновременномъ освѣщеніи механическимъ анализомъ и элементарнымъ составомъ общей массы глины, можно получить надлежащія указанія о технической пригодности глинистаго матеріала во всѣхъ направленіяхъ.

<sup>1)</sup> Notizblatt, 1873.

Важность механическаго анализа для технической оцѣнки качества глинъ отмѣчена цѣлымъ рядомъ статей Аронъ и проф. Зегера. Главная роль механическаго анализа сводится къ уясненію отношенія даннаго глинистаго матеріала къ операциямъ подготовки, а именно, формовки и сушки.

По отношенію же къ обжигу, т.-е. тамъ, где механическій анализъ не можетъ дать надлежащихъ указаній, тамъ наступаетъ очередь раціональнаго анализа.

Насколько послѣдній, какъ аналитический методъ, гарантируетъ научную точность для строгаго отдѣленія глины отъ минеральныхъ составныхъ частей, Аронъ не рѣшается высказать, такъ какъ это была лишь первая попытка воспользоваться методомъ, между тѣмъ какъ степень точности метода мало еще была изучена. Своей статьей Аронъ желаетъ лишь возбудить интересъ среди техническихъ силъ и вызвать какъ письменный, такъ и словесный обмѣнъ мнѣній въ засѣданіяхъ обществъ по данному вопросу. Для упрощенія сложной задачи общаго анализа, Аронъ предлагаетъ общую массу глины раздѣлить механически, и ту часть ея, діаметры частицъ которой = 0,01 mm. при скорости теченія воды 0,18 mm. въ секунду, назвать глинистымъ веществомъ и только ее подвергнуть раціональному анализу. Какъ видимъ, это предложеніе совпадаетъ вполнѣ съ предложеніемъ Броньяра и Малагутти.

Далѣе Аронъ описываетъ практикуемую въ его лабораторіи сушку глинъ при 130° С и обработку соляной кислотой для удаленія солей извести, гидрата окиси желѣза и т. д.

Заканчивая свою интересную статью, пробивавшую новый путь для технической оцѣнки глинъ, Аронъ указываетъ, что именно на этомъ пути онъ ожидаетъ получить рядъ технически примѣнимыхъ анализовъ, а главной своей цѣлью ставить пока оповѣщеніе найденнаго имъ въ литературѣ метода, чтобы вызвать сотрудниковъ по специальности на обмѣнъ мнѣній и критику предлагаемаго имъ метода.

Какъ видно изъ предыдущаго изложенія, все видоизмѣненіе метода Форхгаммера, согласно предложенію Аronа, заключается въ примѣненіи  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  для выщелачиванія растворенного кремнезема вместо  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ; остальная обработка остается въ прежнемъ видѣ.

Въ деталяхъ пріемъ еще пока не разработанъ, но ясно, что онъ въ значительной мѣрѣ долженъ быть упрощенъ для практическихъ цѣлей.

Что касается предѣловъ примѣнимости раціональнаго анализа, то въ общихъ чертахъ Аронъ указываетъ на то, что чѣмъ однороднѣе и ровнѣе по составу глина, тѣмъ большее значеніе имѣть количественный анализъ при решеніи практическихъ вопросовъ. Но какъ только однородность нарушена, то является крайняя необходимость прибѣгнуть къ методу раціональнаго анализа или къ методамъ механическаго отмучивания.

*б. Краткий обзоръ методовъ механическаго анализа.*

Изъ предыдущаго мы видѣли, что какъ Броньяръ и Малагутти, такъ и Аронъ возлагали большія надежды на механическое отмучивание глинъ и совѣтовали до рационального анализа прибегать къ отмучиванию и только отмученную часть подвергать болѣе подробному изученію. Этотъ путь кажется весьма естественнымъ потому, что въ большинствѣ производствъ глина, какъ сырой матеріалъ, поступаетъ сначала на операцию отмучивания и только въ такомъ видѣ вносится въ композицію массъ, которые должны задаваться сообразно съ химическимъ составомъ сырья. Такимъ образомъ ясно, что въ практикѣ важно знать составъ не сырой, только что привезенной съ карьера глины, а отмученной, идущей непосредственно въ дѣло.

Въ значительномъ большинствѣ случаевъ въ разныхъ керамическихъ производствахъ, гдѣ рѣчь идетъ не о плавленіи, а объ обжигѣ глиняныхъ изделий, т. е. такихъ, гдѣ пластическая часть матеріаловъ облѣпляетъ не пластическія, тамъ главный интересъ изслѣдованія долженъ падать на изслѣдованіе активной массы слѣпляющаго, или такъ называемаго глинистаго вещества (*Thonsubstanz*). Отъ качества этого послѣдняго и зависитъ, какъ степень пластичности, такъ и спѣлляющая способность глины. Оба эти качества имѣютъ весьма важное значение при формовкѣ, при сушкѣ, а также и при обжигѣ изделий.

При определеніи самой существенной части глины—глинистаго вещества, встрѣчаются однако не мало затрудненій; эти затрудненія такъ велики, что Броньяръ и Малагутти, а также Зегеръ и Аронъ, возлагавшіе большія надежды на раздѣленіе глинистаго вещества отъ сопутствующихъ породъ съ помощью механическаго анализа, въ концѣ концовъ разсматривали его лишь какъ предварительную подготовку для рационального анализа. Быть можетъ эти методы, по прошествіи полстолѣтія, подвинулись настолько, что можно разсчитывать на получение болѣе надежныхъ результатовъ теперь? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, ниже привожу обзоръ существующихъ методовъ механическаго анализа въ краткомъ изложеніи съ оценкой ихъ степени точности и пригодности, какъ въ техникѣ, такъ и для научныхъ изысканій.

Существуютъ слѣдующіе главнѣйшіе методы механическаго анализа<sup>1)</sup>:

*A. Методъ отмучивания, основанный на примененіи скорости паденія частицъ въ водѣ.*

Наиболѣе простые методы отмучивания состоять въ примененіи силы тяжести, причемъ частицы разной величины и разнаго вѣса садятся ко дну съ различной скоростью, такъ какъ вода оказываетъ при-

<sup>1)</sup> Wahnschaffe. Wissenschaftliche Bodenuntersuchung, 2 Aufl. 1903.

этомъ разной степени сопротивление, замедляющее осаждение частицъ на дно.

*a) Методъ декантаціи въ закрываемомъ стеклянномъ цилиндрѣ съ сифономъ для удаленія муты.*

Этимъ способомъ, по мнѣнію проф. Ваншаффе, можно получить достаточно точные результаты, но неудобство его заключается въ затрудненіи при раздѣленіи болѣе грубыхъ частицъ; кромѣ того, продолжительность поглощаемой работы по этому способу весьма значительна.

*б) Методъ проф. Вильямса по идее, предложенной проф. А. А. Фадьевымъ.*

Сущность этого способа сводится также къ дѣйствію силы тяжести на частицы и различной скорости осажденія. Раздѣленіе частицъ идетъ по времени осажденія. Емкость сосудовъ значительно увеличена и болѣе приспособлена для декантаціи жидкости съ осадка. При одновременномъ примѣненіи аппарата Д-ра Шене, этотъ методъ даетъ возможность дѣлать большое число градаций по величинѣ зерна. Сущность метода—таже декантація, но, благодаря удачному приспособленію соотвѣтственныхъ аппаратовъ, работа значительно упрощена и требуетъ не столь значительной траты времени.

*в) Аппараты для отмучиванья въ видѣ сосудовъ со спускными кранами или въ видѣ колбъ съ дѣленіями.*

Сюда относятся аппараты Кюна, Кнопа, Беннингсена, Клаузена и т. д. Въ общемъ эти приборы далеко не совершенны и примѣняются исключительно къ изслѣдованию почвы для цѣлей агрономіи; для техническихъ цѣлей при анализѣ глины они слишкомъ грубы.

*B. Аппараты съ вертикальной струей воды:*

*а) Нобеля съ четырьмя сосудами, емкости которыхъ относятся другъ къ другу, какъ  $1^3 : 2^3 : 3^3 : 4^3 = 1 : 8 : 27 : 64$ .*

Главный недостатокъ аппарата состоитъ въ томъ, что за 40 минутъ, на которые онъ разсчитанъ, не всегда глина успѣваетъ раздѣлиться на 4 совершенно однородныя части; также вслѣдствіе неудачно выбраннаго острого угла въ нижней части сосудовъ могутъ образоваться внутри сосуда токи разныхъ скоростей, дающіе неодинаковые результаты.

*б) Методъ Д-ра Шене съ однимъ или двумя отмучивающими сосудами и піезометромъ для измѣренія соотвѣтственныхъ давлений столба воды, при которомъ производится отмучивание. Д-ромъ Шене предложена точная теорія дѣйствія прибора. При непрерывномъ и одинаковомъ примѣненіи приборъ этотъ даетъ весьма точные результаты. Подробное раздѣленіе мельчайшихъ частицъ, однако, не удается полу-*

чить при помощи этого прибора. Если имѣется желаніе получить и такое раздѣленіе, прибѣгаютъ къ приемамъ, разработаннымъ проф. Вильямсомъ и Фадѣевымъ.

*в) Наконецъ, цилиндрическій аппаратъ Гильгарда съ крыльчатой механической мѣшалкой*—можетъ давать очень удовлетворительные результаты, но аппаратъ громоздокъ и неудобенъ, требуетъ движущей силы со скоростью 500—600 оборотовъ въ минуту. Всѣ эти неудобства заставляютъ избѣгать примѣненія этого прибора; особенно распространено примѣненіе его въ Англіи и Америкѣ.

Этимъ исчерпываются методы механическаго анализа глинъ; изъ всѣхъ методовъ обращаетъ на себя особенное вниманіе методъ д-ра Шене<sup>1)</sup>), разработанный наиболѣе въ теоретическомъ отношеніи, а также методъ проф. Вильямса, изложенный въ его диссертациі<sup>2)</sup>.

Вскрѣ послѣ опубликованія диссертациі д-ромъ Шене въ 1872 году, заинтересованные въ разработкѣ вопроса о надлежащей технической оцѣнкѣ качества глинъ, проф. Зегеръ и д-ръ Аронъ возлагали большія надежды на механическій анализъ глинъ. Такъ, въ статьѣ „Die Mechanische Analyse des Thones“<sup>3)</sup> проф. Зегеръ подробно останавливается на значеніи механическаго анализа при изслѣдованіи глинъ. Въ концѣ статьи, однако, онъ заканчиваетъ словами неудовлетворенія: „различие качествъ въ глинахъ обусловливается величиной зеренъ, ихъ видомъ, свойствомъ поверхности и взаимнымъ соотношеніемъ этихъ величинъ; однако, для сужденія въ практикѣ о качествахъ глины необходимъ продолжительный опытъ и систематизация наблюдений, а пока этого нѣть, механическій анализъ можетъ дать мало практическихъ указаний“.

Изъ русскихъ трудовъ, за исключеніемъ извѣстной диссертациі проф. Шёне „О механическомъ анализѣ глинъ“, заслуживаетъ вниманія диссертaciя проф. Петроковской Земледѣльческой Академіи *B. P. Вильямса* (1892 г.) подъ названіемъ: „Опытъ изслѣдованія въ области механическаго анализа“<sup>4)</sup>. Въ послѣднемъ трудѣ приводится обзоръ важнейшихъ предшествующихъ данныхъ о механическомъ анализѣ и цѣлый рядъ собственныхъ наблюдений, какъ надъ почвами, такъ и надъ глинами. Примѣры указываютъ, что методъ достигъ значительной степени совершенства и жаль только, что нѣть изслѣдований, гдѣ, опираясь на данные механическаго анализа, были бы сопоставлены другія физическая и химическая свойства глинъ. Въ трудахъ проф. *П. А. Земятченского*: „Каолинитовая образованія юга Россіи“<sup>5)</sup> есть рядъ интересныхъ данныхъ и единичныхъ сопоставленій по тому же вопросу. Однако, механи-

1) Schöne. Ueber Schlämmanalyse und einen neuen Schlämmapparat. Berlin. 1867.

Также Bulletins de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 1869 № II.

2) Опытъ изслѣдованія мех. анализа почвъ. Изв. Петр. С.-Хоз. Акад., 1892.

3) Segers gesammelte Werke, S. 33.

4) См. выше.

5) Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, т. XXI, ч. 2, 1896.

ческій анализъ во всякомъ случаѣ въ этомъ интересномъ труде игралъ роль второстепеннааго средства и примѣнялся не вездѣ.

Суммируя все извѣстное о механическомъ анализѣ глинъ, мы замѣчаемъ, что отмучивание во всѣхъ случаяхъ сопровождается цѣлымъ рядомъ затрудненій. Составныя части глины раздѣляются при механическомъ анализѣ по величинѣ входящихъ въ нее составныхъ частей. Такое раздѣленіе даетъ для частицъ разнаго удѣльного вѣса разныя величины при одной и той же скорости струи воды. Уже одно это соображеніе указываетъ на невозможность ожидать отдѣленія зеренъ глинистой части отъ другихъ составныхъ частей и, дѣйствительно, цѣлый рядъ наблюдений подтвердилъ вполнѣ эти ожиданія, такъ что проф. Зегерь, разсчитывавшій вначалѣ получить важные выводы, приходитъ подъ конецъ къ заключенію о малой пригодности методовъ механическаго анализа для уясненія состава глинъ. За механическимъ анализомъ остается лишь нѣкоторое значеніе, какъ показателя относительного распределенія разной величины частицъ въ общей массѣ каждой глины; при этомъ принято считать за глинистое вещество всѣ частицы, діаметры которыхъ меньше извѣстной величины. Эта граница, какъ условная, могла бы быть перенесена съ равнымъ правомъ въ обѣ стороны, и все-таки нѣть гарантіи въполномъ отдѣленіи глинистаго вещества отъ сопутствующихъ породъ.

Въ общемъ, слѣдовательно, механическій анализъ не привелъ къ ожидаемымъ результатамъ. Главное затрудненіе для полученія надлежащихъ результатовъ заключается въ томъ, что раздѣленіе зеренъ по величинѣ не сопровождается раздѣленіемъ на минералогически однородныя части, тогда какъ въ большинствѣ производствъ при высокихъ температурахъ, когда начинается химическое взаимодѣйствіе составныхъ частей, именно такое раздѣленіе желательно.

Не смотря на то, что методы механическаго анализа, особенно со временеми опубликованія диссертаций д-ра Шене и проф. Вильямса, пользуются признаніемъ, распространены въ Россіи и заграницей, а также не взирая на то, что въ разныхъ монографіяхъ и научныхъ трактатахъ приведено значительное количество отмучиванія глинъ, все же до сихъ поръ можно сказать, что нѣть ни одного изъ нихъ, въ которомъ свѣданія не были бы болѣе или менѣе отрывочными, нѣть ни одного труда, где бы всѣ эти данные были систематизированы и приведены въ связь съ иными свойствами глинъ.

Вотъ почему, не смотря на разработанность самого метода, онъ пока не получилъ надлежащаго примѣненія ни въ практикѣ, ни при естественно-историческихъ описаніяхъ глинъ.

Нѣкоторое исключеніе составляетъ агрономія, где установлена связь мелкости частицъ почвы съ плодородіемъ ея и где частыя примѣненія приводятъ къ извѣстнаго рода нормамъ, по которымъ можно судить о большемъ или меньшемъ плодородіи почвы.

Общее заключение о механическомъ анализѣ будетъ таково, что этимъ путемъ пока мало надежды раздѣлить глинистое вещество отъ сопровождающихъ породъ и такимъ образомъ остается единственный путь—разложение глинъ на минералогическія составныя части. Это путь рациональнаго анализа.

#### *6. Первая проверка основъ метода рационального анализа.*

##### *Опыты проф. Зегера и указанія д-ра Линдгорста.*

На вызовъ д-ра Арона испытать точность предложеннаго метода долгое время охотниковъ не находилось. За разрешеніе поставленной задачи Зегеръ и Аронъ принуждены были приняться сами.

Первымъ, послѣ попытокъ Броньяра и Малагутти, былъ Зегеръ, который, хотя и не на многочисленныхъ опытахъ, занялся проверкой пригодности метода.

На страницѣ 40 Собрания сочиненій Зегера<sup>1)</sup> мы находимъ слѣдующее: „до 1876 года рациональный анализъ былъ примѣняемъ главнымъ образомъ съ цѣлью установленія состава глинистаго вещества, между тѣмъ, какъ на минеральныя составныя части, играющія существенную роль въ цѣломъ рядѣ производствъ, не обращали надлежащаго вниманія. Такъ напр., въ книгѣ „Bruno Kerl“ анализы каолиновъ различныхъ мѣсторожденій приводятся въ видѣ полныхъ анализовъ съ прибавленіемъ анализа части растворимой въ соляной кислотѣ; остаточное же обозначается какъ остатокъ, нерастворимый въ кислотахъ.“.

Бишофъ и Рихтерсъ въ своихъ анализахъ различали два вида кремневой кислоты: кристаллическую и аморфную, т.-е. химически связанныю; послѣ растворенія аморфной кислоты, остатокъ принимается за зерна песка или кристаллическій кремнеземъ. На дѣлѣ весьма рѣдко встречаются глины, гдѣ нерастворимый въ кислотахъ остатокъ состоялъ бы изъ одного кварца исключительно; этотъ остатокъ всегда содержитъ глиниземъ и щелочи, что указываетъ на примѣсь щелочныхъ силикатовъ“. Раньше чѣмъ приступить къ ряду анализовъ, примѣняя рациональный методъ, Аронъ и Зегеръ считаютъ необходимымъ предпринять проверку метода. Съ этой цѣлью Зегеръ подвергаетъ рядъ глинъ дѣйствию сѣрной кислоты и наблюдаетъ затѣмъ, какое измѣненіе претерпѣваетъ остатокъ при дальнѣйшей обработкѣ сѣрной кислотой и устанавливаетъ тотъ моментъ, когда измѣненія эти можно считать законченными, т.-е. остатокъ отъ дѣйствія сѣрной кислоты остается постояннымъ.

Опыты эти производились надъ двумя сортами глинъ: очень жирной изъ Грюнштадта и очень тощей кирпичной глиной изъ Шварцегютте у Остероде на Гарцѣ.

1) *Seger's gesammelte Schriften*, 1896.

Каждой глины отвѣшивали по 3 навѣски, каждая около 2 гр., разваривали ее съ водой въ платиновомъ тиглѣ до полнаго раздѣленія частицъ, прибавляли затѣмъ по 10 ссм. концентрированной сѣрной кислоты, затѣмъ нагрѣвали сперва на водяной банѣ, а послѣ на голомъ огнѣ до полнаго улетучиванія паровъ сѣрной кислоты, регулируя пламя такъ, чтобы кипѣніе съ сѣрной кислотой при 300° С продолжалось. Въ одной порціи опытъ на этомъ и заканчивался, въ другой прибавляли сѣрной кислоты и, замѣшивши кашицу, снова подвергали 5—6 часовой отгонкѣ сѣрной кислоты при 300° С; въ третьей порціи подобная операциѣ повторялась еще разъ, такъ что дѣйствіе сѣрной кислоты въ разныхъ порціяхъ продолжалась отъ 5 до 6, отъ 10 до 12 и отъ 15 до 18 часовъ; остатокъ выщелачивали затѣмъ дважды водою, разбавленнымъ Ѣдкимъ натромъ и, наконецъ, соляной кислотой для удаленія выдѣленного растворимаго кремнезема и основныхъ сѣрнокислыхъ солей. Остатокъ, воспринимаемый на фильтръ, промывали, прокаливали и взвѣшивали. Ниже приведены результаты, полученные этимъ способомъ.

ВРЕМЯ ДѢЙСТВІЯ СѢРНОЙ КИСЛОТЫ.	5—6 час.	10—12 час.	15—18 час.
Глина изъ Грюнштадта . . . . .	8,64	7,79	7,69
Кирпичная глина изъ Шварценгютта	76,41	66,71	66,86

Отсюда легко заключить, что уже двукратная отгонка или, что тоже, дѣйствіе сѣрной кислоты въ теченіе 10—12 часовъ доводитъ разложеніе до конца и что однократная отгонка сѣрной кислоты въ теченіе 5—6 часовъ недостаточна.

Однако, чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ, подвергаютъ глину дѣйствію сѣрной кислоты въ теченіе 15—18 часовъ. Другими словами, операциѣ отгонки сѣрной кислоты повторяли трижды.

Чтобы опредѣлить, имѣлись ли въ данномъ случаѣ въ остаткѣ минеральная порода, остатокъ обрабатывали разбавленной сѣрной и фтористо-водородной кислотой и отгоняли фтористый кремній, а остатокъ, состоящій изъ сѣрнокислыхъ солей глинозема и щелочей, прокаливали и взвѣшивали. Остатокъ составлялъ для:

Глины изъ Грюнштадта . . . . . 0,26%  
Кирпичной глины изъ Шварценгютте .. 8,54%

Отсюда вытекаетъ съ ясностью, что одна изъ глинъ дѣйствительно содержитъ почти исключительно зерна кварца въ остаткѣ, тогда какъ другая содержала значительный осадокъ основныхъ веществъ въ видѣ минеральныхъ остатковъ породъ, неразложенныхъ сѣрной кислотой. Эти составные части при сплавленіи должны, конечно, иначе относиться при высокихъ температурахъ плавленія, нежели кварцъ.

Далѣе были произведены испытанія надъ стойкостью полевого шпата по отношенію къ кипящей сѣрной кислотѣ. Для этого порошокъ подвергнутаго вывѣтриванію полевого шпата обрабатывали сѣрной кислотой и щелочами и, взвѣшивая полученный промытый и высушенный осадокъ, получали:

97,76 %

отъ ранѣе взятаго полевого шпата. Эта небольшая разница въ 2,24% указываетъ на то, что полевой шпатъ можно считать почти неразложимъ кислотами тѣмъ болѣе, что и эта небольшая разница можетъ происходить отъ мало замѣтной разложеній части полевого шпата или, какъ мнѣ это лично приходилось наблюдать, отъ уменьшенія вѣса полевого шпата при прокаливаніи, если таковое производилось. Эта убыль, происходящая отъ потери влаги или другихъ летучихъ составныхъ частей, можетъ достигать 2—3%, какъ это видно изъ II части этого труда. Въ заключеніе нельзя умолчать о томъ, что число поставленныхъ опытовъ слишкомъ мало для окончательнаго решенія поставленной выше задачи.

Послѣ растворенія глинистаго вещества въ сѣрной кислотѣ, необходимо еще раздѣлить кварцъ отъ силикатовъ. Для этой цѣли пытались, какъ мы ранѣе видѣли, примѣнять разнаго рода растворители; такъ, напр., Мюллеръ предлагаетъ гидратъ фосфорной кислоты, а другое фосфорнатровую соль и борную кислоту. Послѣднія два средства были испытаны снова Зегеромъ, однако, вслѣдствіе нѣкоторой растворимости кремнезема въ этихъ реактивахъ, а также вслѣдствіе неполноты растворенія полевыхъ шпатовъ въ нихъ, результаты были получены отрицательные. Убѣдившись такимъ образомъ въ безуспѣшности непосредственнаго раздѣленія минеральныхъ составныхъ частей глины, Зегеръ переходитъ далѣе къ слѣдующему приему: остатокъ отъ обработки сѣрной кислотой смѣшивали съ четвертымъ количествомъ кали-натра, сплавляли массу безъ всякаго раздробленія, чтобы при измельчаніи не растворять части вещества; такая операція сплавленія при высокомъ содержаніи  $\text{SiO}_2$  легко удается. Растворивъ затѣмъ этотъ сплавъ въ водѣ, обрабатывали соляной кислотой и повторнымъ нагреваніемъ на водяной банѣ приводили кремнеземъ въ нерастворимое состояніе; въ фильтратѣ осаждали амміакомъ глиноземъ и желѣзо и по этимъ даннымъ вычисляли количество щелочей.

Если есть увѣренность, что въ глине находился кварцъ и полевой шпатъ, то при помощи вычисленія удается съ достаточной точностью опредѣлить какъ содержаніе кварца, такъ и полевого шпата. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ минералы не принадлежатъ полевымъ шпатамъ, возможно вычислить количество ихъ умноженіемъ вѣса глинозема на коэффиціентъ, свойственный другому, входящему въ составъ глины, минералу. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ минеральная составная часть не изучена достаточно, ее принимаютъ за полевой шпатъ.

Что съ помощью рационального анализа возможно получить рядъ точныхъ результатовъ и что путь, указанный этимъ методомъ весьма правиленъ, доказывается цѣлымъ рядомъ анализовъ, произведенныхъ Зегеромъ<sup>1)</sup>. Согласно этихъ опредѣленій глинистое вещество состоить изъ слѣдующихъ относительныхъ количествъ кремнезема, глинозема и воды:

I. Для каолиновъ;  $\text{SiO}_2 : \text{Al}_2\text{O}_3 : \text{H}_2\text{O}$

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) каолинъ изъ Ледетца .....  | 1,92 : 1 : 2,01 |
| 2) „ изъ Коттикена .....      | 1,95 : 1 : 2,08 |
| 3) „ изъ Шарлоттенбурга ..... | 2,04 : 1 : 2,08 |

II. Для пластическихъ каолиновъ:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 4) Глина изъ Ратенова .....            | 2,17 : 1 : 2,19 |
| 5) „ изъ Лигнитца .....                | 2,19 : 1 : 1,92 |
| 6) Штейнгутовая глина изъ Кеттикена .. | 2,14 : 1 : 1,44 |

III. Для кирпичныхъ глинъ:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 7) Глина изъ Ратенева .....           | 2,09 : 1 : 2,57 |
| 8) Клинкерная глина изъ Бокгорна .... | 1,71 : 1 : 2,08 |
| 9) „ изъ Шварцероде .....             | 2,47 : 1 : 2,08 |
| 10) „ изъ Христіаніи .....            | 1,61 : 1 : 3,94 |

Изъ этихъ данныхъ видно, что соотношеніе для каолиновъ и пластическихъ глинъ въ дѣйствительности почти точно соответствуютъ формулѣ:



какъ это ранѣе было показано Форхаммеромъ и вновь подтверждено Броньяромъ и Малагутти.

Что же касается гончарныхъ и кирпичныхъ глинъ, то отношеніе  $\text{SiO}_2$  къ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  не соответствуетъ вышеуказанной формулѣ и можетъ отъ него отклоняться болѣе или менѣе значительно, какъ въ одну, такъ и въ другую сторону.

Кромѣ этихъ главнѣйшихъ результатовъ Зегеромъ получено много другихъ интересныхъ результатовъ съ помощью рационального анализа, однако, разсмотрѣніе ихъ лежитъ нѣсколько въ сторонѣ отъ нашей главной цѣли и потому мы въ дальнѣйшемъ переходимъ къ замѣчанію д-ра Линдгорста, помѣщенному въ „Thonindustriezeitung“ за 1878 годъ.

Д-ръ Линдгорстъ, ссылаясь на предложеніе проф. Зегера примѣнять смѣсь кали-натра для оплавленія остатка отъ кипяченія съ сѣрной кислотой съ цѣлью количественного опредѣленія полевого шпата и кремне-

<sup>1)</sup> Segers gesammelte Schriften, S. 37—f.f.

зема, указываетъ на то, что не всегда бываетъ безразлично, какія щелочи входятъ въ минеральную составную часть. У Зегера щелочи опредѣляются по разности вѣса, ввидѣ суммы щелочей. Кромѣ того, при оплавленіи со щелочами возможны ошибки при опредѣленіи кремнезема. Поэтому д-ръ Линдгорстъ, во избѣженіе этихъ ошибокъ, предлагаетъ разлагать остатокъ отъ кипяченія съ сѣрной кислотой—плавиковой кислотой. Далѣе онъ предлагаетъ опредѣлять глиноземъ и щелочи, а кремнеземъ принимаетъ за остатокъ, вычисляя его по разности. Зная щелочи и глиноземъ, легко уже перечислить эти данныя на полевой шпатъ; оставшая же часть кремнезема, не вошедшая въ составъ полевого шпата, счи-тается обыкновенно за кварцъ.

Предложеніе д-ра Линдгорста примѣнять плавиковую кислоту для разложенія минеральныхъ остатковъ и опредѣлять глиноземъ, какъ самую вѣскую составную часть полевого шпата, для вычисленія количества послѣдняго въ дальнѣйшемъ становится общепринятымъ. До послѣдняго времени предложеніе это остается безъ всякихъ измѣненій.

Въ такомъ видѣ рациональный анализъ, въ предложеніе проф. Зегера съ поправкой д-ра Линдгорста принимается почти всей технической литературой.

Если и встрѣчаются иѣкоторыя возраженія, то преимущественно въ иностранной литературѣ, какъ напр., у С. Богданова въ его статьѣ о Кіевскихъ глинахъ, а также у *Bourry* въ его „*Traité des industries céramiques*“ 1897, р. 87.

Сопоставляя литературныя данныя, С. Богдановъ въ вышеуказанной статьѣ съ одной стороны указываетъ на разнорѣчивость ихъ и въ общемъ приходить къ слѣдующему неутѣшительному выводу: „Такимъ образомъ въ настоящее время неизвѣстно ни одного способа, дающаго возможность вполнѣ и точно решить главную задачу химическаго изслѣдованія глинъ — опредѣлить ихъ ближайшія составныя части“.

Быть можетъ въ общемъ видѣ такое положеніе примѣнительно ко всѣмъ глинамъ вообще и справедливо, но иѣть сомнѣнія, что, какъ это видно изъ наблюдений Зегера, рациональный анализъ для каолиновъ и пластическихъ глинъ даетъ вполнѣ годные и достаточно точные ре-зультаты.

Здѣсь нельзя не указать, однако, на то, что самая основа метода была подвергнута Зегеромъ недостаточно обстоятельной критической оцѣнкѣ, поэтому въ литературѣ и встрѣчается разнорѣчивость, а по временамъ даже полное недовѣріе къ этому методу. Къ числу лицъ, относившихся съ недовѣріемъ къ методу, принадлежалъ ранѣе извѣстный знатокъ глинъ д-ръ Бишофъ. Однако, убѣдившись впослѣдствіи въ большой пригодности метода, онъ становится даже авторомъ описанія его въ „*Chemisch-technische Untersuchungsmethoden von G. Lunge*, 1899 (см. № 5 приложенія къ I главѣ).“

*7. Изслѣдованіе проф. П. А. Земятченскаго, 1896 г.*

Съ появленіемъ интереснаго труда П. А. Земятченскаго „Каолинитовыя образованія юга Россіи“ мы имѣемъ полный сборникъ ученій научной литературы, касательно каолиновъ и глинъ вообще, а въ частности русскихъ глинъ.

Нѣкоторые изъ отдѣловъ этого труда имѣютъ большую связь съ поставленной мною задачей и затрагиваются эти вопросы совершенно своеобразно. Въ общемъ изложеніи такихъ главъ, какъ о механическомъ анализѣ, я принужденъ былъ изложеніе ограничить минимумомъ, имѣя въ виду, что съ литературой предмета желающіе могутъ познакомиться изъ соотвѣтствующей главы труда П. А. Земятченскаго<sup>1)</sup>, трактующей „о физическихъ и химическихъ особенностяхъ водного кремнекислого глиноzemа въ каолинитовыхъ образованіяхъ“.

Глава II того же труда, озаглавленная: „Отношеніе глинъ къ разнымъ реактивамъ“, имѣетъ къ вопросу о рациональномъ анализѣ глинъ большое отношеніе и потому я позволяю себѣ вкратцѣ остановиться на главнѣйшихъ пунктахъ, вносящихъ новшества въ постановку дѣла.

Заслуживаетъ вниманія, что изъ всѣхъ методовъ механическаго анализа авторъ останавливается свое вниманіе на методѣ Осборна, какъ на лучшемъ. Къ сожалѣнію, такое мнѣніе не мотивировано. Объ отсутствіи мотивировки нужно жалѣть особенно потому, что другіе авторы, какъ Ваншаффе, известный своею дѣятельностью въ области механическаго анализа, относятся къ этому методу неодобрительно.

Что касается способа рационального анализа съ примѣненіемъ сѣрной кислоты, то къ нему авторъ относится весьма отрицательно, мотивируя это слѣдующимъ образомъ: „если принять во вниманіе то, что извѣстно относительно дѣйствія названной кислоты на самые разнообразные минералы: почти всѣ они ею разлагаются и притомъ въ весьма значительной степени, а нѣкоторые даже совершенно, особенно если разложеніе ведется при возвышенной температурѣ и продолжительное время, какъ это и дѣлается при анализѣ глинъ“.

Вліяніе другихъ реактивовъ на каолиниты и минеральныя примѣси очень мало изучены и, кромѣ того, въ имѣющихся указаніяхъ встрѣчается масса противорѣчій. Такъ Земятченскій приводитъ, что относительно дѣйствія Ѣдкаго калія и соляной кислоты существуютъ самыя разнообразныя указанія въ литературѣ, изъ которыхъ одни утверждаютъ, что эти реактивы не дѣйствуютъ вовсе на каолинитъ, а другіе утверждаютъ обратное.

П. А. Земятченскій подвергаетъ испытанію дѣйствіе соляной кислоты на каолиниты, взятые изъ разныхъ мѣсторожденій; онъ приходитъ

1) Труды С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей, Отдѣлъ Геологіи и Минералогіи, т. XXI, 1896.

къ заключенію, что соляная кислота вообще дѣйствуетъ сильно, но особенно замѣтно это дѣйствіе, если каолинъ былъ предварительно прокаленъ при температурѣ темнокраснаго каленія.

Первое изъ этихъ положеній подтверждается слѣдующими наблюденіями:

Обработка 10% соляной кислотой велась при одинаковыхъ условіяхъ, въ закрытыхъ стаканчикахъ на кипящей водяной банѣ въ продолженіе 10 часовъ и получены слѣдующіе результаты:

	Глуховъ.	Вальд-геймъ.	Владичи-ровка.	Мешери-но.	Никола-евка	Люби-мовка.	Кривой рогъ.
Первая обра- ботка . .	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 11,86	9,0	7,392	7,438	9,556	9,337	3,624
	SiO <sub>2</sub> --	--	8,608	--	19,845	7,282	3,309
Вторая обра- ботка . .	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 12,521	9,067	6,609	9,757	4,255	7,563	4,421
	SiO <sub>2</sub> --	--	--	--	13,246	8,870	4,570
Сумма SiO <sub>2</sub> послѣ дву- кратной обработки							
10% HCl . . .	27,289	18,262	—	19,856	33,081	16,152	7,879

Дальнѣйшее изученіе свойствъ каолинита приводить П. А. Земятченскаго къ новому способу „раціональнаго анализа“ глинъ, основанному на дѣйствіи соляной кислоты на прокаленные каолины. По этому поводу приводится рядъ примѣровъ, которые авторъ заканчиваетъ слѣдующими словами: „легкая разлагаемость каолинитовъ въ соляной кислотѣ послѣ предварительного слабаго прокаливанія ихъ, даетъ возможность легко и быстро произвести разложеніе всякой каолинитовой породы. Для этого мы предлагаемъ пользоваться 10% соляной кислотой, нагрѣвавъ съ нею навѣску каолинитовой породы въ закрытомъ стаканчикѣ или конической колбѣ на водяной банѣ въ теченіе 10 часовъ. Каолинитовая порода должна быть предварительно прокалена до слабаго темнокраснаго каленія, для чего, какъ показали наши опыты, достаточно даже одного часа“.

„При дѣйствіи крѣпкой соляной кислоты разложеніе произойдетъ, конечно, гораздо быстрѣе, но употребленіе ея опасно, такъ какъ она можетъ оказать замѣтное влияніе на силикаты, возможные въ глинахъ, напр., на полевые шпаты, слюду, роговую обманку и др. Остатокъ отъ фильтрата нужно обработать 10% растворомъ соды при кипяченіи въ теченіе получаса, чтобы не тронуть частицъ кварца и другихъ минераловъ, неразложившихся въ 10% соляной кислотѣ. Этотъ способъ даетъ возможность довольно точно опредѣлить количество неразложенныхъ минераловъ, находящихся въ каолинитовыхъ породахъ, главнымъ образомъ кварца, полевого шпата, слюды, роговой обманки, граната, турмалина и проч. Во вторыхъ, въ комбинаціи съ механическимъ анализомъ, онъ можетъ ближе выяснить характеръ „песка“ и „пыли“, въ составъ

которыхъ могутъ входить въ значительномъ количествѣ и частицы водяного кремнекислого глиноzemа (каолинита)“.

Не отрицая метода предложенаго П. А. Земятченскимъ, безъ дальнѣйшей проповѣрки, тѣмъ не менѣе не могу согласиться съ его утвержденіемъ, что при его способѣ минеральныя породы задѣваются меньше, чѣмъ при другихъ, а также и съ тѣмъ утвержденіемъ, что болѣе концентрированныя кислоты дѣйствуютъ на каолиниты сильнѣе. Послѣднее опровергается въ III части этого труда. Что же касается первого утвержденія, что минеральныя породы задѣваются послѣ прокаливанья мало, то на сильное сомнѣніе наводятъ классическія изысканія Vicat, который еще въ 1828 году изучалъ вліяніе нѣкоторыхъ реактивовъ на прокаленныя минералы или такъ называемые пущцоланы. Результаты изслѣдованія опубликованы имъ въ трудѣ „*Resumé sur les mortiers et ciments calcaires*“ par L. J. Vicat. 1828, p. 31, въ главѣ VII: „*L'action des acides sur les puzzolanes naturelles et artificielles*“ и въ главѣ VIII „*Fabrication des puzzolanes artificielles*“<sup>1)</sup>.

Въ послѣдней изъ этихъ двухъ главъ онъ утверждаетъ, что при температурѣ темнокраснаго каленія глины, никакъ не реагирующія съ извѣстіемъ, становятся активными къ послѣдней; одновременно съ тѣмъ прочность ихъ къ кислотамъ уменьшается въ значительной степени. Слѣдовательно, заключеніе П. А. Земятченского совершенно совпадаетъ съ утвержденіемъ Vicat, но вся разница сводится къ тому, что П. А. Земятченскій утверждаетъ не опираясь на какіе-либо опыты, что измѣненія, претерпѣваемыя минеральными породами, входящими въ глину, при этомъ весьма незначительны; между тѣмъ не таково заключеніе Vicat, который изъ многочисленныхъ опытовъ приходитъ къ заключенію, что многія минеральныя породы при прокаливаніи переходятъ въ такъ называемые пущцоланы и что при этомъ разложимость кислотами повышается въ весьма значительной степени, т. е. Vicat, опираясь на рядъ опытовъ, утверждаетъ какъ разъ обратно тому, что принимается за неоспоримое положеніе П. А. Земятченскимъ.

Кромѣ того можно найти подтвержденіе тѣхъ же выводовъ Vicat у Фукса. *Фуксъ*, изслѣдовавшій много силикатовъ, нашелъ, что какъ по левой шпальѣ, такъ и многіе другіе силикаты послѣ прокаливанія прорѣтаются въ большей или меньшей степени пущцоланическія свойства, т. е. они становятся легко разложимыми соляной и другими кислотами. Изъ этихъ утвержденій выдающіхся авторитетовъ возможно прийти къ выводу, что болѣе имѣется данныхъ за то, что способъ рационального анализа, предложенный П. А. Земятченскимъ, ведетъ къ большими ошибкамъ, чѣмъ каждый изъ упомянутыхъ выше. Во всякомъ случаѣ обратное положеніе, что ошибки при способѣ П. А. Земятчинскаго малы, надо считать недоказаннымъ и весьма сомнительнымъ.

1) См. приложение къ I части.

### 8. Изслѣдованіе Фогта изъ Севра<sup>1)</sup> и д-ра Кауля изъ Нюренберга<sup>2)</sup>.

Въ 1898 году появилось въ печати интересное изслѣдованіе Vogt'a подъ названіемъ: „De la composition des argiles et de l'analyse des argiles dite rationnelle“, въ которомъ авторъ обстоятельно пересматриваетъ матеріаль о химическихъ свойствахъ глинъ, основываясь, однако, преимущественно на французской литературѣ, и потому освѣщаетъ задачу о рациональномъ анализѣ нѣсколько иначе, чѣмъ это было сдѣлано нѣмецкой школой Зегера.

Въ общемъ сообщеніе его распадается на 2 части: первая содѣржитъ матеріаль, могущій служить провѣркой по отношенію къ основнымъ допущеніямъ, принятыхъ нѣмецкой школой для рационального анализа глинъ. Затронутый имъ вопросъ онъ изслѣдуется далеко не исчерпывающимъ образомъ; тѣмъ не менѣе приводимыя имъ данныя заслуживаютъ большого вниманія. Вторая же часть изслѣдованія Фогта касается установленія химическихъ формулъ не каолиновъ, а глинъ исключительного состава, какъ напр., нѣкоторыхъ глинъ китайскаго и японскаго происхожденія, а также исключительныхъ глинъ французскаго происхожденія, какъ напр., мергельныхъ глинъ изъ Argenteuil и Aube; для насъ эта часть представляетъ менѣе интереса.

Ниже привожу вкратцѣ содѣржаніе болѣе интересной для насъ части его сообщенія.

Въ началѣ своего изложенія Фогтъ сообщаетъ, что первоначальная идея рационального анализа принадлежитъ Гмелину, который при изученіи химического состава каменныхъ породъ примѣнялъ обработку этихъ породъ сперва водою, далѣе соляной кислотой и, наконецъ, сѣрной кислотой. Примѣнительно къ глинамъ, не содержащимъ растворимыхъ и известковыхъ солей, обработка первыми двумя реактивами можетъ быть упущена безъ ущерба. Отсюда выясняется происхожденіе способа Форхгаммера.

Для повѣрки основныхъ допущеній, на которыхъ зиждется рациональный анализъ глинъ, необходимо было подвергнуть кристаллическій кварцъ, полевой шпатъ и слюду—эти простыя породы, входящія въ составъ большинства болѣе сложныхъ породъ,—дѣйствію сѣрной кислоты и другихъ реактивовъ, примѣняемыхъ при рациональномъ анализѣ.

*Дѣйствіе кислотъ.* Сѣрная кислота, нагрѣваемая до испаренія избытка, растворяетъ каолинитъ совершенно. Азотная кислота уд. в. 1,2 дѣйствуетъ слабѣе, но при нагрѣваніи до 210° въ запаянной трубкѣ растворяетъ каолинитъ въ теченіе 2-хъ часовъ. Соляная кислота при атмосферномъ давленіи дѣйствуетъ значительно слабѣе; однако, если нагрѣ-

<sup>1)</sup>) Bericht des internationalen Congress fǖr technische Chemie, 1898, Bd. III.

<sup>2)</sup>) Dr Herm. Kaul. Jnauguraldissertation, 1900: Geologisch-chemische Studien über die Thcn-und Lehmvorkommen um Nürnberg.

вать до  $70^{\circ}$ — $90^{\circ}$  С въ теченіе 6 дней, то каолинитъ изъ 97,4 %, растворимыхъ сърной кислотой, растворяется лишь въ количествѣ 93,4 %. Обрабатывая тотъ же каолинъ послѣ обжога при  $1600^{\circ}$  С, замѣчали значительно болѣе слабое дѣйствіе кислоты; такъ напр., соляная кислота растворяетъ не болѣе 35,5 % глины. Разныя глины относятся одинаковымъ образомъ къ дѣйствію приведенныхъ реактивовъ. Далѣе Фогтъ указываетъ на то, что глина изъ Dreux послѣ накаливанія при  $1000^{\circ}$  С оказалась, подобно каолину, менѣе разлагаемой соляной кислотой, нѣ взирая на утвержденіе Броньяра. Глина эта до накаливанія растворялась до 75,16 %, а послѣ накаливанія всего 33,7 %.

*Полевой шпатъ* (ортоклазъ) почти совсѣмъ не разлагается отъ дѣйствія кислотъ.

*На кварцъ* кислота также совершенно не дѣйствуетъ.

*Бѣлая слюда* или мусковитъ  $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$  совершенно разлагается сърной кислотой, нагрѣтой до выдѣленія паровъ, противоположно тому, какъ это утверждается большинствомъ руководствъ по минералогіи. Азотная кислота въ запаянныхъ трубкахъ разрушаетъ слюду при  $120^{\circ}$  С въ теченіе 2-хъ часовъ. Соляная кислота при атмосферномъ давленіи разлагаетъ до 85,1 % слюды. Послѣ обжига при  $1000^{\circ}$  С она менѣе подвержена дѣйствію соляной кислоты. Слюда во всѣхъ случаяхъ берется мелко измельченной; въ такомъ видѣ она сопротивляется дѣйствію кислотъ, подобно каолинамъ, весьма мало.

*Дѣйствіе раствора щѣдкаго натра.*

1. *Каолинъ*, подвергнутый дѣйствію щѣдкаго натра уд. в. 1,08 въ теченіе 2-хъ минутъ при кипяченіи, поддается сильно его дѣйствію. Въ растворѣ щѣдкаго натра содержится кремнеземъ и глиноземъ. Разложеніе каолина подъ дѣйствіемъ щѣдкаго натра идетъ съ нѣкоторымъ приближеніемъ пропорціонально времени. Повторнымъ дѣйствіемъ щѣдкаго натра возможно достигнуть полнаго разложенія каолина.

2. *Ортоклазовый полевой шпатъ*, обработанный щелочнымъ растворомъ, относится подобно мусковиту, т. е. разъѣдается весьма мало.

3. *Кварцъ* (въ видѣ порошка) и *бѣлый песокъ* изъ Фонтенебло при обработкѣ щѣдкимъ натромъ уд. в. 1,08 растворяется послѣ 15 минутнаго кипяченія. Въ растворѣ переходитъ не болѣе 1 %  $SiO_2$ . Дальнѣйшее раствореніе идетъ какъ будто пропорціонально времени.

4. *Бѣлая слюда* отъ такой обработки измѣняется весьма мало; такъ при одной варкѣ слюды съ щѣдкимъ натромъ уд. в. 1,08, профильтрованная щелочная жидкость содержитъ лишь мало замѣтныя количества кремнезема и слѣды глинозема; дальнѣйшая повторная обработка щѣдкимъ натромъ не оказываетъ никакого дѣйствія на слюду или мусковитъ.

5. *Слюда магнезіальная*—*біотитъ* въ тѣхъ же условіяхъ щелочью разлагается.

Касательно химической формулы каолинитовъ Фогтомъ было сдѣлано наблюденіе, противорѣчащее тексту мемуара Броньяра и Малагутти (*Académie des sciences, Octobre, 1841*).

Такъ при условіяхъ подобныхъ описаннымъ въ мемуарахъ, было наблюдало, что при раствореніи глинъ всегда сохранялось отношеніе глинозема къ кремнезему, какъ

$$\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{SiO}_2} = 1/2$$

Броньяръ и Малагутти даютъ, однако, свою формулу каолиниту въ видѣ  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SiO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  на томъ основаніи, что при кипяченіи глины съ растворомъ Ѣдкаго натра въ теченіе одной минуты или не болѣе полуторыхъ минутъ, растворяется нѣкоторое количество кремнезема безъ слѣдовъ глинозема.

Новое подтвержденіе правильности отношенія въ глинахъ глинозема къ кремнезему, какъ 1 : 2 при раствореніи сѣрной кислотой можно найти въ статьѣ I. M. van Bemmelen<sup>1)</sup>, Zeitschrift fr anorganische Chemie, Bd 22, S. 269, 1904.

Резюмируя все изложенное, Фогтъ приходитъ къ слѣдующимъ главнымъ выводамъ:

1) Глины, слюды (флогопитъ, мероксенъ такъ же какъ и мусковитъ) разлагаются кипящей сѣрной кислотой; полевой шпатъ и кварцъ сопротивляются этому дѣйствію.

2) Глины, каолинъ и магнезіальная слюда задѣваются кипящимъ растворомъ Ѣдкаго натра уд. в. 1,08; кварцъ задѣвается слегка; бѣлая слюда и полевой шпатъ сопротивляются почти совершенно этому дѣйствію.

*Слѣдствіе.* Поэтому при дѣйствії сѣрной кислоты на глину, содержащую слюду, разлагается какъ глина, такъ и слюда, а въ отдѣленномъ отъ неразложенной части щелокъ, послѣ отдѣленія кремнезема и глинозема будетъ находиться количество калія, натрія, магнія и извести пропорциональное количеству слюды, содержащейся въ данной глине.

Съ другой стороны, подвергая кипящаго раствора Ѣдкаго калія смѣсь глины и бѣлой слюды, найдено, что щелочью задѣвается одна лишь глина, а отношеніе  $\text{SiO}_2$  къ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  остается такимъ, каковымъ оно было въ глинахъ.

Нѣкоторые изъ приведенныхъ здѣсь наблюдений представляютъ большой интересъ, хотя наблюденія эти не столь многочисленны, чтобы считать ихъ окончательно принятными. Къ тому же основанія для осмотрительного признанія нѣкоторыхъ изъ этихъ результатовъ имѣются на лицо. Почти одновременно съ наблюденіями Фогта появилась въ печати весьма обстоятельная и интересная диссертация д-ра Кауля, 1900 г., подъ названіемъ: „Geologisch-chemische Studien ber die Thon und Lehmyorkommen um Nrnberg, въ которой онъ описываетъ рядъ кирпичныхъ и гончар-

<sup>1)</sup> J. M. Bemmelen. Beitrge zur Kenntniss der Verwitterungsprodukte der Silicate in Thon-,vulkanischen und Lateritbden.

ныхъ глинъ; въ минеральныхъ остаткахъ этихъ глинъ онъ не могъ найти, пользуясь микроскопомъ. полевыхъ шпатовъ, а находилъ лишь пластинки слюды. Поэтому, производя рациональный анализъ глинъ по Зегеру, онъ дѣлаетъ всѣ свои расчеты, опредѣляя въ минеральныхъ остаткахъ  $Al_2O_3$  и перечисляя затѣмъ  $Al_2O_3$  на нормальный мусковитъ  $H_4K_2Al_6Si_6O_{24}$  или калевую слюду.

Изслѣдованія Фогта и Кауля находятся въ полномъ противорѣчіи другъ съ другомъ въ томъ отношеніи, что Фогтъ указываетъ на легкую разлагаемость разныхъ видовъ слюды кислотами; одновременно Кауль имѣеть основаніе предполагать, что слюды остаются при такой обработкѣ безъ измѣненія. Иначе онъ не въ правѣ былъ бы перечислять найденный въ остаткѣ  $Al_2O_3$  на мусковитъ.

Какъ видно изъ этихъ сопоставленій, вопросъ о примѣненіи рационального анализа къ глинамъ, содержащимъ среди минеральныхъ остатковъ разновидности слюды, остается открытымъ.

#### *9. Краткий обзоръ и сопоставленіе всѣхъ перечисленныхъ результатовъ.*

Неудовлетворительность одного количественного анализа для рѣшенія задачи о составѣ глинъ сознавалась еще въ 40-хъ годахъ прошлого столѣтія. Аронъ впервые приводитъ въ литературѣ цѣлый рядъ практическихъ соображеній, важность которыхъ не подлежитъ сомнѣнію, указывая при этомъ на беспомощность химиковъ дать сознательный отвѣтъ на вопросы о минерологическомъ составѣ глинъ съ помощью одного количественного анализа. Отсюда—невозможность сознательного веденія на практикѣ цѣлаго ряда керамическихъ производствъ. Далѣе Аронъ указываетъ на путь, намѣченный Гмелинымъ и удачно примѣненный Форхгаммеромъ, къ рѣшенію теоретической задачи о химическомъ составѣ глинистаго вещества.

Професоръ Зегеръ, сочувственно относящійся къ предложенію Арона, провѣряетъ съ одной стороны положенія, на которыхъ основанъ методъ рационального анализа, а вслѣдъ затѣмъ энергично пропагандируетъ въ литературѣ и самъ примѣняетъ предложенный методъ въ цѣломъ рядѣ статей, имѣющихъ какъ чисто теоретическое, такъ и узко практическое значеніе. Надо, однако, отмѣтить нѣсколько спѣшный характеръ этой повѣрки Зегеромъ, а вслѣдствіе этого неполноту критики основъ метода.

Въ Notizblatt за 1875 г. Бишофъ выступаетъ рѣзкимъ противникомъ рационального анализа, называя этотъ методъ слишкомъ грубымъ и сопряженнымъ съ цѣлымъ рядомъ неизбѣжныхъ ошибокъ. Въ послѣдствіи однако, какъ видно изъ сборника по техническому анализу проф. Лунге „Chemisch-technische Untersuchungsmethoden, 1899, онъ измѣняетъ свое мнѣніе и решается взять на себя даже редакцію отдѣла по анализу глинъ

въ вышеупомянутой книгѣ, гдѣ описываетъ методъ рационального анализа, хотя еще съ нѣкоторыми оговорками въ концѣ.

Методъ изложенъ имъ (см. № 5 приложенийія) безъ существенныхъ измѣненій въ такомъ видѣ, какъ былъ предложенъ Арономъ, дополненъ и разработанъ Зегеромъ, съ поправками, внесенными Линдгорстомъ.

Если обратить вниманіе на критическую оцѣнку метода и разработку деталей исполняемой работы, то окажется, что у большинства специалистовъ детали вырабатываются въ отдѣльныхъ лабораторіяхъ безъ обсужденія этихъ способовъ въ литературѣ. Для подтвержденія указанного, достаточно перечислить различныя описанія метода, отличающіяся другъ отъ друга въ деталяхъ \*): *Pr. Bruno Kerl. Die Thonwaaren-industrie*, 1879, s. 57; *D-r Post. Chemisch-technische Analyse*, 1890 и 1897.—*D-r Seger. Beckmans, Chemisch-technische Untersuchungsmethoden*”, III Auf-lage, 1893.—*D-r Hecht. Chemische Technologie von Dammer*, 1895.—*D-r Bischoff. Chemisch-technische Untersucungsmethoden von D-r G. Lunge*, 1884 и 1899 и нѣкоторая другія описанія (см. приложения къ I части).

Всѣ эти описанія отличаются сжатостью, безъ надлежащихъ указаний на тѣ особенности, какія необходимо соблюдать для полученія правильныхъ результатовъ. Описаніе частныхъ особыхъ случаевъ, какъ напр., въ случаѣ углеродистыхъ глинъ, совершенно не приводятся. Отсутствіе даже во многихъ диссертацияхъ двойныхъ опредѣленій (контрольныхъ) наталкиваетъ на мысль, что критика основныхъ положеній все еще недостаточно разработана, чтобы этимъ методомъ можно было работать съ полной увѣренностью въ его правильности.

Новѣйшіе труды проф. Земятченского указываютъ на значительную неточность метода (хотя, впрочемъ, безъ подтвержденія этого опытнымъ путемъ) въ томъ случаѣ, если примѣняется сѣрная кислота. Предложеніе его примѣнять соляную кислоту при предварительномъ прокаливаніи глинъ, противорѣчитъ давно утвержденію, благодаря трудамъ Vicat, представленіямъ о значительной разложимости минеральныхъ породъ кислотами послѣ прокаливанія каолинита.

Фогтъ утверждаетъ, что слюды разложимы сѣрной кислотой. Это утвержденіе находится въ полномъ противорѣчіи съ утвержденіемъ Кауля.

Даже въ специальнѣхъ лабораторіяхъ рациональный методъ практикуется не какъ точный, а какъ приближенный, дающій по временамъ ошибку, достигающую въ крайнихъ случаяхъ 4%.

Все вышесказанное создаетъ картину, на основаніи которой трудно отдать себѣ отчетъ въ томъ, обусловлены ли эти ошибки основами самаго метода, или приемы производства анализа въ деталяхъ недостаточно еще разработаны, чтобы приводить всегда къ однѣмъ и тѣмъ же неизмѣннымъ результатамъ.

\*.) Въ концѣ статьи въ видѣ приложенийъ приведены наиболѣе известные тексты описаній рационального анализа.

Во второй части моего труда я излагаю свои попытки разобраться во многихъ изъ приводимыхъ выше противорѣчій. Сначала привожу свои попытки проверки основъ метода, а также степени точности и предѣловъ примѣнимости его. Далѣе изучаю условія, при которыхъ достигнала значительная точность метода; для этого приходится заняться разработкой деталей выполненія на практикѣ того же метода, при чмъ по-путно удастся отмѣтить нѣкоторыя особенности въ частныхъ случаяхъ.