

## Рациональный анализъ глинъ.

А. Э. Сабекъ.

### Часть II.

#### Критический этюдъ.

„Das Verfahren von Theorie und Praxis ist zunächst ganz dasselbe; es handelt sich darum einen Gegenstand oder Vorgang so genan kennen zu lernen, dass man ihn willkürlich her vorrufen oder leiten kann“.

Prof. W. Ostwald.

Theorie und Praxis, Vortrag.

Въ первыхъ числахъ мая 1900 года въ лабораторіи профессора Вигта при Берлинской Политехнической Школѣ мнѣ было предложено заняться технической оцѣнкой двухъ глинъ русскаго происхожденія. Будучи достаточно знакомъ со значеніемъ рационального анализа при технической оцѣнкѣ глинъ, я началъ свои испытанія именно съ примѣненія этого метода и вскорѣ убѣдился, что, какъ одна изъ указанныхъ, такъ и другая глина представляютъ нѣкоторыя исключенія изъ общаго числа или же методъ описанъ недостаточно подробно, ибо примѣненіе общаго метода къ обоямъ сортамъ даетъ лишь отрицательные результаты.

I. Вотъ краткое описание указанныхъ выше глинъ: одна—представляетъ каолинъ бѣлаго цвѣта, съ замѣтнымъ количествомъ песчинокъ, на ощупь не жирна, при прокаливаніи теряетъ около 1% въ вѣсѣ, цвѣта отъ прокаливанія не меняетъ, ни запахомъ, ни вкусомъ особымъ не отличается.

II. Глина темносѣраго, приближающагося къ черному цвѣту, послѣ смачиванія водой темнѣеть и имѣеть черный цвѣтъ, на ощупь жирнѣе предыдущей, песчаныхъ частей содержитъ значительно менѣе предыдущей, запахъ имѣеть напоминающій нѣсколько черноземъ, при прокаливаніи теряетъ до 15%, которые составляются отъ потери воды и отчасти отъ сгоранія углистыхъ частей.

Обѣ глины взяты близь деревни Малёвки Мураевны, Ранненбургскаго уѣзда, Рязанской губерніи, въ имѣніи Ильшевыхъ. Бѣлая глина

лежить близко отъ поверхности, черная же на болышей глубинѣ, расположаясь между слоемъ угля и девонской формацией.

Дѣйствуя согласно указаній Зегера въ „Böckman's chemisch-technische Methoden“ обѣ глины истириались въ фарфоровой ступкѣ, но не настолько, чтобы совершенно измельчились песчаныя примѣси. Сушка обѣихъ глинъ производилась при температурѣ 120° С въ воздушной банѣ, до постоянного вѣса, причемъ некоторая убыль въ весѣ замѣчалась еще послѣ 3-хъ—4-хъ часовъ сушки и прекращалась лишь послѣ пятичасовой сушки.

Бѣлый каолинъ.		Черная глина.	
Влаги:		Влаги:	
I.	II.	I.	II.
1.4990	1.6405	1.2625	10.7860
1.4660	1.6030	1.2263	10.4550
0.0330	0.0375	0.0362	0.3310
2,20%	2,22%	2,87%	3,07%
Нерастворимый въ сѣрной кислотѣ остатокъ.		Нерастворимый въ сѣрной кислотѣ остатокъ.	
Навѣска:		Навѣска:	
I.	II.	I.	II.
5.2770	5.9495	5.6450	4.7315
Остатокъ:		Остатокъ:	
1.1264	1.3361	0.3932	0.3508
или		или	
21,34%	22,46%	6,96%	7,41%
Количество глиноzemа: слѣды Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> послѣ обработки FHN		Количество глинозема: слѣды Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> послѣ обработки FHN	
0,0059	0,0103	0,0975	0,0900
или		или	
0,61%	0,94%	0,96%	1,03%

Повторный анализъ тѣхъ же глинъ съ увеличеннымъ содержаниемъ сѣрной кислоты по расчету 15 к. см. на каждый 1 граммъ глины. Послѣ нейтрализации обрабатывалъ 15 к. см. NaNO, а затѣмъ 10 к. см. HCl. Раствореніе шло быстро и легко.

Навѣска:		Навѣска:	
I.	II.	I.	II.
5.4911	6.1578	5.5360	5.3654
остатокъ	1.2678	0.3664	0.3562
въ %/0	23,09%	24,63%	6,62%      6,64%

## Сопоставлениe полученныхъ результатовъ.

Для одной и той же глины получено было неразложимаго сѣрной кислотой остатка:

Для бѣлой глины.		Для черной глины.	
21,34	22,46	6,96	7,41
23,09	24,63	6,62	6,64
среднее 22,88% <sub>0</sub>		среднее 6,91% <sub>0</sub>	

Остатокъ фельдшпатовъ изъ 2-хъ опытовъ для каждой глины:

0,61	0,95% <sub>0</sub>	1,11	0,89
среднее 0,78% <sub>0</sub>		1,0% <sub>0</sub>	

Изъ этихъ определений легко видѣть насколько неудовлетворителы результаы. Разница въ 2-хъ крайнихъ определеніяхъ доходитъ до 3,3%, а крайніе предѣлы отходять до 1,5%. Такіе недостаточные результаты были получены, не взирая на самый тщательный ходъ всѣхъ операций. Полагая вначалѣ, что можно упускаются изъ виду какія либо указанія, я принужденъ былъ обратиться къ цѣлому ряду руководствъ, какъ напримѣръ: *Seger's Gesammelte Schriften. Kerl, Handbuch der Thonwaaren Industrie. Chemisch-Technische Untersuchungsmethoden von Bökmann*, издание 1891 и 1896 года, а также *Chemisch-Technische Untersuchungsmethoden von G. Lunge. Далѣе Hermann Zwick, Die Natur der Ziegelthone; Post, Chemisch-technische Analyse; Hecht in Dammers Handbuch der chemischen Technologie*.

Въ результатѣ я напечать, что статьи заимствованы болѣею частию другъ у друга и методы описаны настолько кратко, что съ помощью лишь однихъ этихъ указаній нѣтъ возможности получить лучшіе результаты. Просмотрѣвъ къ тому же исторію возникновенія и разработки вопроса о рациональномъ анализѣ, убѣдившись въ важности самого анализа для техники, я поставилъ себѣ задачей сдѣлать основательную повѣрку метода, ибо, вслѣдствіе малаго количества критическихъ опытовъ, возникала мысль о томъ, не зависятъ ли указанныя выше неточности отъ неточности самого метода.

Первымъ дѣломъ пришлось остановиться надъ выясненіемъ вопроса о происхожденіи глинъ съ тѣмъ, чтобы съ увѣренностью можно было указать, какіе именно элементы можно было ожидать въ остаткѣ отъ глинъ послѣ обработки ихъ сѣрной кислотой.

Въ этомъ отношеніи почти вся литература исчерпывается слѣдующими авторами: Форхаммеръ, Зенфть, Неймайеръ, Зегеръ и изъ новѣйшихъ—Фибелькорнъ.

Форхаммеръ указалъ на происхожденіе бѣлыхъ глинъ и каолинъ изъ полевыхъ шпатовъ и полевошпатовыхъ породъ, какъ то: орто-

клазъ, альбитъ, олигоклазъ, гранитъ. Зенфъ интересуется происхождениемъ всѣхъ остальныхъ глинъ, какъ-то: кирпичныхъ, гончарныхъ и т. д. и утверждаетъ, что ихъ происхожденіе объясняется загрязнениемъ изъ всевозможныхъ источниковъ желѣзомъ, известью, магнезіей, щелочами, органическими веществами и перегноемъ и, въ зависимости отъ такихъ подмѣсей, классифицируетъ на бурыя глины, мергели, магнезиты, щелочные глины, черноземъ и т. п. На совершенно противоположное предположеніе о происхожденіи глинъ опирается Неймайеръ, который считаетъ первичными глинами тѣ, которые загрязнены всевозможными примѣсями, откуда совершается съ помощью воды и  $\text{CO}_2$  воздуха выщелачивание до тѣхъ поръ, пока въ результатѣ не останется чистая бѣлая, не выщелачиваемая болѣе глина, которая и есть каолинъ. Противъ этихъ двухъ предположеній возражаетъ Фибелькорнъ, находя, что при такомъ предположеніи, какъ у Зенфта или Неймаера, долженъ быть бы наблюдаться постепенный переходъ отъ бѣлыхъ глинъ къ бурымъ въ залежахъ, или наоборотъ отъ кирпичныхъ къ бѣлымъ. Однако, въ известныхъ мѣсторожденіяхъ нигдѣ не удавалось наблюдать такие переходы. Границы переходовъ обыкновенно очерчены довольно рѣзко и удается замѣтить переходы пластическихъ глинъ въ охры желтая и красная, но не въ кирпичные глины. Чтобы связать действительно наблюдаемыя отношенія глинъ къ первоначальнымъ породамъ остается сдѣлать послѣднее допущеніе о томъ, что большинство глинъ можетъ вести свое происхожденіе отъ различныхъ породъ: бѣлые глины отъ полевошпатовыхъ породъ, гранитовъ и т. п., что подтверждается также проф. Земятченскимъ изъ изученія каолинитовыхъ образованій южной Россіи (диссертациѣ). Остальные же глины происходятъ изъ такихъ породъ, въ которыхъ уже раньше входили Fe, Ca, Mg, щелочки и изъ простыхъ породъ—слюда и другіе обломки первоначальныхъ породъ, изъ которыхъ эти глины произошли.

Нѣкотораго рода затрудненіе составляетъ весьма существенный вопросъ о томъ, можно ли встрѣтить въ бѣлыхъ глинахъ слюду. Въ этомъ отношеніи существуетъ цѣлый рядъ противорѣчивыхъ указаній, такъ напр., проф. Геймъ допускаетъ возможность нахожденія слюды въ каолинахъ и бѣлыхъ пластическихъ глинахъ. Чermакъ и Коссманъ указываютъ нѣсколько такихъ же случаевъ, тогда какъ Зегерь, Бишофъ и другіе отрицаютъ это. Проф. Земятченскій указываетъ на стр. 11, что каолины с. Благодатского и Владимировки на берегу рѣки Кашлагача въ Екатеринославской губерніи не содержать слюды; слюда встрѣчается очень рѣдко (стр. 138); полевой шпатъ содержится въ бѣлыхъ глинахъ (стр. 17, 21, 22). Слюда встрѣчается около г. Александровска въ пестрыхъ глинахъ (стр. 24); около м. Камышеваха, Изюмскаго уѣзда (стр. 134).

Просмотрѣвъ имѣвшійся въ рукахъ главнѣйшій матеріалъ о происхожденіи преимущественно наиболѣе новыхъ чистыхъ глинъ, мы

склоняемся къ тому, что въ каолинахъ и бѣлыхъ пластическихъ глинахъ, кромѣ каолинита, кварца и полевошпатовыхъ остатковъ почти не встрѣчается слюды<sup>1)</sup>, въ другихъ же глинахъ присутствіе слюды довольно часто, что слѣдуетъ принимать во вниманіе, примѣняя способъ рационального анализа. Что касается кирпичныхъ глинъ, расположенныхъ зачастую въ третичныхъ мѣсторожденіяхъ, то послѣднія очень часто загрязняются присутствіемъ слюды (мусковита). Примѣненіе рационального анализа къ такимъ глинамъ, какъ это дѣлаетъ Кауль въ своей диссертациіи подъ названіемъ „Beitrag zur Kentniss der Elsässer Thone 1900“ вслѣдствіе отсутствія достаточныхъ наблюденій за дѣйствиемъ сѣрной кислоты на мусковитъ, кажется апріористичнымъ; какъ указываютъ уже предварительныя наблюденія Фохта,—этотъ приемъ кажется недостаточно обоснованнымъ въ примѣненіи къ кирпичнымъ глинамъ.

Особенно важно здѣсь указать еще и на то, что Зегерь, при проявленіи точности самого метода допускаетъ примѣненіе кирпичной глины изъ Шварцегютте, обрабатывая ее сѣрной кислотой.

Сопоставленіе наблюденій Фохта, примѣненіе Зегеромъ рационального анализа къ кирпичнымъ глинамъ и другія соображенія поставили меня въ необходимость снова пересмотрѣть основу рационального анализа глинъ, и предѣлы дѣйствительности его. Это казалось мнѣ тѣмъ болѣе необходимымъ, что, благодаря постоянному примѣненію рационального анализа въ теченіе около 20 лѣтъ школой Ариона и Зегера, таковой получилъ право гражданства, какъ въ основной, такъ и въ периодической литературѣ и особенно получилъ значеніе въ контролѣ керамическихъ производствъ. На основаніи рационального анализа, показывающаго, какое количество кварца и полевошпатовыхъ остатковъ содержится въ данной глине, можно решить вопросъ, какія количества кварца и полевого шпата должны быть добавлены, чтобы получить смысль опредѣленныхъ физическихъ качествъ, а также и пирометрическихъ, т. е., чтобы соблюсти слѣдующія условія:

1. Имѣть въ массѣ достаточное количество отщающихъ веществъ, что чрезвычайно важно для сохраненія известной степени пластичности массы, а также важно для правильности усышки даннаго издѣлія.

2. Имѣть достаточное количество плавней, въ видѣ полевого шпата, чтобы при обжигѣ получить надлежащее отношеніе массы къ высокой температурѣ пламени.

Познакомившись съ теоретической стороной интересующаго нась вопроса и съ практическимъ значеніемъ рационального анализа, перейдемъ теперь къ краткому перечню способовъ послѣдняго, встрѣчающихся въ литературѣ (см. приложеніе № 1).

1) См. стр. 33 моей немецкой брошюры.

Въ 1879 году имѣется краткое описаніе раціональнаго анализа у *Bruno Kerl „Handbuch der Tonwaaren Industrie“*. Описаніе однако сдѣлано настолько кратко, безъ указанія деталей, что, не имѣя личнаго опыта, едва ли представляется возможнымъ на основаніи описанія проризвести самый анализъ.

*Jul. Post* въ 1891 приводитъ слѣдующее описаніе раціональнаго анализа: 1—2 гр. глины кипятятъ осторожно въ теченіе 10—12 часовъ съ крѣпкой сѣрной кислотой до ея испаренія. По охлажденіи остатокъ промываютъ, переносятъ въ чашку и обрабатываютъ кипящимъ растворомъ соды. Обработку сѣрной кислотой и щелочью повторяютъ до тѣхъ поръ, пока въ растворѣ не перестанетъ переходить  $\text{SiO}_2$ . Фильтруютъ съ помощью горячей фильтровальной воронки. Далѣе промываютъ остатокъ водой и соляной кислотой и взвѣшиваютъ на бумажномъ фильтрѣ. Въ фильтратѣ опредѣляется содержаніе кремнезема.

*Zeger* въ 1893 году въ „*Böckmann's chemisch-technische Untersuchungsmethoden*“, описываетъ тотъ же методъ слѣдующимъ образомъ: 5 гр. глины смѣшиваются съ 100—150 сс. воды, прибавляя 2 куб. см. Ѣдкаго натра, кипятятъ до равномѣрнаго взмучиванія. Послѣ охлажденія прибавляютъ 25 куб. см. сѣрной кислоты и продолжаютъ кипятить до появленія паровъ сѣрной кислоты. Полученная канницеобразная масса, послѣ разбавленія водой, отдѣляется отъ большей части сѣрной кислоты и растворимаго Ѣренокислаго глинозема декантацией и затѣмъ выщелачивается дважды, поочередно, варкой съ Ѣдкимъ на тромъ и соляной кислотой. Остатокъ собираютъ на фильтрѣ и промываютъ соляной кислотой, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ. Кварцъ и полевошпатовые остатки обрабатываютъ фтористоводородной и сѣрной кислотой, осаждаютъ глиноземъ и по нему вычисляютъ содержаніе полевыхъ шпатовъ.

*Gehrt* предлагаетъ брать 5—6 гр. грубо истолченой, высушеннай при  $120^{\circ}$  С глины, смочить водой въ объемистой фарфоровой чашкѣ, прибавить 300 куб. см. воды и, на каждый 1 гр. взятой глины—по 10 куб. см. сѣрной кислоты, кипятить до появленія паровъ сѣрной кислоты. По охлажденіи прибавить около 200 куб. см. горячей воды, около 5 куб. см.  $\text{HCl}$  и кипятить еще разъ около 10 минутъ. Послѣ отстаиванія свѣтлая жидкость сливаются, прибавляютъ избытокъ Ѣдкаго натра, разбавляютъ водой и кипятятъ. Послѣ отстаиванія сливаютъ прозрачную жидкость. Остатокъ обрабатываютъ избыткомъ соляной кислоты, разбавляютъ водой и кипятятъ снова. Послѣ отстаиванія декантируютъ. Обработка Ѣдкимъ натромъ и  $\text{HCl}$  повторяется еще разъ. Остатокъ представляеть кварцъ и полевой шпатель, который прокаливаютъ и взвѣшиваютъ. Дальнѣйшая обработка тождественна съ описанной выше.

*Бишофъ* предлагаетъ анализъ вести такъ: 5 гр. непрокаленной глины разводятъ въ чашкѣ съ 100—150 гр. воды и по прибавленіи къ во-

дѣ 2 гр. Ѣдкаго натра, кипятятъ до равномѣрнаго распределенія частицъ глины. Послѣ охлажденія прибавляютъ 25 куб. см. сѣрной кислоты, покрываютъ часовымъ стекломъ и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока не появятся пары сѣрной кислоты. При обработкѣ Ѣдкимъ натромъ кварцъ отчасти растворяется и потому опредѣляется не полностью. Полученная масса разбавляется водой и декантируется, чѣмъ отдѣляется большая часть сѣрной кислоты сѣрнокислаго глинозема; далѣе остатокъ подвергается, не лишенной ошибокъ, двойной обработкѣ по очередно Ѣдкимъ натромъ и HCl. Осадокъ собираютъ на фильтръ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ. Дальнѣйшая обработка совершаются такъ же, какъ предлагаетъ Зегеръ. Бишофъ указываетъ, однако, что, какъ обработка сѣрной кислотой ведеть къ растворенію полевыхъ шпатовъ, такъ и Ѣдкій натръ—къ растворенію кремнезема и въ общемъ получается не точная, а искусственная картина состава глины. Притомъ же недостатокъ контроля у этого метода, чтобы знать, закончилось ли разложеніе глины, дѣлаетъ его несовершеннымъ.

Примѣня я рациональный анализъ къ двумъ глинамъ русскаго происхожденія (Рязань, Раненбургскій уѣздъ, дер. Торки), согласно указа Зегера, было установлено, что при обычной декантаціи легко уносятся мелкія частицы неразрушенныхъ каменныхъ породъ или, въ случаѣ желанія уловить эти послѣднія фильтраціей, легко забивается фильтръ гидратами кремнезема и фильтрація чрезвычайно замедляется. Отмывка фильтра отъ гидратовъ кремнезема также очень утомительна.

Одновременно было обнаружено, что даже при энергичномъ кипяченіи съ сѣрной кислотой только въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ удается разварить все глинистое вещество полностью. Не взирая на трудности, сопровождающія фильтрацію, мною примѣнялся методъ фильтраціи (а не декантаціи) для отдѣленія твердыхъ нерастворенныхъ частицъ породъ отъ промывныхъ щелюковъ. Результаты, полученные мною изъ 4-хъ параллельныхъ опредѣленій, были:

I. Бѣлая глина. Твердый остатокъ:	II. Черная глина. Твердый остатокъ:
21,34	6,96
22,46 въ нихъ полевыхъ шпатовъ { 0,61 23,09 { 0,95	6,62 въ нихъ полевыхъ шпатовъ { 1,11 7,41 { 0,89
24,63	6,64
среднее 22,88	среднее 6,91
	1,0%

Изъ этихъ данныхъ легко видѣть, что опредѣленія даютъ далеко не совпадающія числа и не могутъ быть признаны за точныя. Въ самомъ дѣлѣ, разница въ двухъ опредѣленіяхъ, доходящая до 3,3%, уменьшающаяся при сравненіи съ среднимъ результатомъ до 1,5%, не можетъ быть признана удовлетворяющей даже запросы практики.

Просмотрѣвъ всѣ литературныя указанія, мнѣ не удалось найти указанія на то, отъ чего зависятъ неточности результатовъ и какимъ способомъ они могли бы быть устраниены. Здѣсь умѣстно упомянуть, что во многихъ научныхъ трудахъ, каковыми, напримѣръ, являются диссертациі Кауля, 1900 г. и А. Мюллера, 1892 г., трактующія о германскихъ глинахъ, нигдѣ не приведено двойныхъ опредѣленій рационального анализа и не указано особенностей метода, которыми авторы пользовались, а потому о степени точности результатовъ нельзя составить представлениія.

Освѣдомляясь въ специальныхъ лабораторіяхъ, часто примѣняющихъ рациональный анализъ, какова точность производимыхъ ими опредѣленій, мнѣ удалось установить, что требовательность ихъ въ этомъ отношеніи весьма не велика, что они довольствуются ошибками въ 1%—4%<sup>1)</sup>.

Неудача первыхъ опытовъ, значительность ошибокъ, какія можно было ожидать въ зависимости отъ дѣйствія концентрированныхъ реагентовъ  $H_2SO_4$ ,  $NaNO$  и т. д.; указаніе Бишофа въ одной изъ полемическихъ статей съ Зегеромъ, что рациональный анализъ есть по существу весьма грубый методъ, сопряженный съ цѣлымъ рядомъ большихъ ошибокъ; отсутствие въ специальной литературѣ указаній того, на что должно быть обращено вниманіе, чтобы довести эти ошибки до возможнаго минимума и, наконецъ, какова величина ошибокъ, свойственная этому методу, все это занимало меня и на всѣ эти вопросы я не находилъ въ литературѣ надлежащихъ отвѣтовъ.

Предстояло решить сложную задачу: сперва необходимо было сравнить между собою разныя предложенія, уже существовавшія, и остановиться на томъ изъ нихъ, который даетъ наиболѣе удовлетворительные результаты; затѣмъ сдѣлать поправки въ этомъ послѣднемъ для полученія наименышей погрѣшности и, остановившись, наконецъ, на такомъ методѣ, примѣнить его къ отдѣльнымъ элементамъ, могутшими входить въ общий составъ глины, для опредѣленія степени погрѣшности, каковая могла бы сопровождать полный процессъ обработки этихъ элементовъ кислотами и щелочами.

### I. Измельченіе глины.

Опыты надъ бѣлой глиной, анализы которой приведены выше, содержащей 21—24% крупнаго песка, уже при бѣгломъ взглядѣ заставляли относить большія погрѣшности къ тому, что при отборѣ навѣски попадетъ крупинка большей или меньшей величины въ одну изъ двухъ навѣсокъ и тѣмъ сразу создаются условія, которые нарушаютъ возмож-

<sup>1)</sup> Словесное сообщеніе профессора Гехта.

ность получеија тождественныхъ результатовъ. Поэтому всѣ глины, подвергавшияся испытанію, въ дальнѣйшемъ измельчались въ агатовой ступкѣ до такой степени, пока на ощупь и глазомъ уже не удавалось болѣе замѣтить зеренъ кварца или породы, а съ помощью стеклянной палочки все же еще замѣчался скрипъ отъ кварца. Въ дальнѣйшемъ подтвердилося наше предположеніе, что это основное условіе соблюденія однородности всей массы растираніемъ, является безусловно необходимымъ и притомъ вовсе не ведетъ къ замѣтному усиленію размѣровъ ошибокъ, какъ это полагалъ Зегеръ въ описаніи, помѣщенному въ 1 изданіи Böckmann's chemisch-technische Methoden; другіе авторы обѣ этомъ умалчиваютъ вовсе. Вотъ примѣръ: 2 опредѣленія безъ измельченія зеренъ дали слѣдующіе результаты: нерастворимыхъ частицъ—24,08% и 19,21%—въ среднемъ—21,65%. Послѣ растиранія всей массы до полной однородности два опредѣленія дали: нерастворимыхъ частицъ 21,936 и 21,418—въ среднемъ—21,627%; какъ видно, результаты въ послѣднемъ случаѣ отличаются другъ отъ друга мало, а средніе результаты почти совпадаютъ въ обоихъ случаяхъ.

## II. Выборъ концентраціи сѣрной кислоты и особенности кипяченія.

Далѣе необходимо было остановить надлежащее вниманіе какъ на выборъ наиболѣе подходящей концентраціи сѣрной кислоты, такъ и на томъ, какъ вести самый процессъ варки съ кислотой. Уже послѣ первыхъ наблюденій выяснилось, что энергичная варка глины съ сѣрной кислотой не можетъ привести къ точнымъ результатамъ, ибо сѣрная кислота при кипяченіи даетъ столь значительные толчки, что нѣкоторая часть содеримаго чашки выбрасывается, какъ на стекло, покрывающее чашку, такъ и на стѣнки чашки. Дальнѣйшая обработка совершается при этомъ въ условіяхъ, исключающихъ равномѣрное воздействиѣ кислоты на вещества глины. Если даже допустить, что нѣкоторая часть этой глины, осѣвшей на стѣнкахъ, попадетъ обратно въ чашку съ кислотой, все-таки эта часть, подвергаясь меньшее время воздействиѣ кислоты, не будетъ разложена въ той же степени, какъ часть, оставшаяся въ чашкѣ. Для полной равномѣрности разложенія при такихъ условіяхъ варка должна была бы продолжаться до нѣсколькихъ дней, а не часовъ, какъ это дѣлается. Доказательствомъ этого можетъ служить очень несогласное количество  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , найденное въ предыдущихъ 4-хъ опредѣленіяхъ.

Во избѣженіе неточностей, происходящихъ отъ толчковъ при кипѣніи сѣрной кислоты, а также отъ пониженія уровня выкипающей массы, причемъ нѣкоторая часть глины остается на стѣнкахъ чашки, необходимо было произвести сравнительный опытъ надъ разными предложеніями, сдѣланными въ этомъ направленіи.

На каждые 5 гр. глины предлагались слѣдующія количества концентрированной сѣрной кислоты:

	воды.	кислоты.
К. Бишофъ 1884	150	к. см. на 25 к. см.
Г. Зегеръ 1885	100	" " 50 "
" 1893	150	" " 25 "
Г. Гехтъ 1895	300	" " 50 "
К. Бишофъ 1899	150	" " 25 "

Раньше всего было необходимо остановиться на опредѣленномъ количествѣ сѣрной кислоты. Принципіально слѣдуетъ предпочесть меньшее количество сѣрной кислоты, т. е. по возможности не 50 куб. см., а 25 к. см. Практически, однако, оказывается меньшее количество— 25 куб. см.—неудобнымъ, ибо при этомъ количествѣ очень быстро испаряется вода и сѣрная кислота начинаетъ дымиться, между тѣмъ, промежутокъ времени настолько малъ, что глина не успѣваетъ еще разложитьсь полностью. Варка протекаетъ, однако, правильно лишь при условіи, что она совершается до начала испаренія сѣрной кислоты.

Далѣе будетъ показано, что, если допускать продолжительное дымленіе, то отъ этого страдаютъ полевые испытаты сильнѣе, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда кислота кипитъ безъ дымленія.

Кромѣ того, къ моменту дымленія сѣрной кислоты ея количество должно быть таково, чтобы запасъ жидкости покрывалъ уровень глины въ чашкѣ, что не соблюдается при меньшемъ количествѣ, т. е. 25 кубич. сантиметровъ.

Такимъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что для 5 гр. глины наименьшее изъ предложенныхъ, количество должно быть не 25, а 50 куб. см. Далѣе, остается выбрать надлежащее количество воды изъ предлагаемыхъ 300, 150 и 100 куб. см. на 50 куб. см. сѣрной кислоты. При послѣднемъ выборѣ необходимо обращать вниманіе на слѣдующія два обстоятельства:

1. Разбавленіе сѣрной кислоты должно быть взято такъ, чтобы кипѣніе совершалось спокойно, безъ всякихъ толчковъ. Изъ сравнительныхъ опытовъ оказывается, что наилучшимъ отношеніемъ воды къ кислотѣ является 300 : 50.

2. Необходимо избѣжать слишкомъ большого пониженія уровня жидкости въ чашкѣ за время кипѣнія, такъ какъ частицы, отстающія отъ жидкости на стѣнкахъ чашки, подвергаются болѣе краткой обработкѣ кислотой, чѣмъ остальная глина и уже впередѣ можно предвидѣть при такихъ обстоятельствахъ менѣе удачные результаты. Съ этой точки зренія самымъ неудачнымъ предложеніемъ является соотношеніе 300 : 50. Если же взять соотношеніе 150 : 50, то при этомъ разбавленіи кислоты кипѣніе сопровождается постоянными сильными толч-

ками. Съ точки зрењія вышеуказанныхъ двухъ обстоятельствъ, оказывается наиболѣе удачнымъ разбавленіе 100 : 50.

Необходимо обратить вниманіе при этой концентраціи на то, чтобы пламя подогрѣвающей горѣлки не было очень велико и чтобы оно не касалось чашки; обогрѣваніе должно вестись такъ, чтобы продукты горѣнія—газы лишь омывали чашку, иначе при перегрѣвахъ не исключается возможность толчковъ при кипѣнії.

Параллельно были произведены опыты надъ тѣмъ, какая концентрація удобнѣе всего для разварки глины въ смыслѣ экономіи времени. Для этой цѣли въ 5-ти фарфоровыхъ чашкахъ помѣщали по 5 гр. глины и 50 к. см. концентрированной сѣрной кислоты и разбавляли соотвѣтственно 0, 50, 100, 200, 300 к. см. воды. Послѣ 2-хъ часового нагрѣванія все 5 чашекъ были сняты съ огня, остужены, разбавлены до одного литра, вымѣшаны въ однородную жидкость и взято по 40 к. см. жидкости для опредѣленія въ ней количества глинозема, послѣ отданія  $\text{SiO}_2$ . Изъ приводимой ниже таблицы видно, что болѣе концентрированные растворы разлагаютъ глину быстрѣе, чѣмъ разбавленные.

Разбавленіе водой 0 к. см. 50 к. см. 100 к. см. 200 к. см. 300 к. см.					
Количество глино-					
зема въ % къ 5					
гр. глины . . .	36,85%	34,54%	36,60%	24,6%	15,85%

Такъ какъ въ каолинахъ глинозема бываетъ рѣдко болѣе 37%, то ясно, что за 2 часа въ первыхъ 3-хъ случаяхъ растворился почти весь каолинъ, тогда какъ при разбавленіи 200 к. см. его растворилось всего до 60%, а при разбавленіи въ 300 к. см.—до 50% за то же время. Ясно, что для большей экономіи времени, слѣдуетъ предпочесть одно изъ первыхъ трехъ разбавленій и такъ какъ на основаніи предыдущихъ разсужденій мы остановились на разбавленіи 100 : 50, а такое разбавленіе не противорѣчить новому опыту, то во всѣхъ дальнѣйшихъ опытахъ предпочтительno взято для разбавленія кислоты 100 : 50.

При такомъ разбавленіи сѣрная кислота начинаетъ дымиться черезъ 4—4½ часа. Въ некоторыхъ руководствахъ указывается, что полезно поддерживать дымление сѣрной кислоты и дальше, но опираясь на нижеприведенные опыты, необходимо признать дальнѣйшее дымленіе вреднымъ для полученія точныхъ результатовъ при опредѣленіи количества полевошпатовыхъ остатковъ. Полевые шпаты отъ дымящейся сѣрной кислоты сильно страдаютъ и такой способъ привелъ бы къ значительнымъ ошибкамъ. Зегеръ также обращаетъ вниманіе на то, чтобы не продолжать испареніе сѣрной кислоты продолжительное время, однако, дѣлаетъ это на томъ основаніи, что сѣрнокислый глиноземъ не растворимъ въ дымящейся сѣрной кислотѣ, т. е. другими словами раствореніе глинистаго вещества останавливается вовсе. Для проверки

этого указания мною было предпринято слѣдующій опытъ. Необходимо было определить дѣйствительную растворимость  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  въ дымящейся сѣрной кислотѣ. Съ этой цѣлью въ двѣ порціи по 100 к. см. дымящейся сѣрной кислоты было внесено избытокъ  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ , въ видѣ химически чистаго порошка. По прошествіи часа чашки сняты и охлаждены. Два параллельныхъ опыта дали содержаніе въ каждыхъ 5 к. см. сѣрной кислоты.

I	II
0,0051 гр.	0,0051 гр. $\text{Al}_2\text{O}_3$

что соотвѣтствуетъ растворимости сѣрнокислаго глинозема въ 0,19 %, т. е. растворимость  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  въ дымящейся сѣрной кислотѣ дѣйствительно весьма незначительна. Однако же заключеніе его о томъ, что при этомъ глина мало разлагается, опровергается опытомъ, приведеннымъ на предыдущей страницѣ.

### III. Двойная декантациѣ.

При отдельныхъ описаніяхъ метода рациональнаго анализа не упоминается, какъ дѣлается отдаленіе растворенной части глины отъ нерастворенной. Мною было уже указано, что фильтрованіе въ этомъ случаѣ почти что непримѣнимо, ибо протекаетъ слишкомъ медленно и не даетъ точныхъ результатовъ изъ-за растворенныхъ солей  $\text{SiO}_2$ . Оставалось примѣнить декантацию, приспособивъ ее однако такъ, чтобы ошибки были наименьшими; простая же декантация тоже мало примѣнима, ибо при сливаніи отстоявшейся части всегда уходитъ часть мути, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличиваются и потери. Двойная декантация даетъ значительно лучшіе результаты.

Въ стеклянныи толстостѣнныи съ носикомъ стаканѣ, емкостью около 2-хъ литровъ, сливаютъ первую часть жидкости, разбавленной водой, не соблюдая какихъ-либо особыхъ предосторожностей, не взирая на то, что въ ней плаваютъ хлопья нерастворенныхъ гидросиликатовъ. Часть твердаго остатка можетъ увлечься съ прозрачной жидкостью, но это не представляетъ никакой опасности въ дальнѣйшемъ, а между тѣмъ значительно ускоряетъ работу сливанія жидкости. Всѣ прочія жидкости отъ повторной обработки твердаго остатка, именно щелочами: 10 к. см. (33 %)  $\text{NaOH}$  и затѣмъ 5 к. см. концентрированной соляной кислоты сливаются въ горячемъ еще состояніи въ одинъ и тотъ же стаканъ, не обращая особаго вниманія на то, что нѣкоторая часть твердаго остатка одновременно переходитъ въ стаканъ. Если вливаніе горячей щелочной жидкости совершаются осторожно, то въ верхнихъ слояхъ жидкости образуется осадокъ гидрата глинозема, который въ разбавленномъ растворѣ въ дальнѣйшемъ растворяется только отчасти, а при стояніи въ тепломъ (около 60° С) мѣстѣ этотъ осадокъ, опускаясь

ко дну, увлекаетъ съ собою всѣ мельчайшія частицы, взмученные въ жидкости. По прошествіи 1—3 часовъ жидкость становится совершенно прозрачною, а на днѣ осѣдаетъ тонкій слой осадка, образованнаго гидратомъ глинозема, съ увлеченными частицами твердаго остатка. Жидкость, подготовленная этимъ способомъ, очень легко подвергается декантациі. Въ чашкѣ же остается большая часть обработаннаго щелочами и кислотами твердаго остатка, который промывается еще соляной кислотой на фільтрѣ въ предупрежденіе потери мельчайшихъ частицъ осадка.

Жидкость, отстоявшаяся надъ осѣвшимъ слоемъ въ стаканѣ, удается легко слить безъ малѣйшихъ потерь какой-либо муты. Обычно остается 50—100 к. см. мутной жидкости, которую переливаютъ въ фарфоровую чашку и подвергаютъ такой же обработкѣ щелочью и соляной кислотой, какъ и первую часть осадка. Теперь кислые и щелочные промывные отстои собираются отдельно, чтобы можно было провѣрить себя, не унесены ли отстойми твердые частицы. Щелочные горячіе растворы легко осаждаются взмученные въ нихъ твердые частицы, отчасти также гипсратъ глинозема, а послѣдующая обработка соляной кислотой освобождаетъ осадокъ отъ хлоньевъ гидрата глинозема. Повтореніе этой операциі съ  $\text{NaNO}_3$  и съ  $\text{HCl}$  дѣлается лишь для гарантіи безусловной правильности обработки. Для обычныхъ техническихъ цѣлей повторная обработка ѓдкимъ натромъ и соляной кислотой можетъ быть опущена. Промытый соляной кислотой остатокъ воспринимается на тотъ фільтръ, который содержитъ уже первую—главнѣйшую часть осадка твердыхъ нерастворимыхъ въ сѣрной кислотѣ частицъ. Далѣе остатокъ прокаливается въ платиновомъ тиглѣ и взвѣшивается. Испытаніе твердаго остатка на содержаніе въ немъ кварца и полевого шпата, согласно указаній Зегера, ведется съ фтористоводородной кислотой.

Чтобы вычислить по найденному содержанію глинозема количество полевого шпата, Зегеръ предлагаетъ коэффиціентъ 5,41, что соответствуетъ теоретической формулы полевого шпата  $\text{K}_2\text{OAl}_2\text{O}_5 \cdot 6\text{SiO}_2$ . Фактически же полевые шпаты такого состава очень рѣдки.

Ниже привожу сравнительную таблицу анализовъ полевыхъ шпатовъ, произведенныхъ разными авторами, заимствованную изъ *Traité des industries céramiques par E. Bourry, 1897, p.80—81.*

Полевые шпаты—калиевые на 100 частей содержать  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ :

Chanteloube (Haute Vienne) . . . . .	20,56	Malaguti
Bonnefond près Bourganeuf (Vienne) . . . . .	18,81	Malaguti
Cambo (Pyrénées) . . . . .	21,02	Salvetat
Orjiervi (Finlande) . . . . .	20,10	Laurent
Serdobole (Finlande) . . . . .	18,47	Malaguti
Halle (Saxe) . . . . .	19,20	Malaguti

Quabensteine (Baviere) . . . . .	20,23	Malaguti
Aue près Schneeberg (Allemagne) . . . . .	17,59	Malaguti
Sargadelos (Galice) . . . . .	19,48	Malaguti
Carlsbad (Boheme) . . . . .	19,75	Klaproth
Oporto (Portugal) . . . . .	19,61	Malaguti
Newcastle Delaware (Etats-Unis) . . . . .	19,78	Malaguti
Dixonplace Wilmington (Etats-Unis) . . . . .	23,95	Malaguti

Полевые шпаты калиево-натровые:

L'Arnage (Drôme) . . . . .	22,10	Salvetat
Norwège . . . . .	18,75	Bischof
" . . . . .	19,18	Seger
" . . . . .	18,64	Bourrg
Bischoffsteinitz (Allemagne) . . . . .	19,38	Seger
Arzberg (Fichtelgebirge, Allemagne) . . . . .	17,16	Seger
Hagendorf près Weiden (Baviere) . . . . .	19,83	Bichoff
Odenwald (Allemagne) . . . . .	18,90	"
" . . . . .	18,91	"
Tirschenreuth (Palatinat) . . . . .	21,73	
Chotoun près Prague (Boheme) . . . . .	20,51	
" . . . . .	22,93	

Полевые шпаты натровые:

Chanteloube (Haute Vienne) . . . . .	20,48	
Calabre (Italie) . . . . .	20,60	

Если взять среднее изъ цѣлаго ряда приведенныхъ данныхъ, то окажется, что правильнѣе будетъ считать множителемъ не 5,41, а отъ 4,75 до 5,10, т. е. ближе всего 5,00.

#### IV. Окисленіе включенныхъ въ глины органическихъ веществъ азотной кислотой.

Глина содержитъ зачастую въ большемъ или меньшемъ количествѣ органическія примѣси, а именно: частицы каменного угля, корней растеній, и т. п., которыя, достигая иногда по содержанію нѣсколькихъ процентовъ, въ значительной мѣрѣ затрудняютъ всѣ операциіи, выработанныя методомъ рационального анализа, такъ напр., не разлагаются полностью кипящей сѣрной кислотой, всплываютъ на поверхность и затрудняютъ какъ обработку щелочами такъ и соляной кислотой, а особливо становятся помѣхой при декантациіи.

### *1. Окисление хлорноватокалиевой солью.*

Первые попытки окисления органических веществъ были произведены съ помощью  $\text{KClO}_3$ . Бертолетову соль мелко измельчали и прибавляли малыми порциями въ кипящую сѣрную кислоту. Можно было ожидать взрывовъ отъ быстраго разложенія  $\text{KClO}_3$  съ моментальнымъ выдѣленіемъ кислорода, однако никакихъ явлений, подобныхъ взрыву, не наблюдалось,—кислородъ выдѣлялся быстро въ видѣ пузырьковъ безъ малѣйшаго взрыва.

Окисление органическихъ веществъ глины, содержавшей до 15% углерода въ видѣ каменноугольной пыли, заканчивалось въ теченіе часа. Недостаткомъ этого окисленія можно считать нейтрализацію сѣрной кислоты каліемъ, въ результатаѣ чего получается масса кристаллическаго осадка сѣриокислого калія, затрудняющаго дальнѣйшую работу.

### *2. Окисление азотной кислотой.*

Окисленіе органическихъ веществъ съ помощью азотной кислоты совершается весьма легко, такъ напр., при содержаніи углерода до 15% достаточно 15 к. см. крѣпкой азотной кислоты. Окисленіе производится въ чашкѣ, закрытой часовымъ стекломъ.

Недостатки окисленія бертолетовой солью здѣсь отсутствуютъ. Азотная кислота легко всасывается изъ кипящей сѣрной кислоты, но поглощается此刻 же каплями отогнанной воды, собирающимися на часовомъ стеклѣ. Когда капля достигаетъ известныхъ размѣровъ, она падаетъ обратно въ сѣрную кислоту, увлекая съ собой и азотную кислоту. Окисленіе, несмотря на избытокъ углерода, доходящий до 15%, заканчивается въ 1—1½ часа. Жидкость, содержащая растворенные органическія части, получаетъ буроватый оттенокъ, но остается совершенно прозрачной; частицы плавающихъ на поверхности болѣе не замѣтны. Ниже будетъ показано, что обработка азотной кислотой вносить едва замѣтныя изменения въ количество опредѣляемыхъ минеральныхъ составныхъ частей глины, т. е. примѣненіе  $\text{HNO}_3$  не оказываетъ замѣтнаго вреднаго влиянія на ходъ и степень точности опредѣленій въ методѣ рационального анализа.

Сводя все сказанное выше, можно изложить процессъ рационального анализа слѣдующимъ образомъ: Навѣску въ 5 гр. данной глины помѣщаютъ въ фарфоровую чашку, прибавляютъ въ нее 100 гр. дестиллированной воды и 5 гр. щелочаго натра, кипятятъ жидкость до приведенія смѣси въ полную однородность: по остываніи прибавляютъ осторожно 50 к. см. концентрированной сѣрной кислоты и подогреваютъ осторожно смѣсь на газовомъ пламени черезъ металлическую скѣтку въ теченіе 2-хъ—3-хъ часовъ, до появленія паровъ сѣрной кислоты; даютъ жидкости остуть,

прибавляютъ снова изъ промывалки около 100 к. см. воды, смывая этой водой всѣ приставшія къ стѣнкамъ чашки частицы глины и снова ставить чашку для подогрѣванія на газовомъ пламени на время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ.

Далѣе послѣ остыванія жидкости, разбавляютъ ее 200—300 к. см. воды и сливаютъ растворъ изъ чашки въ двухлитровый стаканъ, не обращая особаго вниманія на то, что часть муты увлекается гидросиликарами; въ чашкѣ остаются только болѣе крупныя частицы осадка. Далѣе прибавляютъ въ чашку 10 к. см. щадаго натра и 150 к. см. воды, кипятить не болѣе 10—15 минутъ, даютъ отстояться, а горячій щелокъ сливаютъ въ стаканъ, гдѣ помѣщается первый кислый декантатъ; далѣе въ чашку прибавляютъ 5 к. см. крѣпкой соляной кислоты, разбавляютъ водой до 150 к. см., кипятить 10 минутъ и снова сливаютъ въ стеклянныи стаканъ. Остатокъ принимается на фильтръ, промывается соляной кислотой, прокаливается въ фарфоровомъ тиглѣ и взвѣшивается.

Всѣ смѣшанные, слитые въ стеклянныи двухлитровый стаканъ декантаты ставятся на 1—2 часа на теплую плиту (сушильный шкафъ) съ температурой 60—70° С. Тогда осѣвшіе гидраты глинозема и гидросиликаты осѣдаютъ на дно въ видѣ плотной корки, увлекая изъ жидкости всѣ твердыя частицы. Отстой въ стаканѣ совершенно прозраченъ и можетъ быть слить безъ малѣйшихъ потерь.

Дальнѣйшая обработка щелочами и кислотами подобна предыдущей, съ той разницей, что декантація производится осторожно, а кислые и щелочные декантаты собираются отдѣльно и по нимъ легко судить насколько точно проведена операція декантаціи. Въ случаѣ проскальзыванія муты представляется возможность повторительной декантаціей произвести поправку, но обычно это совершенно излишне.

Дальнѣйшая обработка твердаго остатка производится фтористово-дородной кислотой, съ осажденіемъ глинозема и слѣдовъ желѣза аміакомъ, какъ это предложено Зегеромъ и Линдгорстомъ.

При разсчетѣ количества полевыхъ шпатовъ по глинозему должно брать множителемъ 5,00, а не 5,41, какъ это предлагается Зегеромъ. Если изъ глины удается извлечь зерна полевого шпата, то правильнѣе установить предварительно это отношеніе для даннаго полевого шпата анализомъ.

### Предѣлы ошибокъ при методѣ рационального анализа.

Теперь, когда первыя затрудненія и неточности, зависѣвшія отъ самого метода, были обслѣдованы и преодолѣны, представилось возможнымъ установить предѣлы ошибокъ, въ зависимости отъ величины отдѣльныхъ зеренъ составныхъ частей. Для этой цѣли вначалѣ была взята искусственная смѣсь изъ составныхъ частей глины, въ которой предполагалось вновь опредѣлить составныя части анализомъ. Смѣсь состоя-

ла изъ 3 гр. Цеттлицкаго каолина, 1 гр. мелко истертаго, просеяннаго черезъ мельчайшее сито песка, изъ „Гогенбокка“, который предварительно обрабатывался повторно въ соляной кислотѣ и натровомъ щелочѣ, промывался и высушивался при  $120^{\circ}$  С; въ смѣсь прибавляли 1 гр. подобнымъ же образомъ измельченнаго и обработаннаго полевого шпата.

Предварительное определение твердаго нерастворимаго въ сѣрной кислотѣ остатка въ отмученномъ Цеттлицкомъ каолинѣ дало

I.	II.
$0,47\%$ (0,0140 гр.)	$0,49\%$ (0,0149 гр.)
въ среднемъ $0,48\%$ .	

Нерастворимый остатокъ въ синтетической смѣси содержалъ полевого шпата + кварца:

I.	II.
2,0014	2,0033
въ среднемъ 2,00235	

Отнимая ту часть твердаго остатка, которая принадлежить Цеттлицкому каолину, найдемъ

$$\begin{array}{r} 2,00235 \\ - 0,01445 \\ \hline 1,98790 \end{array}$$

Для определенія величины погрѣшности необходимо вспомнить, что полевой шпатъ при прокаливаніи даетъ ошибку въ  $0,48\%$  и, следовательно, можно ожидать въ остаткѣ отъ 2 гр., послѣ прокаливанія не 2 гр., а  $2,000 - 0,0048 = 1,9952$  гр. Средняя изъ двухъ определеній ошибка будетъ на этомъ основаніи

$$1,9952 - 1,9879 = 0,0073,$$

что составить по отношенію къ взятому количеству глины 5 гр. всего  $0,15\%$ .

Хотя изъ вышеприведеннаго видно, что такимъ методомъ могли бы быть определены границы ошибокъ метода рационального анализа, однако же этотъ методъ оказался очень хлопотливымъ, поглощающимъ слишкомъ много времени, а самое главное это то, что источники ошибокъ не раздѣлялись и ихъ можно было относить къ разнымъ причинамъ. Поэтому казалось болѣе цѣлесообразнымъ определить предѣлы погрѣшностей для отдѣльныхъ составныхъ частей и поэтому поставленная выше задача распадается на двѣ нижеиздѣдующія, которые необходимо изучить:

I. Вліяніе совокупности операций, примѣняемыхъ въ рациональномъ анализѣ, на кремнекислоту, въ зависимости отъ величины входящихъ частицъ.

II. Вліяніе совокупности операцій, примѣняемыхъ въ рациональномъ анализѣ, на остатки породъ, какъ-то: на каліевый и натровый полевой шпатъ, а также на слюду, въ зависимости отъ величины входящихъ частицъ.

Какъ известно, кислоты, за исключениемъ плавиковой, не дѣйствуютъ на кристаллическій кремнеземъ. Что же касается дѣйствія щелочей на кристаллическій кремнеземъ, то въ подробной статьѣ Лунге и Мильтерга подъ названіемъ: „Объ отношеніи разнаго вида кремневыхъ кислотъ къ Ѣдкимъ и углекислымъ щелочамъ“ приводится достаточно примѣровъ, изъ которыхъ остается извлечь лишь наиболѣе подходящіе для насъ.

Лунге называетъ *грудымъ зерномъ* такія частицы, которыя прошли черезъ сито съ 2000 отверстій на кв. см., *пылеобразнымъ зерномъ* частицы, осѣдающія изъ воды лишь черезъ два дня стоянія и *мельчайшимъ* порошкомъ тѣ частицы, которыя изъ взмученного состоянія въ водѣ осѣдаютъ лишь черезъ 14 дней.

Двухчасовымъ кинченіемъ съ Ѣдкими щелочами получаются ниже-слѣдующія потери:

Величина зеренъ.	5% NaOH	5% Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10% Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
Грубое зерно . . . .	1,96%	слѣды	слѣды
Пылеобразные зерна .	16,20%	5,90%	2,10%
Мельчайший порошокъ	100,0%	--	--

Принявъ во вниманіе, что въ предлагаемомъ анализѣ обработка щелочью длится не 2 часа, а всего повторяется 2 раза по 5 минутъ, и полагая, что раствореніе идетъ пропорціонально времени, мы приедемъ къ выводу, что потери должны уменьшиться въ 12 разъ, а потому для 5% NaOH таблица приметъ видъ:

Грубое зерно . . . .	0,16%
Пылеобразное зерно . . .	1,32%
Мельчайший порошокъ . . .	8,33%

Принимая далѣе во вниманіе то обстоятельство, что количество кремнезема только въ рѣдкихъ случаяхъ достигаетъ 20%, поэтому размѣры ошибокъ по отношенію ко всей массѣ должны быть еще уменьшены въ 5 разъ и составятъ въ процентахъ для:

Грубаго зерна . . . .	0,032%
Пылеобразнаго зерна . . .	0,246%
Мельчайшаго порошка . . .	1,66%

Послѣднее число относится къ мельчайшему порошку въ столь мелкомъ состояніи, въ какомъ его можно ожидать въ глине лишь въ самыхъ незначительныхъ доляхъ процента. Въ самомъ дѣлѣ глины осѣдаютъ послѣ взмучиванія сравнительно легко, а по прошествіи 14 дней рѣдкія глины даютъ въ водѣ едва замѣтную муть. Изъ этого легко заключить, что ошибка, происходящая отъ растворенія кварца въ щелочи, достигаетъ вообще едва замѣтныхъ размѣровъ. Къ тому же необходимо обратить вниманіе на то, что 5—10 к. см. NaNO разбавляется водой до 150—200 к. см., т. е. фактически мы имѣемъ дѣло не съ 5% щелочью, а съ 2%—2,5% NaNO.

На самомъ дѣлѣ цѣлый рядъ опытовъ подтверждаетъ предыдущія соображенія, состоящія въ томъ, что воздействиѣ щелочи на тончайшія частицы играетъ во всемъ процессѣ лишь весьма ограниченную роль, ибо несмотря на измельченіе кварца до тончайшаго состоянія, во всѣхъ параллельныхъ испытаніяхъ получались результаты почти совпадающіе другъ съ другомъ.

Имѣя въ виду полную невозможность практически провести параллельные опыты при тождественныхъ условіяхъ, невозможно было бы получить совпадающіе результаты, если бы растворимость кремнезема въ щелочахъ играла замѣтную роль.

Изъ работы Лунге и Милльберга вытекаетъ, однако, что при желаніи получить еще болѣе точные результаты анализа слѣдуетъ предпочтеть углекислый натръ йодокому.

Переходы ко второй части поставленной выше задачи относительно потерь отъ воздействиѣа совокупности всѣхъ операций анализа на минеральныя составныя части, слѣдуетъ упомянуть, что въ этомъ направлѣніи не было опубликовано никакихъ наблюдений, за исключеніемъ единичныхъ указаний Зегера и Фохта, которые однако не отличаются ни достаточной обстоятельностью, ни точностью. Представлялась по этому полная необходимость предпринять рядъ опытовъ для установленія возможныхъ потерь отъ совокупности операций на измельченныя породы ортоклаза, альбита и слюды. Породы измельчались въ стальной ступкѣ, просеивались черезъ сито, обрабатывались слабыми растворами йодкаго натра и HCl и, послѣ промывки, высушивались до постояннаго вѣса. Измельченіе колевыхъ ингредиентовъ было нижеслѣдующее. Различали очень грубыя зерна, грубыя зерна и мелкія зерна. Подъ *очень грубыми зернами* разумѣлись же зерна, не прошедшия черезъ сито съ 4000 отверстій на 1 кв. см.; *грубыми зернами* называли тѣ, которые прошли черезъ сито съ 4000 отверстій на 1 кв. см. и не проходящія черезъ сито съ 5000 отверстій на 1 кв. см. *Тончайшими зернами* называли все, что проходило черезъ сито съ 5000 отверстій на 1 кв. см.

Всѣ операции надъ каждымъ родомъ зеренъ производились въ строгой послѣдовательности, какъ было описано выше, и такимъ образомъ были обнаружены слѣдующія цифры:

## I. Потери для ортоклаза:

	При 25 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . На I гр. ортоклаза:	При 50 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . На I гр. ортоклаза:
Очень грубое зерно	0,70 — 0,48 = 0,22%	0,48 — 0,48 = 0,00%
Грубое зерно	1,50 — 0,28 = 1,22%	1,21 — 0,28 = 0,93%
Тончайшее зерно	2,52 — 0,14 = 2,38%	2,09 — 0,17 = 1,92%

Составъ ортоклаза изъ Швеціи:

Si O <sub>2</sub>	0,12	= 100,35	—
Si O <sub>2</sub>	64,85		64,23
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18,53		22,53
Ca O	0,00		2,90
Mg O	0,25		0,32
K <sub>2</sub> O	16,12		2,06
Na <sub>2</sub> O	—		8,08
потеря ортоклаза	0,48		

Составъ альбита:

Si O <sub>2</sub>	0,12	= 100,12	—
Si O <sub>2</sub>	64,85		64,23
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18,53		22,53
Ca O	0,00		2,90
Mg O	0,25		0,32
K <sub>2</sub> O	16,12		2,06
Na <sub>2</sub> O	—		8,08

## II. Потери при альбите:

	Съ 25 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .	Съ 50 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5 к. см. HCl.	Съ 50 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5 к. см. HNO <sub>3</sub>
На 1 гр. альбита:		На 1 гр. альбита:	На 1 гр. альбита:
Очень грубое зерно	1,97 — 0,38 = 1,49%	1,59 — 0,38 = 1,21%	1,61 — 0,38 = 1,23%
Грубое зерно	2,50 — 0,28 = 2,22%	1,78 — 0,28 = 1,50%	2,08 — 0,28 = 1,80%
Тончайшее зерно	1,94 — 0,35 = 2,59%	2,37 — 0,25 = 2,12%	2,45 — 0,25 = 2,20%

## III. Потери при слюдѣ (мусковитѣ).

	Съ 25 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5 кв. см. HCl.	Съ 50 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5 к. см. HCl.	Съ 50 к. см. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5 к. см. HNO <sub>3</sub>
на 1 гр. слюды:	на 1 гр. слюды:	на 1 гр. слюды:	на 1 гр. слюды:
Очень грубое зерно	75,15 — 4,15 = 71,00%	20,74 — 4,15 = 16,59%	56,36 — 4,15 = 52,21%
Грубое зерно		45,70 — 3,71 = 41,99%	61,67 — 3,71 = 57,96%
Тончайшее зерно		81,22 — 3,63 = 77,59%	85,35 — 3,63 = 81,72%

Рассматривая три приведенные таблицы, раньше всего наталкиваешься на то обстоятельство, что потери при 25 к. см. сѣрной кислоты больше, нежели въ томъ случаѣ, когда берется 50 к. см. ея, а дѣйствіе въ обоихъ случаяхъ длится одно и то же время. Это объясняется единственно тѣмъ, что при 25 к. см. сѣрной кислоты испареніе сѣрной кислоты продолжалось около 4-хъ часовъ, тогда какъ при 50 к. см. сѣрной кислоты испареніе продолжалось всего около 2-хъ часовъ, общая же продолжительность варки равнялась 5-ти часамъ. Такъ какъ температура испаренія сѣрной кислоты выше, чѣмъ за время ея кипѣнія, то тѣмъ и обусловливается повышенное дѣйствіе ея на минеральная составная части за время испаренія сѣрной кислоты. Ясно, что во избѣженіе боль-

шихъ потерь слѣдуетъ избѣгать испаренія сѣрной кислоты, т. е. слѣдуетъ доводить кипѣніе до момента начала выдѣленія паровъ сѣрной кислоты. Зегеръ объясняетъ, почему слѣдуетъ доводить кипѣніе лишь до испаренія сѣрной кислоты, тѣмъ обстоятельствомъ, что дымящаяся сѣрная кислота дѣйствуетъ весьма слабо на глину; въ неправильности этого утвержденія мы уже убѣдились ранѣе.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

*Заключеніе*, которое изъ вышеприведенныхъ опытовъ можетъ быть сдѣлано, сводится къ слѣдующему: полевые шпаты при обработкѣ сѣрной кислотой, соляной кислотой и щѣдкимъ натромъ задѣваются и потері колеблются около 2% даже при мельчайшемъ измѣненіи. Если же принять во вниманіе, что полевыхъ шпатовъ рѣдко имѣется въ составѣ глины до 10%, то ошибка по отношенію ко всей массѣ глины уменьшается въ 10 разъ и не превосходитъ величины 0,2% въ самомъ неблагопріятномъ случаѣ. Такимъ образомъ, не взирая на утвержденіе Бишофса, рациональный анализъ нисколько не уступаетъ по точности многимъ методамъ техническаго анализа. Изъ тѣхъ же наблюденій вытекаетъ также, что примѣняя 50 к. см. сѣрной кислоты на 100 к. см. воды, при 5 гр. глины за одно и то же время варки съ кислотой возможная ошибка становится менышей, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда берутъ 25 к. см. сѣрной кислоты на 100 к. см. воды при 5 гр. глины.

Что касается стойкости слюды, то изъ приведенныхъ анализовъ слѣдуетъ, что она противостоитъ дѣйствію указанныхъ реагентовъ весьма слабо. Ранѣе было указано, что слюда встрѣчается въ каолинахъ и бѣлыхъ пластическихъ глинахъ весьма рѣдко; въ глинахъ же, обжигающихся въ красные цвѣта, включенія слюды болѣе обычны. Поэтому методъ рационального анализа въ приводимомъ здѣсь видѣ, можетъ быть примѣняемъ безъ оговорокъ лишь для бѣлыхъ глинъ, служащихъ материаломъ для высшихъ сортовъ керамическихъ изделий. При анализѣ же кирничныхъ глинъ, методъ рационального анализа мало или вовсе не примѣнимъ.

Этотъ выводъ тождественъ съ таковымъ же Фогта и заслуживаетъ вниманія, потому что до сихъ поръ методъ примѣнялся къ изслѣдованию кирничныхъ глинъ не только Зегеромъ и многими другими, но и появился рядъ техническихъ изслѣдований, какъ, напримѣръ, диссертатція Г. Кауля, 1899 г., въ которой авторъ дѣлаетъ сравнительную оценку достоинства цѣлаго ряда кирничныхъ глинъ, завѣдомо сопровождающихся частицами слюды. Авторъ не только не упоминаетъ о непригодности метода, но всѣ расчеты сводить на опредѣленіе количества слюды (мусковита), а не полевыхъ шпатовъ. Очевидно, то обстоятельство, что слюда сильно страдаетъ отъ дѣйствія сѣрной кислоты, упущено совершенно. Также заслуживаетъ удивленія и то обстоятельство, что всѣ

определенья Кауля не сопровождаются контрольными анализами, которые несомнѣнно, остановили бы его вниманіе на невозможности получить тождественные результаты.

Для бѣлыхъ пластическихъ глинъ или для каолиновъ раціональный анализъ приводить къ очень удовлетворительнымъ результатамъ, если только соблюдать указанныя выше мѣры предосторожности. Вотъ примѣры:

I. Русская бѣлая глина изъ деревни Топки, Ранненбургскаго уѣзда, Рязанской губерніи, содержащая значительное количество грубыхъ кварцевыхъ зеренъ:

Вода . . . . .	2,67%	2,67%
Кварцъ . . . . .	21,12 "	21,06 "
Полевой шпатъ . . . . .	0,82 "	0,86 "
Глинистое вещество . . .	<u>75,39 "</u>	<u>75,41 "</u>
	100,00	100,00

II. Русская черная глина, взятая на границѣ съ каменноугольными пластами изъ деревни Топки, Ранненбургскаго уѣзда, Рязанской губерніи съ включеніемъ очень мелкаго песка:

	I.	II.
Вода . . . . .	3,57%	3,57%
Кварцъ . . . . .	5,59 "	5,51 "
Полевой шпатъ . . . . .	0,43 "	0,38 "
Глины и уголь . . . .	<u>90,41 "</u>	<u>90,54 "</u>
Потеря отъ прокаливанія . .	28,47%	

III. Галльская глина (Halle'sche Erde) со включеніемъ мелкаго песка:

Вода . . . . .	11,55%	11,65%
Кварцъ . . . . .	6,28 "	6,24 "
Полевой шпатъ . . . . .	0,34 "	0,36 "
Глинистое вещество . . . .	81,73 "	81,75 "

IV. Отмученная глина (China Clay):

Вода . . . . .	0,75%	0,75%
Кварцъ . . . . .	6,84 "	6,83 "
Полевой шпатъ . . . . .	1,12 "	1,29 "
Глинистое вещество . . . .	91,29 "	91,13 "

V. Цеттицкій каолинъ отъ братьевъ Гейбахъ изъ Leichtе у Wallendorf:

Вода . . . . .	1,86%	1,86%
Кварцъ . . . . .	2,31 "	2,21 "
Полевой шпатъ . . . . .	1,72 "	1,89 "
Глинистое вещество . . . .	94,11 "	94,04 "

Этихъ анализовъ достаточно, чтобы убѣдиться что съ помощью рационального анализа можно получить столь же гоные результаты, какъ и при количественномъ анализѣ. Поэтому всѣ нареканія Бинюфа на грубость, неточность метода должны быть отклонены, ибо, если бы въ дѣйствительности кварцъ бытъ такъ сильно растворимъ въ щелочахъ, а полевые шпаты были сильно растворимы въ сѣрной кислотѣ, то при невозможности совершить цѣлый рядъ операций въ двухъ параллельныхъ случаяхъ при совершенно тождественныхъ условіяхъ, немыслимо было бы получить совпадающіе результаты. Если же совпадающіе результаты получаются, то это лишній разъ указываетъ на отсутствие источниковъ большихъ ошибокъ или же на малую растворимость какъ  $\text{SiO}_2$ , такъ и полевыхъ шпатовъ.

При анализѣ кирпичныхъ, слюду содержащихъ глинъ, рациональный анализъ не можетъ считаться точнымъ методомъ; для каолиновъ и бѣлыхъ пластическихъ глинъ этотъ методъ даетъ достаточно точные результаты.

Для контроля работы нужно указать, что при правильной достаточно варкѣ глины съ сѣрной кислотой, получается прозрачная жидкость, въ которой плаваютъ хлонья гидросиликатовъ, но отсутствуютъ частицы глинъ въ видѣ мути. Операция удается только при соблюдении всѣхъ указанныхъ выше предосторожностей.

Цѣлымъ рядомъ теоретическихъ соображеній, подтвержденныхъ затѣмъ практическими данными, можно считать доказаннымъ:

1. Что совокупность дѣйствій, принятыхъ въ методѣ рационального анализа, не оказываетъ замѣтнаго вліянія на кварцъ, входящій въ составъ глины.

2. Что полевошпатовые остатки совокупностью тѣхъ же дѣйствій, хотя задѣваются въ болѣе замѣтной степени, но предѣль ошибокъ въ самомъ неблагопріятномъ случаѣ не превосходитъ 0,2 %.

3. Въ глинахъ, содержащихъ слюду, послѣдняя подъ вліяніемъ совокупности дѣйствій рационального анализа страдаетъ сильно и можетъ быть даже разложена вполнѣ.

4. Окисленіе органическихъ веществъ въ глинахъ совершается наилучшимъ образомъ съ помощью азотной кислоты; кварцъ и полевые шпаты почти не страдаютъ отъ этой дополнительной обработки.

5. Операция рационального анализа для правильного протеканія требуетъ соблюдения нижеиздѣйствующихъ условій:

1. Приведеніе къ однородности средней пробы растираніемъ въ агатовой ступкѣ.

2. Соблюденія надлежащей концентраціи сѣрной кислоты (100 : 50) и соответственной варки.

3. Окисленіе органическихъ веществъ азотной кислотой.

4. Примѣненіе двойной декантациі.

Въ такомъ видѣ въ главныхъ чертахъ появилась въ печати эта статья чѣмъ „Zeitschrift der chemischen Industrie“, издаваемой Otto Witt. По-

появлениі ея профессора Политехнической Берлинской Школы— Карль Шохъ, читавшій технологію строительныхъ матеріаловъ, и Германъ Гехтъ, читавшій керамику, стеклянное производство и пр. выразили большой интересъ къ моему труду и просили передать имъ отдельные отиски статьи; въ Томскѣ я получилъ письменную просьбу отъ профессора Мюнхенского Политехникума, Густава Шульца, прислать ему отдельный отискъ статьи. Кроме того, отъ завѣдующаго Воронежской частной керамической лабораторіей К. Горнъ я получилъ подобную же просьбу. Послѣдняя лабораторія, какъ оказалось впослѣдствіи, находилась подъ наблюдениемъ профессора Горнаго Института Лисенко. Совершенно случайно попавшій отискъ моей статьи вызвалъ въ русской литературѣ критической отзывъ со стороны проф. К. Лисенко (Горный Журналъ, 1903 г., кн. 1, стр. 387—406), въ которомъ онъ, не возражая по существу статьи и приводя ее почти въ переводѣ, ограничивается тѣмъ, что въ концѣ статьи сопоставляетъ нѣкоторыя данныя изъ работы проф. Земятченскаго съ моими выводами. Въ общемъ онъ считаетъ вопросъ далеко еще не законченнымъ. Намѣченныхъ вопросовъ открывается цѣлый рядъ, разрѣшеніе которыхъ я и поставилъ задачей будущихъ какъ моихъ работъ, такъ и моихъ учениковъ по лабораторіи. Задача, поставленная мной, оказалась съ одной стороны очень интересной, но съ другой стороны и столь обширной, что исчерпать ее въ настоящемъ трудѣ не представляется возможнымъ, ибо она можетъ занять еще цѣлый рядъ лѣтъ. Тѣмъ не менѣе, желая слышать компетентные отзывы о сдѣланномъ, я имѣю въ виду изъ критическихъ замѣчаній извлечь многое, что могло бы случайно ускользнуть отъ моего вниманія. Уже самое появление 2-ой части труда обязано сдѣланымъ своевременно проф. Лисенко нѣсколькимъ замѣчаніямъ по поводу 1-ой части этого труда. Легко возможно, что нѣсколько компетентныхъ замѣчаній по отношенію ко 2-й части труда, придадутъ мнѣ больше увѣренности въ правильности начатаго и въ дальнѣйшемъ могутъ предостеречь отъ одностороннихъ увлеченій.

Въ иностранной печати упоминается о моей статьѣ „Beiträge zur Kenntniss der rationellen Analyse der Thone“ у B. Zschokke въ статьѣ „Ueber technische Analyse der Tohne“ Baumaterialiekunde, № 10, 11, 1902 г.; въ Handbuch der gesammten Thonwaarenindustrie von Bruno Kerl III Auflage 1907, стр. 1368; Jahres Berichte der chemischen Technologie 1902—1903 и въ новомъ (третьемъ) изданіи Treadwell (количественный анализъ).

Такъ какъ поводомъ для дальнѣйшей разработки начатаго мною вопроса о раціональномъ анализѣ глинъ послужила статья заслуженнаго профессора Горнаго Института К. Ив. Лисенко, то, въ видѣ предисловія къ 3-й части моего труда, я помѣщаю безъ всякихъ измѣненій заключительныя слова критической замѣтки проф. Лисенко, помѣщенной въ Горномъ Журналѣ за 1903 годъ, т. I, стр. 387—406.