

ИЗВѢСТИЯ

Томскаго Технологическаго Института Императора Николая II.

т. XXV. 1912. № 1.

О бронзахъ вообще и о колокольныхъ въ частности.

Бронза одинъ изъ тѣхъ металловъ, примѣненіе котораго для различныхъ цѣлей жизненнаго обихода относится къ глубокой древности. Такъ, если мы на основаніи тѣхъ остатковъ древней культуры, которые дошли до насъ, будемъ судить о времени начала примѣненія бронзы въ древнемъ Египтѣ, Ассирии и Вавилоніи, то должны прійти къ заключенію, что древніе народы указанныхъ странъ примѣняли бронзу въ эпоху за много тысячелѣтій до Р. Х.

Въ нѣкоторыхъ пирамидахъ, происхожденіе которыхъ современными археологами относится къ временамъ фараона Menkaure (Mencheres), жившаго за 3633 г. до Р. Х., основанія этихъ пирамидъ изготовлены изъ тесанаго гранита, а для изготавленія подобнаго основанія необходимъ твердый рѣжущій инструментъ. Далѣе, во многихъ древнихъ пирамидахъ были найдены деревянныя издѣлія и статуэтки удивительно изящной и тонкой работы. Затѣмъ въ 1897—1896 г.г. Quibell'емъ въ El-Kab'ѣ была найдена чаша изъ діорита съ надписью Snefru¹⁾, относящейся къ 3766 г. до Р. Х. Для изготавленія такихъ изящныхъ издѣлій изъ дерева, а тѣмъ болѣе изъ весьма твердаго діорита, необходимъ соотвѣтствующій твердый инструментъ, и материаломъ для такого инструмента, какъ это ясно видно изъ переводовъ сохранившихся надписей того періода египетской культуры, была бронза. Во многихъ папирусахъ древняго Египта упоминается о бронзѣ какъ весьма распространенному материалѣ того періода. Такъ въ прекрасно сохранившемся папирусѣ Harris'a²⁾, находящемся въ Британскомъ музѣѣ, имѣется обращеніе Ramses'a II, на 32 году правленія, т. е. за 1288 лѣтъ до Р. Х., къ своимъ чиновникамъ и народу, въ которомъ Ramses говоритъ:

„Я сдѣлалъ ему сосуды изъ хорошаго золота, остальные изъ серебра и бронзы не сосчитать“.

„Его двери и его столбы изъ золота, оправлены въ бронзу“ и т. д. Такимъ образомъ, на основаніи существующаго у насъ материала,

¹⁾ В. Скиндеръ. Бронза и ея исторія съ древнѣйшихъ временъ. Стр. 8. 1908 г. С.-Петербургъ.

²⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 12. С.-Петербургъ. 1908 г.

мы можемъ съ увѣренностью заключить, что за много тысячелѣтій до Р. Х. бронза въ Египтѣ была весьма распространеннымъ металломъ

Обращаясь теперь къ древней культурѣ Ассирии и Вавилоніи и рассматривая ее по отношению примѣненія бронзы, мы на основаніи сохранившихся остатковъ этой культуры приходимъ къ заключенію, что и здѣсь бронза была весьма древнимъ металломъ по примѣненію. Многіе памятники письменности свидѣтельствуютъ о томъ, что бронза примѣнялась въ Ассирии и Вавилоніи за много тысячелѣтій до Р. Х.

Нѣкоторые бронзовые находки, какъ напримѣръ двѣ бронзовыхъ фигуры, найденные Sarzlc'омъ³⁾ при раскопкѣ въ Felloh'ѣ имѣютъ надписи, относящіеся къ 2900 г. до Р. Х. Въ Louvre'скомъ музѣѣ въ Парижѣ находится бронзовая конеоора⁴⁾, изготовленіе которой по надписи имѣющейся на ней надо отнести къ периоду за 2000 л. до Р. Х. Затѣмъ при раскопкахъ произведенныхъ Layard'омъ въ древней Ниневіи были найдены 28 разновѣсовъ, изъ которыхъ 15 были изъ бронзы. Словомъ имѣющейся остатки древнѣйшей культуры Египта, Ассирии и Вавилоніи съ несомнѣнностью убѣждаютъ насъ въ томъ, что бронза въ этихъ странахъ въ эпоху ихъ древнѣйшаго развитія примѣнялась весьма широко.

Древняя культура только что разсмотрѣнныхъ странъ быстро и широко распространилась по Малой Азіи и черезъ Средиземное море во времена могущества древняго народа хитовъ быстро распространилась по всему Эгейскому морю. Вмѣстѣ съ своей культурой хиты передали Грекіи и способъ широкаго пользованія бронзой. Сильное вліяніе древней Греции на древнихъ римлянъ фактъ общеизвѣстный, и римляне въ глубочайшей древности пользовались бронзой для изготавленія всевозможныхъ издѣлій. Затѣмъ римляне въ теченіи 200 лѣтъ, съ 151 г. до Р. Х., употребляли „тяжелую мѣдь“ какъ монету въ видѣ слитковъ.

Такимъ образомъ на основаніи фактовъ изъ предыдущаго, составляющихъ крайне незначительную долю того материала, которымъ обладаетъ современный культурный міръ, мы съ несомнѣнностью можемъ заключить, что въ раннюю эпоху очаговъ древней культуры бронза въ ея разновидностяхъ имѣла очень широкое распространеніе, а затѣмъ изъ этихъ древнихъ очаговъ культуры постепенно распространилось въ силу вліянія и сношеній широкое примѣненіе бронзы въ другихъ центрахъ культуры Западной Европы и Южной части Азіи. По сохранившимся остаткамъ древнѣйшей культуры Китая можно съ увѣрен-

³⁾ De'souv. en Chald e . 1884. № 1 и 2.

⁴⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 14. 1908 г. С.П.Бургъ.

ностю сказать, что во времена за 2000 л. до Р. Х. китайцамъ были известны олово и мѣдь, и мѣдь служила монетой. Имѣются также указания и на то, что китайцы впервые познакомились съ бронзой въ Тибете⁵).

Интересно теперь прослѣдить какой металль впервые появился въ древнемъ культурномъ мірѣ бронза или сначала ея составные части,— мѣдь и олово и послѣ изъ нихъ бронза различныхъ качествъ.

Руды мѣди встречаются во многихъ мѣстахъ земного шара, и во многихъ мѣстахъ земного шара находилось и имѣется мѣсторожденіе самородной мѣди (въ Корнваллисѣ, Китаѣ, Японіи, Сибири, Сѣверной Америкѣ, Швеціи, Уралѣ, Австраліи и др. мѣстахъ). Еще не такъ давно въ Сѣверной Америкѣ, на Верхнемъ Озерѣ, въ штатѣ Мичиганѣ, былъ найденъ самородъ мѣди вѣсомъ около 16800 пудовъ. Самородная мѣдь, вслѣдствіе мѣстныхъ естественныхъ условій, легко можетъ получаться изъ рудъ, если только мѣстные условия благопріятствуютъ возстановленію мѣдныхъ рудъ; съ другой стороны самородная мѣдь легко превращается въ ея руды, при условіи свободнаго окисленія воздухомъ, обогащенія сѣрой и соединенія съ углекислотой воздуха. Цѣть самородной мѣди привлекъ вниманіе первобытнаго человѣка и, испытавъ ея механическія качества послѣ соотвѣтствующей обработки въ огнѣ, онъ очень охотно началъ примѣнять ее для изготавленія различныхъ издѣлій, на что ясно указываютъ анализы различныхъ предметовъ имѣющихся въ нашемъ распоряженіи отъ древняго міра⁶).

Область.	Мѣстонахожденіе.	Эпоха.	Предметъ.	Cu.	Fe + Co + Ni.	S + As + + Sb.
Австрія.	Steiermark	Ран. жел. вѣка	Бляха	99,80	0,20	— " —
"	Pinzgau	(Кусочекъ мѣди)	Мѣдн. слезки	99,58	0,42	" —
Швейцарія	Tchugg	—	Regulus	98,02	1,54	0,44
Ирландія	—	Бронзовая	Наконечникъ копья	99,71	—	0,28
Римскія	Glaudins	41 -54 по Р. Х.	—	100,00	—	—
монеты	Nero	54-68 по Р. Х.	—	100,00	—	—
Тамань	Мѣсто сожженія	—	Сплав. куски	100,00	Сл. Fe	Сл. Sb.
б. Близнецы	гречанки.	—	бронзы			

Только что приведенные анализы издѣлій ясно показываютъ, что въ распоряженіи древняго человѣка имѣлась чистая самородная мѣдь съ ея постоянными спутниками, которые и въ данное время встречаются въ рафинированной красной мѣди, какъ-то: желѣзо, кобальтъ, никель, сѣра, сурьма и мышьякъ. Самородная мѣдь путемъ возстановленія въ силу естественныхъ условій можетъ получаться изъ ея

⁶) Скиндеръ. Бронза. 1908 г. С.П.Бургъ.

⁵) Скиндеръ. Бронза. Стр. 55. 1908 г.

кислородныхъ и сѣрнистыхъ рудъ и всегда встрѣчается тамъ, гдѣ имѣются по близости указанныя руды; следовательно, первобытный человѣкъ, вырабатывая самородную мѣдь, натолкнулся на ея руды, тѣмъ болѣе, что одна изъ тѣхъ рудъ довольно часто встрѣчающаяся въ природѣ—халькопиритъ ($Cu_2 S Fe_2 S_3$) имѣетъ золотисто-желтый цвѣтъ, вполнѣ напоминающій по цвѣту древнему человѣку мѣдь. Изъ такой руды путемъ свободнаго первоначальнаго окисленія ея на огнѣ, а затѣмъ возстановленія окисловъ мѣди и желѣза древеснымъ углемъ и продуктами горѣнія въ присутствіи извести изъ известняковъ, среди которыхъ былъ построенъ открытый очагъ,—получается металлическая мѣдь съ должнымъ содержаніемъ желѣза. Дѣйствительно содержаніе желѣза въ мѣдныхъ издѣліяхъ древняго міра нерѣдко достигаетъ 9%⁷⁾.

Такимъ образомъ съ достовѣрностью можно утверждать, что въ древній періодъ культуры человѣчества человѣкъ сначала имѣть самородную мѣдь, затѣмъ выучился получать чистую мѣдь изъ рудъ ея, пользуясь услугами простого открытаго горна, и это тѣмъ вѣроятнѣе, что очаги первой Европейской культуры человѣчества Египетъ, Ассирия, Вавилонія, Греція, Римъ и т. д.— имѣли у себя большія залежи мѣди, которая и цо настоящее время славится своимъ богатствомъ (Сирія, Арменія, Кипръ, берега Аравійскаго залива, Сѣверная Италія и Швейцарія, Испанія, Корнваллісъ и др.).

Другимъ собратомъ бронзы для ея образованія является олово. Олово въ самородномъ состояніи было найдено Damour'омъ во французской Guyana и Forbes'омъ въ Bolivia⁸⁾, и больше такихъ самородковъ неизвѣстно, но тѣмъ не менѣе Скиндеръ⁸⁾ насчитываетъ около восьми археологическихъ находокъ, изготовленныхъ изъ олова. Такъ какъ самородное олово на земной поверхности представляетъ большую рѣдкость, а оловянныя издѣлія и бронза съ различнымъ содержаніемъ олова въ періодъ древней культуры имѣли широкое распространеніе, то слѣдуетъ предположить, что въ указанный періодъ времени человѣкъ уже умѣть получить олово изъ его рудъ. Наиболѣе распространенной оловянной рудой въ прежнія древнія времена и въ настоящее время является оловянный камень ($Sn O_2$), богатые залежи которого и въ настоящее время имѣются въ Англіи, Австраліи, полуостровѣ Малаккѣ, Финляндіи, Богеміи, Галиціи, Нерчинскомъ округѣ, Алжирѣ и др. Другой весьма рѣдкой оловянной рудой является оловянный колчеданъ ($(Cu_2, Fe, Zn)_2 Sn S_4$), залежи которой рѣдко встречаются въ оловянныхъ жилахъ Корнвалліса и Богеміи.

⁷⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 59. 1908 г.

⁸⁾ " " , 25. " "

Наиболѣе древними по эксплоатаціи и выработкѣ олова являются британскія залежи. Такъ Diodarus⁹) за 30 л. Р. Х. говоритъ о нихъ: „На мысу Британіи, который называется Belerion'омъ (Cornwale), люди приготавляютъ олово, они добываютъ оловянную руду изъ каменистой земли, сплавляютъ и очищаютъ ее“. Затѣмъ тамъ же имѣется указаніе и на то, что это олово доставляется въ Галлію и въ Испанію (Марсель). Древній Египетъ получалъ свое олово изъ Азіи¹⁰). О важномъ оловянномъ центрѣ древняго міра повѣтствуетъ Plinius¹¹) „Олово драгоцѣннѣе свинца. Греки называютъ олово *kassiteros* и рассказываютъ, что его на судахъ доставляютъ съ Атлантическаго моря, и что суда построены изъ плетня и обтянуты кожей. Теперь знаютъ, что его находятъ въ Lusitani'и (Португаліи) и въ Galaci'и (Gallici'и въ Испаніи) въ песчаной, темнаго цвѣта землѣ на поверхности почвы, и что эту землю узнаютъ по ея тяжести. Рабочіе промываютъ песокъ и то, что осаждается внизъ, сплавляютъ въ печкѣ“. Такимъ образомъ въ послѣдней исторической датѣ имѣются даже указанія на способъ получения олова изъ оловяннаго камня — путемъ возстановленія при помощи простого очага.

Такимъ образомъ, на основаніи предыдущаго, можно заключить, что въ эпоху древней культуры человѣкъ умѣлъ добывать мѣдь и олово, широко пользовался ими и отличалъ ихъ отъ бронзы, на что ясно указываютъ многія надписи на предметахъ древняго Египта, Ассирии и Вавилоніи¹²⁾.

Весьма интересно для насть въ смыслѣ подтвержденія положенія о томъ, что чистая мѣдь и олово были извѣстны человѣку въ глубокой древности дошедшее до насть древне-сумерійское заклинаніе огня¹³⁾. Оно гласить такъ:

„Огонь герой въ странѣ благородной.

Храбрый, сынъ водной глубины, въ странѣ благородной.

Огонь, твое яркое свѣтящееся пламя

Дѣлаетъ свѣтъ въ долинѣ мрака.

Всякому, кто назоветъ имя, опредѣляетъ онъ судьбу.

Мѣди и олова плавитель ты еси.

Золота и серебра звонъ есть ты.

Богини Ninkasi товарищъ есть та

Digitized by srujanika@gmail.com

¹⁰⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 84. 1908 г.

¹¹⁾ Historia naturalis 34, 16, 47.

¹¹⁾ Historia naturalis 34, 16, 47.

¹²⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 85. 1908 г.

¹⁰⁾ F. Hommel. Die vorsemitischen Kulturen 277. 409. Скиндеръ. Бронза Стр. 86.

Въ данное время настъ интересуетъ вопросъ, что впервые было открыто на земной поверхности—бронза или ея составные части мѣдь и олово. Предположеніе, что бронза впервые была добыта человѣкомъ путемъ простого возстановленія и плавленія смѣшанной руды мѣди и олова не подтверждается данными послѣдняго периода, пока на земной поверхности только въ одномъ мѣстѣ въ Корнваллисѣ найдены смѣшанныя руды изъ мѣди и олова, изъ которыхъ можно получить бронзу съ содержаніемъ олова около 28% Sn, между тѣмъ какъ бронза археологическихъ раскопокъ крайне разнообразна по своему составу. Болѣе вѣроятно предположеніе, что первобытный человѣкъ сначала въ своемъ распоряженіи имѣлъ чистую мѣдь и олово, а послѣ изъ этихъ двухъ элементовъ въ различномъ составѣ древній человѣкъ получилъ бронзу; на первыхъ порахъ ему ярко бросилось въ глаза характерное измѣненіе въ цвѣтахъ окраски мѣди отъ прибавленія къ ней олова,—отъ ярко золотистаго до свѣтло сѣраго; но начиная употреблять подобную бронзу для различныхъ издѣлій, первобытный человѣкъ продѣлывалъ съ ней различные (обычныя для мѣди) манипуляціи въ огнѣ и невольно убѣдился въ положительныхъ преимуществахъ бронзы передъ чистой мѣдью. Чистая мѣдь въ силу того, что она при плавленіи сильно поглощаетъ CO, H и SO₂, не можетъ давать плотныхъ отливокъ, но бронза наоборотъ—обладаетъ прекрасными литейными свойствами и гораздо тверже мѣди. Не ускользнуло отъ наблюдательности первобытнаго человѣка и то, что бронза обладаетъ болѣе низкой температурой плавленія по сравненію съ мѣдью, и вообще эта температура плавленія постепенно уменьшается по мѣрѣ увеличенія содержанія олова въ мѣди. Обрабатывая бронзу въ огнѣ и случайно подвергнувъ ее при сильномъ нагрѣвѣ быстрому охлажденію въ водѣ, первобытный человѣкъ уловилъ и еще новое и весьма цѣнное свойство бронзы,—получать отпускъ и затѣмъ въ обратномъ смыслѣ по отношенію къ стали. Бронза при быстромъ охлажденіи становится темнѣе по цвѣту, звонче, но способна обрабатываться молоткомъ. Пользуясь послѣднимъ свойствомъ бронзы первобытный человѣкъ началъ смѣло готовить изъ нея различные, весьма тонкія, украшенія домашнаго обихода. Многія археологическія находки древняго міра были несомнѣнно обработаны молоткомъ, а между тѣмъ онѣ содержатъ весьма значительное содержаніе олова, при которомъ бронза при обычныхъ условіяхъ обработки отличается значительной хрупкостью и не можетъ такъ обрабатываться. Такъ Скиндеръ¹⁴⁾ приводитъ ниже слѣд-

¹⁴⁾ Скиндеръ. Бронза. Стр. 88. 1908 г.

дующій анализъ археологическихъ клиновъ мечей, проволоки, жести, которые съ несомнѣнностью подтверждаютъ только что сказанное:

Мѣсто находки.	Cu.	Sn.	Zn.	Pb.	Fe.	Sb.	As.	Ni.	S.
К л и н к и м е ч е й .									
Германия.									
Rein	79,19	15,55	Сл.	5,13	0,13	Сл.	—	Сл.	—
Chur	82,68	15,87	1,02	Сл.	0,83	—	0,10	—	
Hallstädter See	83,74	11,38	2,75	0,43	Сл.	0,78	Сл.	0,92	Сл.
Tarnow	84,16	15,84	—	—	—	—	—	—	—
Schönhof	85,00	15,00	—	—	—	—	—	—	—
Hannover	83,74	15,11	—	Сл.	Сл.	Сл.	—	1,15	Сл.
Lüneburg	71,47	28,30	—	—	Сл.	Сл.	Сл.	0,23	—
Лондонъ	89,69	9,58	—	—	0,33	—	—	Сл.	—
П р о в о л о к а .									
Прибалтійскія губерніи	85,75	4,78	7,50	1,50	—	—	—	—	—
Holstein	84,61	12,13	Сл.	2,71	0,12	Сл.	—	0,43	Сл.
Zerbst	90,39	7,40	1,71	Сл.	0,10	—	—	0,41	—
Ж е с т ь .									
Египетъ (изъ гробницы)	75,24	13,15	—	11,40	Сл.	—	—	0,21	—
Hallstadt	87,39	11,05	—	0,61	0,19	—	—	0,63n	0,13Ag
Nenenburger See	92,94	6,71	—	0,16	0,04	—	—	0,15	—
Керчъ	66,80	21,70	—	11,36	0,09	—	—	—	—

Такимъ образомъ на основании предыдущаго можно утверждать, что первобытный человѣкъ сначала въ своемъ распоряженіи имѣлъ мѣдь и олово, послѣ изъ нихъ получилъ бронзу, замѣтилъ ея хорошія отличительныя литейныя свойства (по сравненію съ мѣдью) и началъ примѣнять ее для всевозможныхъ отливокъ и издѣлій домашняго обихода, примѣняя для этого каменные тигли, затѣмъ горшки и песчаныя формы, на что имѣется указаніе сохранившееся до насъ въ археологическихъ надписяхъ отъ древнихъ египтянъ и сумерійцевъ¹⁵⁾. Попутно отъ первобытнаго человѣка не ускользнуло и весьма цѣнное свойство бронзы—способность обрабатываться молоткомъ послѣ сильнаго нагрѣва и быстраго охлажденія, и онъ воспользовался этимъ свойствомъ бронзы и началъ готовить изъ нея изящныя, тонкія украшенія домашняго обихода, которая нерѣдко имѣютъ на своей поверхности яркія слѣды обработки молоткомъ. Мѣдь съ оловомъ соединяется въ довольно широкихъ предѣлахъ и даетъ бронзѣ различные механическія свойства и весьма различную окраску. Температура плавленія бронзы по мѣрѣ увеличенія содержанія олова постепенно уменьшается и приближается къ температурѣ плавленія чистаго слова.

Такимъ образомъ при содержаніи олова 0,92% плавится при 1076,9° С.

$$\begin{aligned}
 &\text{при } 2,7\% \text{ Sn} \quad — \quad 1065,5^{\circ} \text{ C.} \\
 &” \quad 5,69\% \text{ ”} \quad — \quad 1044,6^{\circ} \text{ ”} \\
 &” \quad 10,78\% \text{ ”} \quad — \quad 1000,4^{\circ} \text{ ”}
 \end{aligned}$$

15) Кинбергъ. Бронза Стр. 94.

при 18,43% Sn	—	909,6° C.
" 26,24%"	—	788,8° "
" 30,12%"	—	757,7° "
" 33,66%"	—	738,8° "
" 35,91%"	—	734,3° "
" 37,50%"	—	730,8° "
" 39,70%"	—	724,5° "
" 42,27%"	—	714,9° "
" 45,03%"	—	702,8° "
" 54 47%"	—	655. и т. д.

По мѣрѣ увеличенія содержанія олова въ мѣди значительно измѣняются механическія свойства послѣдней. По изслѣдованіямъ Thurston'a¹⁶⁾, крѣпость мѣди отъ прибавленія 4% олова увеличивается на 16%, а отъ прибавленія же 18% олова — на 30%. Если же количество олова въ бронзѣ будетъ возрастать, то крѣпость сплава значительно уменьшается. При содержаніи олова до 17% предѣлъ упругости бронзы составляетъ 50—60% коэф. крѣпости; съ увеличеніемъ содержанія олова предѣлъ упругости повышается и при 25% олова предѣлъ упругости и коэф. крѣпости бронзы равны. Твердость, по мѣрѣ увеличенія содержанія олова въ сплавѣ, сначала все возрастаетъ. Сплавъ съ 28% олова уже съ трудомъ берется напильникомъ. Но достигнувъ наивысшей твердости, сплавъ при дальнѣйшемъ повышеніи содержанія олова начинаетъ умягчаться, постепенно приближаясь по твердости къ чистому слову. Также и вязкость сплава сначала понижается, а затѣмъ увеличивается. Сплавъ съ 4,75% олова еще куется и плющитъся въ холодномъ состояніи; сплавъ же, содержащій выше 5% олова, куется только при нагрѣвѣ до краснаго каленія. Съ приближеніемъ содержанія олова къ 15% увеличивается твердость и хрупкость; такие сплавы вовсе не куются ни въ холодномъ, ни въ нагрѣтомъ состояніи¹⁷⁾. Удѣльный вѣсъ бронзы 8,95 въ среднемъ.

На сплавахъ бронзы легко можно прослѣдить красящую способность олова; сплавъ съ 10% олова, въ обработанномъ видѣ, имѣеть красновато-желтую окраску, а съ 40% олова — бѣло-желтую, при 40% олова — почти бѣлую окраску.

Всѣ бронзы обладаютъ свойствомъ ликваціи, а поэтому вездѣ, где требуется получить плотное литье, необходимо отливку производить въ быстро охлаждающія механическія формы. Бронзы окисляются меньше чистой мѣди, болѣе тверды, а нѣкоторые изъ нихъ и болѣе крѣп-

¹⁶⁾ R. H. Thurston. Report on a preliminary investition of the properties of the copper tin alloys. Washington. 1879 г.

¹⁷⁾ Кнабе. Литейное дѣло. Стр. 211. 1900 г.

ки и плотны, чѣмъ мѣдь. Желая бронзѣ сообщить извѣстную вязкость, ее нужно нагрѣть и быстро охладить, при этомъ бронза получитъ и большую плотность. Къ бронзѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда ее приходится обрабатывать рѣзцомъ, прибавляется незначительное количество свинца; бронза съ примѣсью свинца легче обрабатывается рѣзцомъ, стружки отдѣляются свободно и обработанная поверхность получаетъ лучшій видъ. Но примѣсь свинца къ бронзѣ увеличиваетъ ея склонность къ ликваціи, а поэтому должна быть незначительна. Съ цѣлью уменьшить явленіе ликваціи, къ бронзѣ иногда прибавляютъ цинкъ; цинкъ придаетъ бронзѣ нѣжный золотистый оттѣнокъ, но увеличиваетъ ея хрупкость.

Составы бронзъ, встрѣчающихся на практикѣ, очень разнообразны. вслѣдствіе чего бронзы имѣютъ различное назначеніе и носятъ различные названія.

Такъ орудійная бронза (пушечный металль) содержитъ отъ 89 до 91% мѣди и отъ 11 до 9% олова и имѣеть желтоватый цвѣтъ. Коэф. крѣпости 20—27 kg/qmm. Орудійная бронза, какъ показываетъ ея назначеніе, должна быть прочна и тверда; изъ опытовъ найдено, что такими качествами сплавъ обладаетъ только тогда, когда количество олова не превышаетъ 9—11% и когда нѣтъ другихъ примѣсей, какъ-то цинка или свинца; почему примѣшиваніе къ орудійной бронзѣ цинка или свинца, ради дешевизны самой бронзы или ради большей легкости обработки рѣзцомъ, надо тщательно избѣгать.

Въ слѣдующей таблицѣ приведенъ средній составъ орудійной бронзы различныхъ странъ, широко примѣнявшихъ бронзу для отливки пушекъ:

	Cu.	Sn.	Fe.
Прусскія орудія	90,90	9,10	—
Французскія орудія	90,00	10,00	—
Англійскія орудія	89,30	10,70	—
Русскія пушки 1819 г.	88,61	10,76	0,69

Колокольная бронза должна быть твердой и вязкой, чтобы издавать хороший звукъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не претерпѣвать измѣненій отъ ударовъ языка. Обыкновенный составъ колокольной бронзы колеблется около 20—23 частей олова на 80—77 частей мѣди. Случайные примѣси, которая очень часто встрѣчаются въ колокольной бронзѣ (сурьма, цинкъ, свинецъ и др.), безусловно вредны, ибо онѣ ухудшаютъ качество бронзы. Даже примѣсь серебра, которое обыкновенно прибавляется къ бронзѣ ради звучности колокола, ни только не вносить въ металль какихъ либо улучшающихъ качествъ, но, судя по опытамъ


завода Марси въ Лондонѣ, уменьшаетъ звучность сплава. Японцы въ колокольный сплавъ прибавляютъ немного цинка и желѣза; японскіе литые колокольчики, отличающіеся особою звучностью, приготавляются изъ сплава 10 ч. мѣди, 4 ч. олова, $\frac{1}{2}$ ч. цинка и $\frac{1}{2}$ ч. желѣза.

Въ наиболѣе распространенныхъ составахъ колокольныхъ бронзъ рѣдко встречаются другія примѣси, бронзы состоять только изъ мѣди и олова. Въ слѣдующей таблицѣ приведенъ составъ подобныхъ колокольныхъ бронзъ довольно древняго періода по происхожденію.


Колоколь изъ Reichenhall	Cu	Sn	1260 г.
	76,00	24,00	
Колоколь изъ Ronen	76,00	22,30	XII ст.
Колоколь изъ Гонгъ-Гонга	78,00	22	—

Въ колокольныхъ бронзахъ въ чистомъ видѣ нерѣдко, какъ это видно изъ предыдущаго, въ качествѣ улучшающей примѣси прибавляется цинкъ и желѣзо. Желѣзо прибавляется къ бронзѣ въ видѣ желѣзо-цинковаго сплава.

Примѣненіе желѣзо-цинковаго сплава въ качествѣ элемента присаживаемаго къ бронзамъ съ цѣлью перевести въ послѣднія незначительное количество желѣза впервые было сдѣлано Дикомъ для получения особаго „Дельта“ металла, названнаго такъ по его имени. По мнѣнію Дика цинкъ съ желѣзомъ при продолжительномъ нагревѣ при температурахъ $700-800^{\circ}$ С даетъ сплавъ около 8% Fe. Затѣмъ Bertier¹⁸⁾, изучая процессъ цинкованія листоваго желѣза по способу Lorel'я, замѣтилъ, что въ цинковой ваннѣ съ теченіемъ времени по мѣрѣ продолженія процесса на днѣ откладывается значительное количество кристалловъ цинковаго сплава съ желѣзомъ. Составъ такого сплава по анализу, сдѣланному Bertier оказался:



F. C. Calvest и R. Jonson,¹⁹⁾, анализируя подобный сплавъ, получающійся въ видѣ осадка въ цинковой ваннѣ при производствѣ оцинкованнаго желѣза, нашли, что составъ такого желѣзо-цинковаго сплава колеблется около



¹⁸⁾ P. Bertier, „Sur deux alliages de zinc et de fer obtenus dans la fabrikation du fer galvanise“. Ann. des Mines. T. XVII. 1840. p. 652.

¹⁹⁾ F. C. Calvest et R. Jonson. Ann. de chimie et de physique. T. XLV. 1858. p. 454.

Далѣе Le Chatelier²⁰⁾, приготавляя сплавъ указаннымъ выше способомъ, но обрабатывая его растворомъ хлористаго цинка, который удаляетъ избытокъ чистаго цинка, выдѣлилъ почти чистые кристаллы желѣзо-цинковаго сплава и анализомъ нашелъ, что составъ такого сплава соотвѣтствуетъ формулѣ $Fe\ Zn_{10}$, требующей 7,87% Fe, съ температурой плавленія около 750° C. Наконецъ въ 1906 г. Вологдинъ²¹⁾ въ лабораторіи Le Chatelier снова изслѣдовалъ желѣзо-цинковый сплавъ и вполнѣ подтвердилъ выше приведенныя данныя Le Chatelier.

Съ цѣлью освѣтить вопросъ о вліяніи желѣза, какъ примѣси, на качество колокольныхъ бронзъ въ металлографической лабораторіи и механическихъ мастерскихъ Томскаго Технологического Института приготавлялись нами чистыя колокольные бронзы, а затѣмъ колокольные бронзы съ примѣсью цинка и съ примѣсью цинка и желѣза. Желѣзо-цинковый сплавъ для подобной присадки готовился путемъ долгаго плавленія цинка въ смѣси съ мягкимъ желѣзомъ въ герметическихъ закупоренныхъ тигляхъ при температурахъ 800—900° C. Процессъ плавленія длился 2—3 часа при указанной температурѣ, и по окончаніи его послѣ охлажденія частицы желѣзо-цинковаго сплава получались въ нижней части тигля и имѣли явно кристаллическое строеніе. Попытка выливать изъ тигля сплавъ послѣ плавленія для отданія цинка и частицъ желѣзо-цинковаго сплава отъ оставшихся частицъ мягкаго желѣза успѣха не имѣла, а одинъ разъ сопровождалась сильнымъ разбрзгиваніемъ жидкаго металла.

Средній составъ полученнаго желѣзоцинковаго сплава былъ весьма близокъ къ указанному выше Le Chatelier. Для опытовъ постепенно готовились сначала чистыя колокольные бронзы, затѣмъ бронзы, съ примѣсью цинка и наконецъ съ примѣсью цинка и желѣза. Составъ такимъ образомъ полученныхъ колокольныхъ бронзъ въ нѣсколько округленныхъ цифрами былъ слѣдующій (округлены десятичные знаки).

% содерjаніе.	Cu	Sn	Zn	Fe
1 плавка.	74,47	25,53	—	—
2 плавка.	78,8	21,2	—	—
3 плавка.	79,74	20,26	—	—
4 плавка.	66,7	26,7	6,6	—
5 плавка.	66,8	26,2	6,98	0,62
6 плавка.	73,1	20,1	6,12	0,68

²⁰⁾ Вѣстник О-ва Технологовъ 1906. Стр 419.

²¹⁾ Le Chatelier. Notice sur les. traveaux scientifiqnes. 1897 p. 94.

Получить большее содержаніе желѣза въ колокольныхъ бронзахъ не удалось, а затѣмъ и полученные сплавы съ примѣсью желѣза не отличаются хорошими литейными свойствами; несмотря на всѣ принятые мѣры предосторожности и неоднократное плавленіе съ большимъ трудомъ удавалось получить плотные хорошие образцы. Бронзы, надо полагать, подъ вліяніемъ цинка и желѣза значительно сильнѣе поглощаютъ газы, вслѣдствіе чего отливки получались пузыристыми. Образцы 5 плавки получились настолько тверды, что ихъ не удалось обработать рѣзцомъ для механическихъ испытаній. Что касается внутренняго строенія полученныхъ бронзъ, то прилагаемая таб. I даетъ довольно ясное представленіе объ измѣненіи такого строенія подъ вліяніемъ химического состава, ибо условія охлажденія для всѣхъ бронзъ были приблизительно одинаковы (медленное охлажденіе въ сухихъ формахъ послѣ отливки).

Бронза 1-й плавки (фиг. 1) имѣеть весьма неоднородное строеніе, — выдѣленіе частицъ болѣе богатыхъ по содержанію олова ярко замѣтно. Вслѣдствіе значительной ликваціи можно наблюдать направленіе осей кристаллизациі. Выдѣленіе окисловъ мѣди въ видѣ черныхъ точекъ можно наблюдать по всему полю шлифа. Травленіе всѣхъ шлифовъ было произведено бромной водой.

Бронза 2-й плавки (фиг. 2) по строенію довольно близко напоминаетъ бронзу 1-й плавки, но явленія ликваціи въ ней замѣтны слабѣй. Подъ большимъ увеличеніемъ можно наблюдать, что выдѣлившіяся частицы сплава (блѣлая пятна на фотографії) имѣютъ сложное строеніе въ зависимости отъ содержанія олова.

3-й сплавъ (фиг. 3) оказался наиболѣе однороднымъ по строенію по сравненію съ предыдущимъ; у него имѣется мелкая связующая сѣтка, и крупныхъ выдѣленій зеренъ ликваціи не замѣтно.

4-й сплавъ (фиг. 4) былъ приготовленъ по рецепту весьма близкому къ ранѣе указанному для японскихъ бронзъ съ примѣсью желѣза и цинка, при чемъ доля желѣза была замѣнена цинкомъ. Сплавъ весьма твердъ, съ большимъ трудомъ поддается обработкѣ рѣзцомъ, дѣленіе на бронзу и латунь отчетливо замѣтно на шлифѣ, причемъ частицы латуни въ видѣ мелкихъ кружковъ выдѣляются среди частицъ бронзы, строеніе же частицъ самой бронзы весьма плотное со слабымъ дѣленіемъ на отдельныя доли.

Бронза 5-й плавки (фиг. 5) отличается отъ предыдущей только тѣмъ, что часть цинка замѣнена желѣзомъ, для чего къ бронзѣ прибавлялся желѣзо-цинковый сплавъ ранѣе указанного состава, и бронза долго выдерживалась при высокихъ температурахъ послѣ плавле-

нія съ цѣлью удалить часть избыточного цинка присадки. Въ резуль-татѣ получалась бронза весьма твердая и хрупкая, напоминающая стро-еніе бронзъ съ незначительнымъ содержаніемъ фосфора. На общей плотной массѣ шлифа замѣтно выдѣленіе тонкихъ нѣжныхъ волоконъ и прожилокъ, очевидно, другого состава, чѣмъ основная масса поля шлифа. Кромѣ этого на полѣ шлифа ярко замѣтны плоскости спай-ности отдѣльныхъ большихъ кристалловъ, причемъ эти плоскости спай-ности представляютъ изъ себя щели, наполненные веществомъ чер-наго цвѣта.

Бронза 4-й, 5-й и 6-й плавки плавилась подъ прикрытиемъ изъ слоя магнезіи и золы.

Бронза 6-й плавки (фиг. 6) по составу приближается къ брон-замъ 3-й плавки съ замѣною части мѣди цинкомъ и желѣзомъ. Ос-новная масса шлифа имѣетъ слегка розоватый оттѣнокъ и небольшія вкрапленія вещества чернаго цвѣта. Выдѣлившіеся частицы бронзы (бѣлые пятна на фотографії) довольно равномерно разсѣяны по по-лу шлифа. По внѣшнему виду строеніе частицъ послѣдней бронзы напоминаетъ близко художественную бронзу, приготовленную по ре-цепту Elster'a.

Механическія испытанія только что разсмотрѣнныхъ бронзъ дали слѣдующіе результаты: процентное удлиненіе для всѣхъ бронзъ весь-ма близко къ 0, а коефиціентъ разрыва средній изъ четырехъ или пяти пробъ имѣлъ слѣдующія значенія:

1-я плавка	18,17	kg/q. mm.
2-я плавка	16,58	" "
3 я плавка	21,36	" "
4-я плавка	17,82	" "

5-я плавка не испытывалась, ибо вслѣдствіе значительной твер-дости и хрупкости нельзя было изготовить образцовъ.

6-я плавка 20,24 kg./q.mm

Такимъ образомъ изъ чистыхъ колокольныхъ бронзъ съ лучшими механическими свойствами оказалась бронза 3-й плавки. Бронзы, при-готавленные весьма близко къ рецепту японскихъ колокольныхъ бронзъ, имѣли слабыя механическія свойства. Наконецъ, замѣна части мѣди въ 3-й плавкѣ цинкомъ и желѣзомъ не улучшила механическихъ свой-ствъ этой бронзы.

Затѣмъ бронза въ недалекомъ прошломъ имѣла большое распростра-неніе для приготовленія различныхъ зеркалъ и известна подъ назва-ніемъ зеркальной бронзы. Бронза для этой цѣли должна быть твер-дой, обладать хорошей способностью къ полировкѣ и не тускнѣть со-

временемъ. Такими качествами обладаетъ бронза съ примѣсью 30 33% олова. Были попытки прибавлять къ зеркальной бронзѣ мышьякъ и никель, но не увѣнчались успѣхомъ, сплавъ быстро тускнѣетъ отъ налета пѣтъ кислородныхъ и сѣристыхъ соединеній этихъ металловъ. Средній химическій составъ зеркальной бронзы встрѣчающейся въ данное время приведенъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

	Cu	Sn	As
Зеркальный металль Edward'a	64,00	32,00	4,0%
Зеркальный металль Otto	68,50	31,50	—
Зеркало телескопа Mudge'a	68,52	31,18	—
Зеркало телескопа Ross'a	67,00	33,00	—

Наконецъ бронза вообще имѣетъ весьма широкое распространеніе для отливки художественныхъ издѣлій и для отливки всевозможныхъ машинныхъ подѣлокъ. Не останавливаясь на весьма широкомъ и разнообразномъ классѣ машинныхъ бронзъ, который довольно подробно изложенъ въ нашемъ курсѣ „Металлические сплавы“ изданіе 1910 г., скажемъ нѣсколько словъ о художественныхъ бронзахъ. Прелестныя качества бронзы, большое сопротивленіе атмосферному вліянію и механическому изнашиванію, а также способность легко заполнять тонкія изящныя формы отливки и легко обрабатываться рѣзцомъ были извѣстны еще въ глубокой древности. Такъ еще въ эпоху древнегреческой культуры для отливки памятниковъ и статуй употреблялась оловянная бронза, причемъ нерѣдко олово замѣнялось свинцомъ (свинецъ считался тогда низшимъ сортомъ олова). Ко времени римскихъ императоровъ въ составъ бронзы началъ входить третій металль — цинкъ²²⁾). Въ настоящее время въ художественную бронзу также вводятъ цинкъ и иногда даже въ большемъ количествѣ, чѣмъ олово. Примѣсь свинца и цинка къ художественной бронзѣ съ одной стороны даже желательна: первый дѣлаетъ бронзу болѣе мягкой и легче поддающейся обработкѣ рѣзцомъ, второй — уменьшаетъ ликвацію бронзы; но оба металла являются вредными примѣсями, если надо отлитъ предметъ, который долженъ подвергаться атмосферному вліянію. Въ послѣднемъ случаѣ требуется, чтобы золотистый или желтовато-красный цвѣтъ свѣжаго литья постепенно переходилъ бы въ нѣжный коричневый основной цвѣтъ съ зеленымъ налетомъ, состоящій изъ такъ называемой патины; а слой патины, какъ извѣстно, состоитъ изъ углекислыхъ соединеній мѣди. Слѣдовательно, съ указанной точки зрѣнія тѣмъ слой патины будетъ лучше и долговѣчнѣе, чѣмъ будетъ больше

²²⁾ Ледебуръ. Мех. Тех. Стр. 20. 1900 г.

мѣди въ бронзѣ; примѣсь же цинка и свинца въ бронзѣ сообщаетъ патинѣ слегка грязно-буроватый цвѣтъ, что крайне нежелательно.

Какъ особенно пригодный для отливки статуй, которая должны стоять на открытомъ воздухѣ, Elster²³⁾ предлагаетъ такой сплавъ: 86^{2/3} мѣди, 6^{2/3} олова, 3^{1/3} свинца и 3^{1/3} цинка. Дѣйствительно, анализъ статуй прошлыхъ столѣтій, хорошо сохранившихся до настоящаго времени, вполнѣ подтверждаетъ предлагаемый сплавъ Elster'a²⁴⁾.

Такимъ образомъ, кратко резюмируя выше изложенное, приходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1). Бронза была известна въ глубокой древности. Первобытный человѣкъ сначала имѣлъ въ своемъ распоряженіи чистую мѣдь и олово и послѣ путемъ опытааго перемѣшиванія этихъ двухъ элементовъ получилъ различныя разновидности бронзъ, постепенно улучшиль ихъ свойства и широко утилизировалъ ихъ для своихъ цѣлей.

2). Изъ чистыхъ колокольныхъ бронзъ наилучшими механическими свойствами отличается бронза съ содержаніемъ олова около 20%.

Бронзы, приготовленныя по рецепту весьма близкому для японскихъ колокольныхъ бронзъ, по сравненію съ обыкновенными колокольными бронзами, имѣютъ меньшій коэффиціентъ разрыва, тверже послѣднихъ и, повидимому, значительно сильнѣе поглощаютъ газы при отливкахъ.

4). Примѣсь желѣза и цинка къ колокольнымъ бронзамъ лучшаго состава (около 20% олова) съ замѣною этими примѣсями части мѣди не улучшаетъ механическихъ и литейныхъ свойствъ бронзы.

Относительно опытныхъ изслѣдованій въ послѣдней половинѣ, касающихся присадки желѣза и цинка къ бронзѣ, не мѣшаетъ оговориться, что для окончательного решенія по этому вопросу необходимо произвести еще болѣе обширныя изслѣдованія, чѣмъ это было возможно сдѣлать въ механическихъ мастерскихъ Института.


²³⁾). Dinglers Polytechnisches Journal. 212 | 157

²⁴⁾). Ледебуръ. Мех. Тех. Стр. 21. 1900 г.


Таблица I.



Фиг. 1. 1×100.



Фиг. 2. 1×100.



Фиг. 3. 1×100.



Фиг. 4. 1×100.



Фиг. 5. 1×100.



Фиг. 6. 1×100.