

И. В. ГЕБЛЕР и Г. А. ЗИЛЬБЕРГ

К ВОПРОСУ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ
КУЗНЕЦКИХ УГЛЕЙ
ПРИ ИХ ОКИСЛЕНИИ

ТОМСК

1929

К вопросу об изменении некоторых кузнецких углей при их окислении.

Выветривание и окисление каменных углей при более или менее продолжительном их хранении в значительной степени может изменять их свойства. Эти процессы, понижая, вообще говоря, качество углей, при более энергичном темпе приводят к самовозгоранию.

Уголь способен поглощать значительное количество кислорода; вначале, при обычной температуре, это является физическим процессом: кислород адсорбируется углем; в дальнейшем часть адсорбированного кислорода, находясь в тесном соприкосновении с углем, входит в химическое соединение с органической массой угля, что приводит к образованию окисленных органических соединений с выделением воды и углекислого газа. Такой процесс сопровождается выделением тепла, что интенсифицирует реакцию окисления. При этом, обыкновенно, наблюдается понижение теплотворной способности углей и уменьшение способности к спеканию для углей спекающихся, изменяется, также, выход и характер летучих продуктов, выделяющихся при сухой перегонке угля.

В связи с этим представляет особый интерес вопрос об окислении и соответствующем изменении коксовых углей при хранении их на воздухе, особенно в том случае, если почему либо угли не сразу после их добычи могут поступать на коксование, а подлежат, например, перевозке к коксовым заводам, удаленным от рудников и более или менее продолжительному хранению, долженствующему компенсировать неравномерность доставки.

В связи с отсутствием определенных представлений о химическом составе органической части каменного угля, который все-же нужно считать чрезвычайно сложным, в настоящее время, несмотря на ряд работ, в З. Европе и Америке, посвященных вопросам окисления и самовозгорания углей, сущность этих процессов остается мало выясненной и взгляды различных авторов нередко являются диаметрально противоположными, как это можно видеть, например, из статьи инж. Н. М. Караваева *), где приводится обзор отдельных работ и резюмируются вытекающие из них выводы. На основании этих материалов можно заключить, что несмотря на довольно значительное количество фактического материала, по отношению к различным углям, не имеется таких обобщений, которые давали бы возможность делать определенные суждения относительно изменяемости углей при хранении их на воздухе, на основании элементарного состава и тех их свойств, которые определяются обычным техническим анализом. В связи с этим, для характеристики углей в отношении их способности к окислению, необходимо исследовать каждый уголь в отдельности, что может быть сделано или путем наблюдений изменений свойств угля в естественных условиях хранения в штабелях на открытом воздухе, на что требуется, вообще говоря, много времени, или же путем, так сказать,

*.) Известия Технотехнич. Института, 1925 № 8, с. 57.

утирированного окисления в лаборатории, подвергая уголь в соответствующей обстановке действию кислорода воздуха при повышенной температуре, при этом время исследования значительно сокращается, получаемые же данные могут представить интересный материал и дать для различных углей вполне сравнимые числовые характеристики.

Таким именно способом исследовались некоторые американские угли при температуре от 25 до 110° в аппарате, предложенном для этой цели проф. Уайтом *).

Данная работа является попыткой осветить в этом отношении некоторые из углей Кузнецкого бассейна.

Для наблюдений над изменением углей при хранении их на воздухе нами были взяты угли трех типов: Волковский пласт Кемеровского месторождения, Внутренний третий и четвертый Прокопьевского месторождения из партии углей, предназначавшихся к опытному коксование на Кемеровском химическом заводе. Время добывчи углей—около недели до начала наблюдений,

Волковский уголь был взят двух сортов: остаток при просеивании на сите 10 мм. и все что прошло под сито. Два другие угля в их естественной крупности. Наблюдения велись в течение 4-х летних месяцев; угли были положены во дворе завода в кучи площадью каждая 1 $\frac{1}{2}$ кв. метра и высотою 0,7 мтр.

Из таблицы 1-й виден состав, взятых для исследования углей; зола, летучие, выход кокса и сера в этой и в следующих таблицах вычислены в % на сухое вещество угля; данные элементарного анализа и теплотворная способность—на органическую массу. Анализы производились обычными способами.

Таблица 1.

| У Г Л И | Зола | Летучие | Кокс | Сера | Характер кокса | C | H | N | O | Теплотвор- ная способ- ность |
|---|------|---------|------|------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------------------------------------|
| Волковский пласт на сите 10 мм | 6.2 | 22.1 | 77.9 | 0.58 | Низкий, черный, твердый | 85.68 | 4.79 | 1.83 | 6.86 | 8267 |
| Волковский пласт под сите 10 мм | 8.5 | 23.9 | 76.1 | 1.10 | Низкий, черный, твердый | 83.32 | 4.86 | 2.00 | 8.57 | 8349 |
| Внутренний 3-й пласт | 5.5 | 17.5 | 82.5 | 0.35 | Высокий, сплавленный, стально-серый | 85.30 | 4.56 | 2.46 | 7.31 | 8571 |
| Внутренний 4-й пласт | 8.0 | 19.6 | 80.4 | 0.40 | Высокий, сплавленный, стально-серый | 87.73 | 4.90 | 2.49 | 4.46 | 8585 |

*) Industrial and Enginaring Chemistry, февраль, 1925 г.—цитир. по ст. А. М. Гладышевна: „Уголь и железо“ 1926 № 14.


В указанных выше условиях угли были предоставлены лежанию с 18/VI по 28/X; за этот период несколько раз производились определения летучих и теплотворной способности в средних пробах углей; данные этих определений приводятся в нижеследующих таблицах и выражены графически на диаграммах 1—8.

Таблица 2.

Волковский пласт на сите 10 м.м.

| Время определений | 18/VI | 19/VII | 30/VII | 14/VIII | 21/VIII | 28/VIII | 28/IX | 28/X |
|------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| Летучие вещества | 22.1 | 22.5 | 22.0 | 20.06 | 21.1 | 22.0 | — | 22.8 |
| Теплотворная способность . . | 8267 | 8251 | — | — | 8176 | 8111 | 8080 | 8075 |

Как видно, в отношении летучих веществ, уголь не изменился. Падение теплотворной способности составляет 2,4% (диагр. № 1); что



Диагр. № 1. Падение теплотворной способности Волковского угля на сите 10.


касается спекаемости, то оказалось, что через 40 дней уголь слабо спекался, а через 68 дней—способность к спеканию была совершенно утрачена.

Таблица 3.

Волковский пласт под сите 10 м.м.

| Время определений | 18/VI | 19/VII | 30/VII | 14/VIII | 21/VIII | 28/VIII | 28/IX | 28/X |
|------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| Летучие вещества | 23.9 | 24.0 | 21.6 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 24.0 | 24.8 |
| Теплотворная способность . . | 8349 | 8202 | — | — | — | 8171 | 8157 | 8105 |

Здесь также можно считать, что летучие не изменились. Теплотворная способность упала на 2,3% (диагр. № 2). Через 30 дней уголь слабо спекался и через 54 дня кокс получался порошкообразный.



Диагр. № 2. Падение теплотворной способности Волковского угля под сито 10 мм.

Таблица 4.

Внутренний 3-й пласт.

| Время определений | 18/VI | 19/VII | 30/VII | 14/VIII | 21/VIII | 28/VIII | 28/IX | 28/X |
|------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| Летучие вещества | 17.5 | 17.7 | 18.9 | 17.2 | 17.7 | 17.0 | 18.8 | 18.2 |
| Теплотворная способность . . | 8571 | 8562 | 8571 | — | — | 8569 | 8571 | 8580 |

Таблица 5.

Внутренний 4-й пласт.

| Время определений | 18/VI | 19/VI | 30/VII | 14/VIII | 21/VIII | 28/VIII | 28/IX | 28/X |
|------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| Летучие вещества | 19.6 | 18.2 | 19.5 | 20.1 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 20.4 |
| Теплотворная способность . . | 8585 | 8548 | 8522 | — | — | 8531 | 8523 | 8525 |

Способность к спеканию для углей пластов внутреннего 3-го и внутреннего 4-го осталась неизменной, таким образом эти угли являются стойкими и не поддаются заметным изменениям при хранении на воздухе в течение 4-х месяцев.

Опыты исследования углей путем интенсивного окисления производились в следующих условиях.

Аппарат, употреблявшийся для этой работы, представлял собою коробку из жести шестиугольного сечения, через которую проходит стеклянная трубка, соединенная с рядом поглотительных приборов для CO_2 и H_2O , выделяющихся, как продукты окисления угля. Внутри коробки расположены угольные электрические лампочки. Поступающий из газометра воздух, прежде чем попасть в трубку, проходит обычные поглотители для очистки от примесей. Установив требуемую темпера-

туру в аппарате— 110° С, вносили в трубку в аллюминиевой лодочке навеску угля. Заранее уголь высушивается в атмосфере азота. Через каждые два-три дня взвешиваются лодочки с углем для определения привеса в угле и поглотители. Скорость пропускаемого воздуха для всех опытов одинакова. Температура во время опыта колебалась в пределах 2° в ту и в другую сторону. В таком аппарате легко поддерживать постоянную температуру в течение продолжительного времени. (См. прил. фотогр.)

Для опытов в этом приборе брались угли Волковского и Кемеровского пластов Кемеровского рудника и Внутренний 4-й Прокопьевского месторождения. Пробы этих углей были взяты из пластовых забоев; техника взятия пробы была такова: по всей мощности пласта вырубалась канавка шириной 4—5 сантиметров; отколотый уголь из канавки попадал в железный савок, следовавший непосредственно за кайкой. Проба весом 3—4 килогр. тщательно перемешивалась и измельчалась; отобранныя от этой массы средняя проба шла в работу.

Таблица № 6 характеризует состав взятых углей.

Таблица 6.

Угли.

| У Г Л И | Влага | Зола | Летучие | Кокс | Сера | Характер кокса | C | H | N | O | Теплотворная способность |
|--|-------|------|---------|------|------|----------------------------------|-------|------|------|------|--------------------------|
| Кемеровский пл. сев. квер. уклон № 2 основ. штрек № 1, марка „ПЖ“ *) . . | 5.1 | 9.5 | 28.3 | 71.7 | 0.56 | Сплавленный | 78.93 | 4.85 | 2.09 | — | 8305 |
| Волковский марка „ПС“ | 5.7 | 5.5 | 22.4 | 77.6 | 0.56 | Низкий, черный, твердый | 85.83 | 4.67 | 1.93 | 6.99 | 8244 |
| Внутренний 4-й марка „К“ | 7.4 | 8.4 | 17.7 | 82.3 | 0.41 | Сплавлен. вспучен. стально-серый | 87.63 | 4.85 | 2.55 | 4.54 | 8696 |

В таблицах № № 7, 8 и 9 приведены результаты взвешивания при нагревании угля при температуре 110° .

В столбце 1-м привес угля в процентах, во 2 и 3-м потеря углем выделившихся воды и углекислоты в процентах; в 4 и 5-й потеря Н и С, перечисленные из H_2O и CO_2 ; в 6 и 7-й потеря в процентах Н и С от первоначально заключавшихся в угле.


Из диаграмм № 3, 4 и 5 иллюстрирующих цифры данной таблицы видно что в течении 45 суток из угля, подвергавшегося действию воздуха при температуре 110° выделилось 3,06% углекислого газа и 6,18% воды, считая на абсолютно сухой уголь. Это составляет потерю в 0,69% Н и 0,81% С. Одновременно с этим вес угля увеличился на 4,53%. Потеря от первоначально заключавшегося в угле водорода составляет 15,7% и углерода 1,00%.

*) Марки углей взяты из докладной записки Центральной лаборатории Кемеровского Комбината Тресту Сибуль.


Таблица 7.

Волковский уголь при температуре 110°.


| ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|--|---------|
| | Привес угля в % % | Потеря углем | | П о т е р я | | Потеря от первон. име- шегося количества в угле | |
| | | H ₂ O в % % | C O ₂ в % % | H в % % | C в % % | H в % % | C в % % |
| 2 | 0,46 | 1,46 | 0,30 | 0,16 | 0,08 | 3,65 | 0,10 |
| 5 | 1,23 | 0,92 | 0,56 | 0,10 | 0,15 | 2,31 | 0,18 |
| 7 | 0,33 | 0,60 | 0,23 | 0,07 | 0,06 | 1,49 | 0,08 |
| 9 | 0,28 | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,55 | 0,03 |
| 12 | 0,31 | 0,37 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 1,12 | 0,07 |
| 14 | 0,20 | 0,27 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,68 | 0,06 |
| 16 | 0,15 | 0,22 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 0,55 | 0,05 |
| 19 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | 0,04 |
| 21 | 0,19 | 0,29 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,73 | 0,07 |
| 23 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | 0,03 |
| 36 | 0,58 | 0,53 | 0,41 | 0,06 | 0,11 | 1,33 | 0,13 |
| 38 | 0,03 | 0,27 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,70 | 0,03 |
| 40 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,39 | 0,04 |
| 42 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,03 |
| 44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,27 | 0,03 |
| 45 | 0,08 | 0,19 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,49 | 0,03 |



Диагр. № 3. Волковский уголь при t-a 110.



Диагр. № 4. Волковский уголь при $t=110^{\circ}$. Потеря углем водорода и углерода.




Диагр. № 5. Волковский уголь при $t=110^{\circ}$. Потеря в % водорода и углерода от первоначального заключавшихся в угле.

Кемеровский уголь при температуре 110° .


Таблица 8.

| ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--|-----------|
| | Привес угля | Потеря углем | | П о т е р я | | Потеря от первон. име- щегося количества в угле | |
| | в % % | H_2 в % % | O в % % | C в % % | O_2 в % % | H_2 в % % | C в % % |
| 2 | 0,38 | 0,51 | | 0,12 | | 0,06 | 0,03 |
| 5 | 0,48 | 0,65 | | 0,19 | | 0,07 | 0,05 |
| 7 | 0,10 | 0,15 | | 0,07 | | 0,02 | 0,02 |
| 10 | 0,20 | 0,25 | | 0,01 | | 0,02 | — |
| 12 | 0,04 | 0,20 | | 0,16 | | 0,02 | 0,05 |
| 14 | 0,08 | 0,28 | | 0,08 | | 0,03 | 0,02 |
| 17 | 0,14 | 0,21 | | 0,03 | | 0,02 | — |
| 19 | 0,13 | 0,22 | | 0,13 | | 0,02 | 0,03 |
| 21 | 0,04 | 0,12 | | — | | 0,01 | — |
| 23 | 0,16 | 0,18 | | 0,10 | | 0,02 | 0,03 |
| 25 | 0,05 | 0,11 | | 0,08 | | 0,01 | 0,02 |
| 27 | 0,09 | 0,20 | | 0,05 | | 0,02 | 0,01 |
| 31 | 0,19 | 0,27 | | 0,08 | | 0,03 | 0,02 |
| 35 | 0,09 | 0,15 | | 0,05 | | 0,02 | 0,01 |
| 38 | 0,11 | 0,17 | | 0,07 | | 0,02 | 0,02 |
| 40 | 0,04 | 0,23 | | 0,09 | | 0,02 | 0,02 |
| 42 | 0,12 | 0,18 | | 0,09 | | 0,02 | 0,02 |
| 45 | 0,10 | 0,22 | | 0,12 | | 0,02 | 0,02 |


Для кемеровского угля при той же температуре за 45 суток выделилось $4,32\%$ H_2 и $1,53\%$ CO_2 , что составляет $0,48\%$ водорода и $0,42\%$ углерода отвеса угля. За то же время уголь дал привес $2,55\%$. Потеря от первоначально заключавшегося в угле H_2 составляет $9,89\%$ и $C=0,53\%$ (Диагр. №№ 6, 7 и 8).



Диагр. № 6. Кемеровский уголь при $t=110^\circ$.



Диагр. № 7. Кемеровский уголь при $t=110^\circ$ Потеря углем водорода 1 и углерода.




Диагр. № 8. Кемеровский уголь при $t=110^\circ$. Потеря в $\%$ С и H_2 от первоначально заключавшихся в угле.

Таблица 9.

Внутренний 4-й при температуре 110°.


| ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|--|---------|
| | Привес угля в % % | Потеря углем | | П о т е р я | | Потеря от первон. име- шегося количества в угле | |
| | | H ₂ O в % % | C O ₂ в % % | H в % % | C в % % | H в % % | C в % % |
| 2 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,02 |
| 5 | 0,15 | 0,34 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,86 | 0,02 |
| 7 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,27 | 0,03 |
| 20 | 0,44 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,59 | 0,03 |
| 22 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | — | 0,02 | 0,09 | 0,02 |
| 24 | 0,20 | 0,03 | 0,09 | — | 0,03 | 0,09 | 0,03 |
| 27 | 0,35 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,29 | 0,06 |
| 30 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,25 | 0,03 |
| 32 | 0,08 | 0,22 | — | 0,02 | — | 0,57 | — |
| 34 | 0,10 | 0,21 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,26 |
| 37 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,52 | 0,03 |
| 39 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | — | 0,01 | 0,11 | — |
| 41 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | — | — | 0,09 | — |
| 44 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | — | 0,14 | — |

Из диаграммы № 9, 10 и 11 построенных на основании приведенных цифр для Внутреннего 4-го видно что при той же температуре в течении 44 суток выделилось 1,85% H₂O и 0,89% —CO₂, что




Диагр. № 9. Внутренний 4-ый при t=110°.

составляет потерю в водороде—0,21% и в углероде 0,27%. За это же время уголь дал привес 2,07%. Потеря от первоначально имевшегося в угле водорода составляет 4,85% и углерода 0,30%.



Диагр. № 10. Внутренний 4-ый. Потеря углем водорода и углерода.



Диагр. № 11. Внутренний 4-ый при $t=110^\circ$. Потеря в % водорода и углерода от первоначально заключавшихся в уголь.

Сравнивая между собой диаграммы 3-х углей № 5,8,11, иллюстрирующих привес в углях и привес в поглотителях, видим, что кривые привеса для Волковского и Кемеровского угля имеют одинаковый характер. В первую неделю процесс окисления идет более интенсивно чем в остальные дни. У Внутреннего 4-го (диаграмма № 9) привесы имеют вид прямых. Процесс идет довольно ровно за весь промежуток времени. Для всех трех углей потеря H_2O идет быстрее чем CO_2 .


У Волковского угля потеря Н и С идет гораздо интенсивнее чем у Кемеровского и Внутреннего 4-го.

У Кемеровского угля потеря Н и С. идет одинаково и кривые по своему характеру приближаются к кривым Внутреннего 4-го. Диаграммы № 5, 8, 11 выражают потери Н и С в процентном отношении от первоначально заключавшихся в углях. Кривые имеют одинаковый характер. В таблице № 10 приведены результаты анализов окисленных углей.

Таблица 10.


| У Г Л И | Зола | Летучие | Кокс | Сера | Характер кокса | С | Н | Н | О | Теплотворная способность |
|--------------------------|------|---------|------|------|----------------|-------|------|------|-------|--------------------------|
| Волковский | 4.8 | 24.0 | 76.0 | 0.56 | Не спекается | 84 | 28 | 3.80 | 2.00 | 9.40 |
| Кемеровский | 8.5 | 30.5 | 69.5 | 0.56 | Не спекается | 78.35 | 4.15 | 2.26 | 15.61 | 7777 |
| Внутренний 4-й | 8.0 | 20.0 | 80.0 | — | Не спекается | 86.95 | 4.48 | — | — | 8405 |

Сравнивая эту таблицу с таблицей № 6, где указаны анализы свежих углей, видим, что угли после окисления дали большее количество летучих и из спекающихся превратились в неспекающиеся; теплотворная способность уменьшилась. Падение теплотворной способности видно на диаграмме № 12. Разность теплотворной способности между свежими и окисленными углами для Кемеровского составляет 528 кал. или 6,4%, для Волковского—655 кал. или 7,94%, для Внутреннего 4 го 291 кал. или 3,4%.



Диагр. № 12. Падение теплотворной способности при $t = 110^\circ$.
Волковского, Кемеровского и Внутреннего 4 углей.

Диаграмма № 13 представляет сводную диаграмму для привесов всех углей и выделяющихся продуктов окисления.



Диагр. № 13. Сводная диаграмма для Волковского, Кемеровского и Внутреннего 4-го углей.

Исследованные угли были подвергнуты коксованию с улавливанием побочных продуктов по методу Байера; угли Кемеровского и Волковского пластов исследовались по этому методу также после окисления. Принцип метода, как известно, заключается в следующем: уголь нагревается в стеклянной трубке, выделяющиеся при разложе-

ния летучие вещества, просасываются последовательно через ряд поглотителей, в которых происходит адсорбирование их. Поглощенные вещества, после опыта, количественно определяются по прибыли в весе соответствующего поглатительного прибора. *)

В сухую трубку из тугоплавкого стекла, запаянную с одного конца, насыпается 15—20 грамм мелко истолченного сухого угля. На слой угля вставляется асбетовая пробка. Вторая вставленная пробка отстоит от первой на расстоянии 3-х см. образуя воздушную прослойку. В обоих пробках прокалывается отверстие. Поверх второй пробки насыпается слой шамотных зерен, и поверх их вставляется 3-я пробка, также с отверстием. Взвешенная трубка открытым концом соединяется с взвешенным ватным фильтром, помещенным в паровую баню. Узким концом ватный фильтр соединяется с коленчатой трубкой. Последний соединяется с калиаппаратом Гейслера в который внесено 8 куб. см. H_2SO_4 1/1N. Другим концом калиаппарат соединяется с изобразной хлоркальциевой трубкой. Перед опытом определяется суммарный вес калиаппарата и трубы. Далее присоединяется 2 калиаппарата с раствором KHO и хлоркальцевая трубка. Берется также суммарный вес. К последним присоединяется 2 аппарата с парофиновым маслом и 2 хлоркальцевые трубы, соединенные с приемником для газа. Трубку с углем

Коксование и выход побочных

| Название угля | В % % | ОТ ВЕСА УГЛЯ | % % выхода кокса | % % выхода дегтя | % % сырой аммиачной воды | % % свободного аммиака | % % связанного аммиака | В С Е Г О | % % H_2S | % % CO_2 | % % легкого масла |
|-------------------------------|-------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Волковск. уг. свежий . . . | 77,9 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 1,65 | 0,56 | |
| Волковск. уг. окислен. . . . | 76,4 | 1,26 | 3,45 | 0,45 | — | — | — | 0,04 | 4,60 | 0,34 | |
| Кемеровск. уг. свежий | 71,3 | 1,20 | 3,89 | 0,36 | 0,05 | 0,41 | 0,04 | 0,04 | 1,75 | 0,90 | |
| Кемеровск. уг. окислен. . . . | 70,1 | 0,86 | 5,47 | 0,94 | — | — | — | 0,05 | 6,29 | 0,20 | |
| Внутренний IV уг. свежий . . | 81,6 | 1,56 | 3,52 | 0,43 | 0,03 | 0,46 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 0,51 | |

нагревают до 1000° и во всей системе создают разрежение 45 мм. ртутного столба. Разрежение создается сифоном, отводящим воду из газометра во взвешенный приемник.

По окончании опыта взвешивают поглотители в таком же порядке. Равность в весе трубы до и после опыта дает выход летучих и кокса; привес ватного фильтра с коленчатой трубкой дает количество дегтя; привес в калиаппарате с H_2SO_4 и хлоркальциевой трубке—количество сырой аммиачной воды. Оттитровывая серную кислоту едким натром

*) F. Schreiber. - Die Industrie der Steinkohlen veredelung; 1923 г. так же Litinsky.—Kokerei und Gaswerksöfen. 1928 г.

получают количество свободного аммиака. Прибыль в весе калиаппарата с KOH и хлоркальциевой трубки дает суммарное количество сероводорода и CO₂. По прибыли в весе поглотителей с парафиновым маслом определяется количество сырого бензола (легкого масла). Количество газа учитывается по весу вытекающей воды из газоприемника.

Анализ газа делается обычно.

В таблице 11 приведены результаты исследования взятых углей по Байеру; табл. 12 иллюстрирует те изменения, которые показывают угли Волковского и Кемеровского пласта при исследовании их по этому способу после интенсивного окисления; разница в выходе продуктов дана в процентах (+ увеличение, — уменьшение), принимая выходы для свежих углей за 100—.

Для обоих углей, после окисления, кокс получился порошкообразный; уменьшения выхода кокса у Кемеровского угля практически нет, выход же летучих продуктов резко изменился при уменьшении общего количества газа, дегтя и сырого бензола; выход же аммиачной воды для Кемеровского угля значительно увеличился.

На основании проделанных опытов и наблюдений можем сделать следующие выводы:

Таблица 11.

продуктов по методу Байера.

| Количество газа на тонну угля в mtr ³ | Теплотворная способность mtr ³ газа | | | | СОСТАВ ГАЗА В % % ПО ОБ'ЕМУ | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | minimum | | maximum | | CO ₂ | H ₂ S | N | H | CH ₄ | C ₂ H ₄ | C ₆ H ₆ | CO |
| | При O ⁰ C | с/бен-зол. | б/бен-зола | с/бен-зол. | б/бен-зола | | | | | | | |
| 257,8 | 4122 | 3938 | 4653 | 4463 | 3,34 | 0,06 | 1,63 | 62,46 | 21,36 | 1,47 | 0,63 | 9,05 |
| 232,5 | 3772 | 3691 | 4153 | 4066 | 10,40 | 0,10 | 4,02 | 43,00 | 34,63 | 1,03 | 0,41 | 6,41 |
| 287,6 | 5049 | 4794 | 5566 | 5303 | 3,09 | 0,06 | 3,39 | 50,35 | 33,87 | 2,05 | 1,13 | 6,30 |
| 248,2 | 4218 | 4152 | 4750 | 4681 | 24,00 | 0,09 | 3,93 | 31,38 | 34,60 | 1,30 | 0,40 | 4,30 |
| 229,4 | 4375 | 4168 | 4954 | 4739 | 0,88 | 0,11 | 2,48 | 65,99 | 23,80 | 2,10 | 0,64 | 3,80 |

1) Уголь Волковского пласта являясь нестойким, не может быть применен для коксования после четырехмесячного хранения на воздухе летний период, в силу полной потери спекаемости.

2) Угли пластов Внутреннего 3-го и 4-го являются образцами стойких углей и не изменяются при хранении в тех же условиях за тот же период.

3) После интенсивного окисления (110°) угли Волковский, Кемеровский, и Внутренний 4-й теряют свойство спекаться, понижается теплотворная способность и увеличивается количество летучих.


Таблица 12.

Увеличение (+) Уменьшение (-) в % % от свежего угля (= 100)

| | Кокс | Смола | Аммиач. вода | Сырой бензол | Колич. газа при 0°760 мм на 1 тонну | Максимум т. сп. в 1 мтр. 0°760 мм | Высшая га- зовая спо- собность с 1 кгл. угля |
|-----------------|--------|---------|-----------------|-----------------|--|---|---|
| Волк. уг. . . . | - 1,98 | - | - | - 39,3 | - 7,67 | - 10,96 | - 5,8 |
| Кем. уг. . . . | - 0,05 | - 28,34 | + 47,2 | - 77,34 | -- 13,70 | - 14,61 | - 26,2 |

4) После интенсивного окисления тех же углей уменьшается выход кокса (для Кемеровского незначительно) дегтя и газа; повышается выход аммиачной воды.

К статье И. В. Геблера и Г. А. Зильберга
„К вопросу об изменении некоторых куз-
нецких углей при их окислении“.



Установка для испытания углей на окисляемость.